

MF Paints

Woodmate 1090 Hybrid Acrylic Stain

полупрозрачная гибридная акриловая пропитка на водной основе для наружных работ, атласная · 1090

Технический паспорт · перевод на русский язык

Перевод технического паспорта производителя (MF Paints Inc. (Peintures MF), документ TDS1090 · апрель 2022), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание	
Woodmate 1090 — полупрозрачная гибридная пропитка на водной основе для наружных работ. Разработана, чтобы подчеркнуть подлинный характер деревянных поверхностей. Атласная поверхность в сочетании с гидрофобным воском защищает древесину.	
Применение	
Защитная пропитка для наружных поверхностей. Woodmate 1090 наносится на правильно подготовленные вертикальные и горизонтальные поверхности: террасы, сайдинг и деревянные заборы.	
Преимущества	
- защищает древесину, сохраняя её естественный вид - стойкость к УФ - водоотталкивающие свойства - хорошая эластичность, следует за естественными движениями древесины - для вертикальных и горизонтальных поверхностей - стойкость к атмосферным воздействиям	
Ограничения	
- прозрачную базу необходимо колеровать (см. таблицу «Данные для нанесения») - не предназначена для блокировки проступания веществ из древесины - не наносить при температуре ниже 10 °C и под прямыми солнечными лучами - не смешивать с другими продуктами - не наносить на водоотталкивающие пропитки - не предназначена для экзотических пород	
Технические данные	
Связующее	гибридный акрил
Цвета	прозрачная и базы
Разбавитель	вода
Температура вспышки	не применимо

Горючесть	не применимо
Сухой остаток по массе	23%
Сухой остаток по объёму	21%
ЛОС	< 250 г/л
Блеск при 60°	5–10%
Блеск при 85°	5–10%
Стандарты	не применимо
Значения блеска измерены для белого цвета и могут меняться в зависимости от цвета.	
Данные для нанесения	
При 25 °C и относительной влажности 50%; могут отличаться в зависимости от цвета.	
Расход	≈ 7,4–12,2 м²/л (28–46 м² на галлон 3,78 л; 300–500 кв. футов; в оригинале единица указана как «литр»)
Толщина плёнки	мокрая: 81–135 мкм (3,2–5,3 мил) сухая: 17–28 мкм (0,67–1,12 мил)
На отлип	1 ч
Перекрытие	4 ч
Лёгкая нагрузка	через 24 ч
Стойкость к дождю	через 24 ч
Мытьё	через 30 сут.
Кисть	да
Валик	с последующей растушёвкой кистью
Безвоздушное распыление	с последующей растушёвкой кистью
Условия нанесения	после лёгкого дождя выждать 8 ч, после ливня — 24 ч
Хранение	при 10–30 °C
Базы для колеровки	
1090-0 Clear (прозрачная)	не менее 1 и не более 3 унц. (30–89 мл) колоранта на галлон
1090-6 Red Base (красная)	не более 3 унц. (89 мл) колоранта на галлон
1090-7 Yellow Base (жёлтая)	не более 3 унц. (89 мл) колоранта на галлон
Тара: 946 мл, 3,78 л, 18,9 л.	

Подготовка поверхности
Ранее окрашенная или пропитанная древесина: существующее покрытие необходимо полностью удалить. Древесина не должна быть загерметизирована. Вымойте поверхность смесью обезжиривателя (TSP), одного литра отбеливателя и трёх литров воды: слегка увлажните поверхность, нанесите смесь на древесину, оставьте на 10–20 минут, не давая высохнуть, обработайте щёткой и промойте мойкой под давлением 34–41 бар (500–600 psi). Повторяйте, пока не получите здоровую прочную поверхность без отмерших и посеревших волокон. Дайте высохнуть 48 часов. Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины, мыла и любых загрязнений, мешающих адгезии пропитки. Отшлифуйте древесину шкуркой P100 на вертикальных поверхностях и P80 на горизонтальных, чтобы раскрыть поры. Для горизонтальных поверхностей настоятельно рекомендуется механическая абразивная обработка.
Новая или обработанная древесина, бывавшая под воздействием непогоды: настоятельно рекомендуется нейтрализовать любой рост плесени — видимый или нет, — чтобы избежать отслаивания. Используйте смесь 3 частей воды и 1 части отбеливателя, оставьте на 20 минут, не давая высохнуть, затем промойте. Перед нанесением древесина должна сохнуть не менее 24 часов. Когда поверхность высохнет, отшлифуйте горизонтальные поверхности шкуркой P80, вертикальные — P100, чтобы раскрыть волокна и улучшить адгезию. Если нужна мойка под давлением, выполняйте её до шлифования.
Нанесение
Продукт готов к применению и не требует разбавления. Хорошо перемешайте перед использованием. Нанесите два слоя с интервалом не менее 4 часов. Для проникновения и равномерного распределения пропитки в древесине используйте качественную кисть нейлон/полиэстер. При нанесении валиком или распылением сразу же

растушуйте пропитку кистью. После работы промойте валики и кисти тёплой мыльной водой.

Уход

Рекомендуется ежегодный визуальный осмотр поверхности. Проверьте, не изменилась ли и не повреждена ли деревянная поверхность. Если поверхность цела и изменился только блеск, очистите и отшлифуйте её, затем нанесите один слой — это продлит защиту.

Гарантия

Продукт полностью удовлетворит ожиданиям при нанесении в соответствии с инструкциями производителя. Если после проверки продукт будет признан дефектным, ответственность производителя ограничивается заменой продукта и не включает стоимость работ.

Меры предосторожности

- Хранить в недоступном для детей месте
- Держите тару закрытой, когда не пользуетесь продуктом

- Беречь от замораживания
- Об экологичной утилизации тары узнайте в своём муниципалитете.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера MF Paints. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте peinturesmf.com.