# O'Leary

Технический паспорт · перевод на русский язык

# Heavy Duty Latex Flat (NUCON Hi-Build)

матовая латексная краска для профессиональных работ · 9127

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ 9127 · ред. 07/2015), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

## Основные данные

| | |
|---|---|
| **Тип связующего** | латекс |
| **Блеск** | матовый |
| **Расход** | до ≈ 8,6 м²/л (до 350 кв. футов на галлон) |
| **Способ нанесения** | кисть, валик, площадка или безвоздушное распыление |
| **Разбавитель** | чистая вода |
| **Очистка инструмента** | тёплая мыльная вода |
| **Высыхание** | на отлип — 30 мин; до следующего слоя — 4 ч; полное отверждение — 30 сут. |

## Описание продукта

Матовое латексное покрытие обеспечивает хорошую укрывистость в сухом состоянии и отличный матовый вид на правильно подготовленных поверхностях. Хорошо поддаётся подкраске. Создано специально для производственных работ — строительства многоквартирных домов и коммерческих объектов. Соответствует требованиям LEED (Green Building Rating System) GS-11 для матовых интерьерных красок.

## Область применения

Гипсокартон, штукатурка, дерево, бетонные блоки, металл. Идеальное матовое покрытие для обслуживания арендной недвижимости, многоквартирных домов и для потребителей с ограниченным бюджетом. **Примечание:** не для зон, которые часто моют или чистят щёткой.

## Подготовка поверхности

**Новые поверхности.** Поверхность должна быть чистой, без пыли, жира, воска, ржавчины, масла и проступающих пятен.

**Грунтование (новые или непокрытые поверхности):**

| | |
|---|---|
| **Гипсокартон** | самогрунтующаяся, но для лучшего результата используйте 4190 Latex Primer Sealer |
| **Штукатурка** | для лучшего результата используйте No. 50 Block-Out или 2100 Sungard |
| **Дерево** | алкидный подслой 37-11 |
| **Чёрный металл** | антикоррозийный грунт, например 35-111, 2090 или 925-147 |
| **Оцинковка** | 36-11 или 180-11 |
| **Кладка** | грунт-изолятор 43-10 или 48-11; для заполнения пористых блоков — 946-11 Latex Block Filler |

**Повторная окраска.** Ранее окрашенные поверхности в хорошем состоянии обычно не требуют грунтования. С глянцевых поверхностей удалите блеск наждачной бумагой или стальной ватой. Заделайте отверстия и трещины подходящей шпатлёвкой. Оголённые участки точечно загрунтуйте указанным грунтом. Перед нанесением удалите масло, меление, грязь, воск и пыль. Отслаивающуюся краску удалите, а края сгладьте шлифованием до ровной, однородной поверхности.

## Нанесение

Тщательно перемешайте продукт круговыми движениями снизу вверх до однородной массы.

**Валик:** ворс 10–32 мм (3/8–1 1/4″) в зависимости от фактуры поверхности. **Кисть:** нейлон или полиэстер.

Безвоздушное распыление: размер сопла при давлении распыла зависит от типа оборудования, вязкости и температуры; наилучший факел даёт сопло 0,017–0,019″.

Лучший результат, как правило, обеспечивает качественный инструмент. Не наносите непосредственно на мелящие поверхности и по проступающим пятнам.

Примечание: рецептура не содержит ртути и свинца.

## Технические данные

| | |
|---|---|
| **Тип смолы** | сополимер винилацетата и акрила |
| **Сухой остаток** | по массе — 43,0%; по объёму — 26,9% |
| **Плотность** | 1,27 кг/л (10,60 фунта/галлон) |
| **Вязкость** | 98–100 KU |
| **Блеск (зеркальный)** | 2–6% при 85° |
| **Рекомендуемая толщина плёнки** | мокрая: 89–114 мкм (3,5–4,5 мил)<br>сухая: 25–31 мкм (1,0–1,22 мил) |
| **ЛОС** | менее 50 г/л (0,42 фунта/галлон) |

## Меры предосторожности

**ОСТОРОЖНО!** Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

## Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ**

**Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.**