

Color Style

Moorestyle / Ultratrim Acrylic Polyurethane
Wood & Metal Enamel Satin CS 587
атласная акрил-полиуретановая эмаль по дереву и металлу

Перевод технического паспорта производителя (Colorstyle Paint (Греция), документ Product Data Sheet CS 587), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Атласная акриловая эмаль превосходного качества с отличным сохранением цвета и атмосферостойкостью. Увеличенное открытое время обеспечивает отличный розлив. Быстро высыхает до твёрдой, не желтеющей моющейся поверхности без запаха при нанесении. Дышащая. Применяется на загрунтованных или ранее окрашенных поверхностях — столярных изделиях, металле и стенах. Без свинца.

Особенности

- отличный розлив и укрывистость
- износостойкая, долговечная, атмосферостойкая
- не желтеет, атласный блеск
- быстрое высыхание
- для наружных и внутренних поверхностей
- без запаха при нанесении, очистка мыльной водой
- подходит для мест с интенсивным использованием и коммерческих помещений

Общие данные

Цвета	белый и более 3500 оттенков колеровки
Токсичность	без свинца и ртути
Степень блеска	20–25 при 60°

Эксплуатационные свойства

Атмосферостойкость	отличная стойкость к атмосферным воздействиям, мелению, изменению цвета и загрязнению
Термостойкость	размягчается выше 65 °С
Водостойкость	стойка к дождю и конденсату; стойка к истиранию при мытье

Стойкость к среде	хорошая стойкость к карбонизации бетона: $R(\text{CO}_2) > 50$ м при правильном нанесении 2 слоёв по загрунтованной поверхности
Стойкость к истиранию	хорошая; хорошая отмываемость пятен
Стойкость к растворителям	хорошая стойкость к уайт-спириту; чувствительна к ароматическим углеводородам и спиртам

ЛОС: предел ЕС для категории A/d WB (краски для внутренней и наружной отделки и обшивки по дереву и металлу) — 130 г/л (2010). Продукт содержит не более 75 г/л ЛОС.

Технические данные

Расход	15–16 м ² /л
Сухой остаток по объёму	35%
Толщина мокрой плёнки	67 мкм
Толщина сухой плёнки	23 мкм
Высыхание при 20 °С	на отлип — 2 ч; перекрытие — 6 ч
Эластичность	выдерживает испытание на оправке 6 мм
Разбавление	5% воды
Способ нанесения	кисть, валик, распыление

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, без грязи, пыли, жира и отслаивающейся краски. Непрочный материал удалите скребком и шлифованием. Глянцевые участки матируйте шлифованием. После грунтования, как описано ниже, нанесите два слоя CS 587.

Новое дерево: точно загрунтуйте все зашпатлёванные отверстия от гвоздей и заплатки CS 570 The Perfect Primer (алкидный универсальный грунт-изолятор). Дайте высохнуть, затем

нанесите сплошной слой того же грунта. Отшлифуйте до гладкости.

Новая штукатурка, гипсокартон: загрунтуйте CS 192 Wall Plus (водный микронизированный стабилизирующий эко-грунт) или CS 570 The Perfect Primer (алкидный универсальный грунт-изолятор).

Чёрный металл: удалите ржавчину и непрочный материал, затем загрунтуйте открытый металл CS 568 The Perfect Primer (алкидный антикоррозийный грунт).

Ранее окрашенные поверхности: загрунтуйте CS 023 The Perfect Primer (универсальный эко-грунт) или CS 570 The Perfect Primer (алкидный универсальный грунт-изолятор).

Нанесение

Тщательно перемешайте перед использованием. Наносите кистью, валиком или распылением. На гладких поверхностях используйте валик с коротким ворсом. Разбавляйте чистой водой на 5%. Не наносите при температуре ниже 10 °С. В прохладных и влажных условиях высыхание дольше.

Очистка: Очищайте инструмент тёплой мыльной водой после окраски.

Меры предосторожности, охрана здоровья и окружающей среды

- если нужна консультация врача, имейте при себе тару или этикетку продукта
- хранить в недоступном для детей месте
- держать тару плотно закрытой
- не допускать попадания в глаза, на кожу и одежду
- не допускать попадания в окружающую среду
- при плохом самочувствии обратиться в токсикологический центр или к врачу
- утилизировать содержимое и тару на соответствующем полигоне или сдавать на переработку согласно местным и национальным нормам

- паспорт безопасности предоставляется по запросу
- содержит смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она (3:1), 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он, 2,4,7,9-тетраметилдец-5-ин-4,7-диол; может вызывать аллергическую реакцию

Упаковка и хранение

Тара	0,75 л, 1 л, 2,5 л, 3 л
Температура вспышки	нет
Хранение	неопасный продукт, особых требований нет

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Color

Style. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ
Паспорт безопасности (SDS)
предоставляется производителем по запросу.