

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ 539-11, ADS 350 · ред. 08/2021), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные

Тип связующего	винил-акриловый латекс
Блеск	атласный
Расход	до ≈ 1,8 м²/л (до 75 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	кисть, валик или безвоздушное распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 30 мин; до следующего слоя — 8 ч; полное отверждение — 7–10 сут.

Описание продукта

Латексный атласный наполнитель для блоков с высоким содержанием смолы, позволяющий заполнить бетонные блоки за один слой кистью, валиком или распылением с прокаткой при расходе ≈ 1,8 м²/л (75 кв. футов на галлон).

Область применения

Цемент, бетон, бетонные блоки внутри помещений, где нужна гладкая однородная атласная поверхность.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, без пыли, жира, воска, пятен ржавчины и опалубочных смазок. Плесень удалите щёткой с крепким раствором чистящего средства без аммиака (или

тринатрийфосфата) в тёплой воде с добавлением 8 унц. (237 мл) отбеливателя на галлон (3,8 л). Тщательно промойте и дайте высохнуть. Плотный гладкий сборный или монолитный бетон может потребовать абразивной обработки для создания шероховатости. Не наносите на неотвердевший бетон: pH основания должен быть не выше 9. Если pH выше 9, загрузите основание 5090 Pro Prime Barrier Coat.

Нанесение

Перемешайте продукт круговыми движениями снизу вверх. Заполнитель наносится кистью, валиком или распылением с прокаткой валиком, обильно, в состоянии поставки. При распылении следите, чтобы крупные пустоты заполнялись. Для более равномерного заполнения рекомендуется прокатка влажным валиком. Для распыления используйте безвоздушное сопло 0,025–0,030". Не наносите при температуре поверхности или воздуха ниже 10 °C (50 °F). Для распыления можно умеренно разбавить чистой водой до нужной консистенции; для кисти и валика разбавление обычно не требуется. При необходимости можно нанести второй слой.

Примечание: рецептура не содержит ртути и свинца.

Технические данные

Тип смолы	винил-акрил / акрил
-----------	---------------------

Сухой остаток	по массе — 55,0%; по объёму — 41,5%
Плотность	1,27 кг/л (10,6 фунта/галлон)
Вязкость	117–125 KU
Температура вспышки	93 °C (200 °F) и выше (TT-P-141, метод 4293)
Блеск (зеркальный)	20–25% при 60°
Стойкость к стеканию	выдерживает 508 мкм (20 мил) (Leneta)
Рекомендуемая толщина плёнки	мокрая: 406–508 мкм (16,0–20,0 мил) сухая: 213–267 мкм (8,4–10,5 мил)
ЛОС	73 г/л

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. **ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ.**

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.