Color Style

Технический паспорт · перевод на русский язык

Color Samples CS 127

краска для пробных выкрасов цвета

Перевод технического паспорта производителя (Colorstyle Paint (Греция), документ Product Data Sheet CS 127), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Краска превосходного качества для образцов цвета. Даёт красивую равномерную матовую поверхность на правильно подготовленной штукатурке, бетоне, кирпиче, кладке, гипсокартоне и дереве. Color Samples CS 127 легко наносится, быстро сохнет, рецептура против разбрызгивания.

Особенности

- высыхает до красивой декоративной матовой поверхности
- не разбрызгивается, слабый запах
- лёгкое нанесение и очистка, быстрое перекрытие
- отличная укрывистость
- дышащая плёнка

Общие данные

Цвета	белый и 1694 оттенка колеровки
Токсичность	без свинца и ртути
Степень блеска	0–5 при 60°

Эксплуатационные свойства

Атмосферостойкость	не рекомендуется для наружных работ
Стойкость к истиранию	устойчива к царапанию, тёмные цвета — в меньшей степени
Термостойкость	60 °C
Стойкость к растворителям	хорошая стойкость к уайт-спириту; чувствительна к ароматическим углеводородам и спиртам
Водостойкость	моющаяся; для окончательного отверждения выдержите 7 суток после нанесения

ЛОС: предел ЕС для категории A/a WB (матовые краски для внутренних стен и потолков, блеск < 25 при 60°) — 30 г/л (2010). Продукт содержит не более 29 г/л ЛОС.

Технические данные

Расход	11–12 м²/л
Сухой остаток по объёму	44%
Толщина мокрой плёнки	100 мкм
Толщина сухой плёнки	44 мкм
Высыхание при 20 °C	на отлип — 1 ч; перекрытие — 2–4 ч
Эластичность	выдерживает испытание на оправке 6 мм
Разбавление	5% воды
Способ нанесения	кисть, валик, распыление

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, без жира, грязи, пыли, отслаивающейся краски и плесени. Глянцевые участки матируйте шлифованием. После грунтования, как описано ниже, нанесите два слоя (в оригинале здесь указана CS 515 Select).

Новая штукатурка, гипсокартон: загрунтуйте сплошным слоем CS 192 Wall Plus (водный микронизированный стабилизирующий эко-грунт) или CS 570 The Perfect Primer (алкидный универсальный грунт-изолятор).

Кладка, бетон, кирпич: загрунтуйте CS 182 Wall Plus (грунт на растворителе, гидроизолирующий стабилизирующий) или CS 181 Wall Plus (водный щёлочестойкий грунт).

Ранее окрашенные поверхности: если поверхность прочная, загрунтуйте CS 023 The Perfect Primer (универсальный эко-грунт). Заполните отверстия от гвоздей и трещины, после высыхания отшлифуйте. Отремонтированные участки загрунтуйте точечно CS 023 The Perfect Primer (универсальный эко-грунт). Если старое покрытие — пористая известь, нанесите сплошной слой CS 182 Wall Plus (грунт на растворителе, гидроизолирующий стабилизирующий).

Новое дерево: загрунтуйте CS 570 The Perfect Primer (алкидный универсальный грунт-изолятор) или CS 023 The Perfect Primer (универсальный эко-грунт).

Нанесение

Тщательно перемешайте перед использованием. Наносите кистью, валиком или распылением. На гладких поверхностях используйте валик с коротким ворсом. Разбавляйте чистой водой на 5%. Не наносите при температуре ниже 10 °C. В прохладных и влажных условиях высыхание дольше.

Очистка: Очищайте инструмент тёплой мыльной водой сразу после работы.

Меры предосторожности, охрана здоровья и окружающей среды

- если нужна консультация врача, имейте при себе тару или этикетку продукта
- хранить в недоступном для детей месте
- не допускать попадания в глаза, на кожу и одежду
- не допускать попадания в окружающую среду
- утилизировать содержимое и тару на соответствующем полигоне или сдавать на переработку согласно местным и национальным нормам
- держать тару плотно закрытой
- содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и реакционную смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1); может вызывать аллергическую реакцию
- при плохом самочувствии обратиться в токсикологический центр или к врачу
- паспорт безопасности предоставляется по запросу

Упаковка и хранение

Тара	0,375 л
Температура вспышки	нет
Хранение	неопасный продукт, особых требований нет

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Color Style. В Москве: интернет-магазин

benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.	**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ**	**Паспорт безопасности (SDS) предоставляется производителем по запросу.**