SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Acrisyl Grip

АКРИЛ-СИЛОКСАНОВАЯ ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ГРУНТОВКА



CODE 9320019

ACRISYL GRIP - V.001

ОПИСАНИЕ

ACRISYL GRIP - средство на основе силоксановых полимеров и акриловых смол в водной дисперсии, специальные добавки придают материалу отличную паропроницаемость и повышенную водоотталкиваемость, а также высокую устойчивость к воздействию внешних химических и атмосферных агентов. Благодаря особому составу обладает большой укрывистостью и хорошо маскирует дефекты основы, восстанавливая «эффект штукатурки». ACRISYL GRIP предназначается для подготовки настенных поверхностей архитектурных сооружений при реставрации исторических памятников и в строительстве жилых зданий. ACRISYL GRIP, в отличие от обычных красок на базе водной дисперсии, создает пористое покрытие, которое гарантирует отличное сцепление как с минеральными основами, так и со старой минеральной или синтетической краской, сохраняя при этом высокую паропроницаемость. ACRISYL GRIP создаёт идеальную основу для нанесения акрил-силоксановых штукатурок; кроме того, оно служит для выравнивания внешнего вида стенных поверхностей с участками с новой штукатуркой и участками с краской, как в случае осушения стен с помощью диффузионных штукатурок.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносить на следующие основы:
- Старая краска, хорошо прилегающая к основе
- Известковые и цементно-известковые штукатурки.
- Строительные штукатурки из цементно-известковых растворов или аналогичные.
- Бетонные поверхности.
- Поверхности с теплоизоляцией для создания утепленных фасадов.
- Нельзя применять как подложку в циклах минеральных

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

покрытий (известковых и силикатных).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего: акриловый сополимер с силоксановой модификацией в водной эмульсии
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,05 кг/л
- Вязкость при упаковке UNI 8902: 33600 ± 3200 сантипуаз при 25 °C (ротационный вискозиметр Brookfield)
- Средний размер зерна: 0,25 мм
- Проницаемость для воды в жидком состоянии UNI EN 1062-3: низкая, w<0,1 кг/м2ч^0,5
- Проницаемость для водяного пара UNI EN ISO 7783-2: высокая, Sd<0,08 м
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): касание 1 час; для повторной окраски 4 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренная поверхность:
- Проверить, что основа выдерживалась не менее 28 дней. При необходимости заделать и укрепить специальными средствами.
- При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить щеткой или смыть имеющийся налет и отслоившуюся старую краску. Полностью удалить вздувшиеся слои известковых красок или темперы.
- На внутренних стенах загладить неровности основы и заделать дыры, трещины, расщелины и впадины средством TAMSTUCCO 9400006/9410110; зачистить шкуркой наложенную штукатурку и заплаты .
- Заделать щели герметиками.
- При необходимости провести шпаклевку средством RASAMIX FIT 9670160, BETOMARC FIT 9740150 или MARCOPRO 975 в зависимости от типа основы.
- Проверить, что основа хорошо высохла, и нанести слой ACRISYL GRIP согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.
- На сильно осыпающуюся поверхность предварительно нанести слой NEPTUNUS PRIMER H 0760230 или микронизированного фиксатива без растворителя на водной основе ATOMO 8840001, затем нанести слой ACRISYL GRIP согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.

Бетонные поверхности:
- Проверить, что основа хорошо высушена и выдержана. При необходимости заделать и укрепить специальными средствами.
- При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить щеткой или смыть имеющийся налет и отслоившуюся старую краску. Полностью удалить вздувшиеся слои известковых красок или темперы.
- Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего.
- Удалить отваливающиеся куски цемента.
- Металлические прутки арматуры, выступающие на поверхности, аккуратно очищают щеткой и обрабатывают пассиваторным цементным раствором BETOXAN PRIMER 9490125.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

- Восстановить недостающие части мастикой BETOXAN 400 или BETOXAN 300, безусадочным тиксотропным строительным раствором с волокнистым упрочнением 9490140/130; выполнить окончательную шпаклевку безусадочной шпаклевкой BETOXAN 200, предупреждающей насыщение углекислым газом, код 9490120.
- Проверить, что основа хорошо высохла, и нанести ACRISYL GRIP согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.

Нуждающиеся в осушении стенные поверхности:
- Удалить слой имеющейся штукатурки примерно на метр за пределами влажного участка.
- Удалить солевые разводы щеткой и мойкой водой, для чего рекомендуется пользоваться гидроаппаратом.
- На сухую основу нанести один слой грунтовки от соли PRIMER ANTISALE 0700240 (согласно техкарте).
- Подождать не менее 24 часов, затем нанести обезвоживающую штукатурку INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170, после чего нанести шпаклевку для обезвоживающей штукатурки RASANTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI 9480180 (согласно техкартам).
- Подождать не менее 20 дней, затем нанести фиксатив от соли NEPTUNUS CONSOLIDANTE 0720230.
- Если требуется придать поверхности однородный внешний вид, приступить к нанесению ACRISYL GRIP согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.

*(Степень разведения изолирующего покрытия и наносимое количество зависят от впитывания его основой, их определяют предварительными пробами на конкретной основе. Проконсультироваться с технической картой).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и основы:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность окружающей среды: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C Влажность основы: <10%
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямыми лучами солнца.
- После обработки наружных стен их следует защитить от дождя и влажности до полного высыхания, на что обычно (при 20 °C) требуется около 48 часов.
- Инструменты: кисть, валик.
- Размешать материал перед нанесением.
- Разведение: 30-40% водой;
- Кол-во слоев: не менее 1 слоя.
- Сразу же по окончании работы инструменты промывают водой.
- Примерный расход: 5-7 кв.м/л для одного слоя на основах со средней пористостью. Рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной основе для определения фактического расхода.

КОЛЕРОВКА

Материал белого цвета.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
Категория A/g: грунтовка (на водной основе): 30 г/л (2010)
Содержит макс.: 30 г/л VOC

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Сцепляющая стенная грунтовая акрил-силоксановая краска. Нанесение на подготовленные поверхности ACRYSYL GRIP на базе акрил-силоксановых сополимеров в 1 слой в количестве, зависящем от поглощающей способности основы. Поставка и применение материала на месте ..... евро за кв.м.

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие.