

Перевод технического паспорта производителя (Florida Paints and Coatings, LLC, документ PDS 2250 · 2303), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание продукта	Рекомендуемые основания	• помогает скрыть мелкие дефекты поверхности • слабый запах • очистка мыльной водой Ограничения Продукт предназначен для правильно подготовленных вертикальных оснований выше уровня земли. Не наносите на горизонтальные поверхности и участки, постоянно контактирующие с влагой или стоячей водой.
Sun-Tex Interior Latex Sand-Finish Paint — качественное профессиональное покрытие, специально созданное, чтобы за один этап дать и фактуру, и окраску. Подходит для различных правильно подготовленных оснований: бетона, кладки, гипсокартона, дерева, кирпича, штукатурки и фасадной штукатурки. Только для внутренних работ. *ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ.	• гипсокартон, листовые плиты и штукатурка • деревянные наличники, молдинги и окна • деревянные и стеклопластиковые двери • загрунтованные металлы • множество других оснований Особенности продукта • отличная кроющая способность	

Данные продукта			
Тип продукта	водная / винил-акрил	Базы 2250	белая база
Нанесение	кисть и валик — только небольшие участки; распылительное оборудование для фактурных покрытий		
Высыхание при 50% RH*	на отлип — 2–4 ч; перекрытие — 4–6 ч		
Температура вспышки	негорючий, > 93 °C (> 200 °F)		
Очистка	мыльная вода		
		2250 (песчаная фактура)	
Блеск при 60°		1–5	
Сухой остаток по массе ±2%		63%	
Сухой остаток по объёму ±2%		46%	
Мокрая плёнка		203–254 мкм (8,0–10,0 мил)	
Сухая плёнка		94–117 мкм (3,7–4,6 мил)	
Расход*		≈ 3,9–4,9 м²/л (160–200 фт²/гал)	
ЛОС, г/л**		< 50	
Вязкость, KU ±5		120	

* Время высыхания может меняться в зависимости от относительной влажности, температуры, толщины плёнки, цвета и движения воздуха в месте нанесения.
* Расход и толщина мокрой и сухой плёнки зависят от типа и пористости основания.
** Без учёта освобождённых растворителей и до добавления колоранта.

Соответствие нормам: продукт соответствует ограничениям ЛОС EPA, CARB, MPI GPS-1 и GPS-2, SCAQMD.

Подготовка поверхности ВНИМАНИЕ! При соскабливании, шлифовании или удалении старой краски может выделяться свинцовая пыль или пары. СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ ИЛИ ПАРОВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ТЯЖЁЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАПРИМЕР ПОРАЖЕНИЕ	МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Используйте правильно подобранный респиратор, одобренный NIOSH, и предотвращайте контакт с кожей. Тщательно убирайте пыль пылесосом с HEPA-фильтром и влажной шваброй. Перед началом работ узнайте, как защитить себя и семью:	горячая линия USEPA по свинцу 1-800-424-LEAD или www.epa.gov/lead (США). Общая подготовка поверхности: свойства продукта зависят от целостности и прочности основания. Все поверхности должны быть чистыми, без грязи, ржавчины, жира, прокатного масла и окалины, высолов, биологических загрязнений, плесени и
--	--	--

других загрязнений, способных ухудшить адгезию и свойства продукта. Разрушенный или повреждённый герметик и ремонтный состав удалите и замените. Неокрашенные поверхности загрузите согласно рекомендациям производителя. Глянцевые основания перед окраской матируйте.

Новый бетон, фасадная штукатурка и кладка: новый сборный бетон и бетон tilt-wall очистите от всех опалубочных смазок — метод очистки см. в паспорте производителя смазки. Рекомендуется также успешный тест на смачиваемость водой (water-break) на каждые ~93 м² (1000 кв. футов); подробнее — в бюллетене TB-08-S «Окраска бетона tilt-wall». Загрунтуйте SunFlex 3850 Concrete & Masonry Primer, когда pH станет ниже 13. Поры блоков или кирпича заполните FortiFill 3550 Masonry Filler. Для оптимального результата новый бетон, штукатурка и растворные швы блоков должны отвердеть не менее 30 суток до pH 10 и ниже.

Нанесение

Нанесение: тщательно перемешайте перед использованием и следите, чтобы продукт оставался перемешанным во время работы. На небольших участках можно наносить кистью или валиком, но в основном продукт наносят распылительным оборудованием для покрытий с наполнителем. Наносите равномерно, сохраняя «мокрый край», чтобы не было нахлёстов; избегайте остановок посреди плоскости, заканчивайте на естественной границе.

Разбавление: не требуется и не рекомендуется без письменного согласия производителя.

Кисть: нейлон или полиэстер. **Валик:** синтетическая или овчинная шубка с ворсом 19–32 мм (3/4–1-1/4").

Распыление: установка для фактурных составов, например Graco President с насосом 10:1, Graco GM 1030 или другой одобренный фактурный распылитель с давлением не менее 69 бар (1000 psi) или производительностью 11,4 л/мин (3,0 галлона/мин), сопло 3–12 мм. Для

мелкой фактуры может потребоваться прикатка валиком. Если нужна прикатка — только в одном направлении.

Очистка инструмента: сразу после использования тёплой мыльной водой. Распылительное оборудование тщательно промывайте после каждого использования.

Высыхание и отверждение: на отлип — 2–4 часа, перекрытие — через 4–6 часов. Не наносите, если температура воздуха, поверхности или продукта ниже 10 °C (50 °F) или выше 37,8 °C (100 °F). Мыть финишное покрытие можно не ранее чем через 30 суток после нанесения.

Тара: только ведра 5 галлонов (18,9 л).

Цвета: возможны большинство светлых и средних тонов с коэффициентом светоотражения (LRV) выше 50–60%. Для однородности цвета и тёмных, глубоких или ярких цветов перекройте Florida Paints SunHide Acrylic Wall & Trim Paint (атласной или полуглянцевой) или другой акриловой краской, письменно одобренной производителем.

Очистка: Небольшие подтёки и брызги сразу же удаляйте мыльной водой; так же очищайте малярный инструмент и оборудование безвоздушного распыления. Крупные разливы локализируйте и соберите инертным абсорбентом. Загрязнённый абсорбент, тару и неиспользованный продукт утилизируйте согласно местным и государственным нормам.

Безопасность

ВНИМАНИЕ! Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

ОСТОРОЖНО: избегайте длительного контакта с кожей и вдыхания пыли, паров или аэрозоля. Используйте респиратор, одобренный NIOSH, чтобы не вдыхать пыль и пары, и одежду, предотвращающую контакт с кожей. Закрывайте тару после каждого использования и храните в надёжном, затенённом и сухом месте. При раздражении или сыпи на коже обратитесь к врачу.

ОСТОРОЖНО: ХРАНИТЬ В

НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ! НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ! Избегайте длительного контакта с кожей и вдыхания пыли, паров или аэрозоля. Избегайте попадания в глаза, используйте защиту глаз. Если достаточная вентиляция невозможна, используйте респиратор, одобренный NIOSH, и одежду, предотвращающую контакт с кожей. После работы тщательно вымойте кожу. Закрывайте тару после каждого использования и храните в надёжном, затенённом и сухом месте.

Первая помощь: тщательно промойте кожу большим количеством тёплой мыльной воды. При попадании в глаза немедленно промывайте большим количеством воды 15 минут и сразу обратитесь к врачу. При затруднённом дыхании выйдите на свежий воздух; если затруднение сохраняется, немедленно обратитесь к врачу. При проглатывании не вызывайте рвоту и немедленно обратитесь к врачу.

Хранение и утилизация

Берегите продукт от замораживания, храните в прохладном сухом месте. Варианты утилизации уточните в местной администрации.

Florida Paints считает технические данные этого бюллетеня актуальными. Тем не менее Florida Paints не даёт никаких явных или подразумеваемых гарантий и не несёт ответственности за ущерб, возникший при использовании продукта покупателем или пользователем.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Florida Paints. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте floridapaints.com.