

Перевод технического паспорта производителя (San Marco Group S.p.A., документ серия 260 · ред. 2024-11-14), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Глянцевая быстросохнущая синтетическая эмаль промышленного назначения на модифицированной алкидной смоле для окраски промышленной, сельскохозяйственной и строительной техники и металлических изделий в целом. Отличная стойкость к стеканию на вертикальных поверхностях, хорошая наполняющая способность, блеск и укрывистость. Нанесённая плёнка образует защитный барьер с эффективной стойкостью на улице.

Область применения

Для наружных и внутренних работ по металлическим изделиям в целом. Продукт может применяться только вне сферы действия Директивы 2004/42/ЕС по ЛОС.

Технические характеристики

Связующее	модифицированные алкидные смолы
Растворители	смесь алифатических углеводородов
Удельный вес (UNI EN ISO 2811-1)	1,0–1,3 кг/л (в зависимости от цвета)
Высыхание (25 °C, 65% отн. влажности)	от пыли — 20 мин; на отлип — 2 ч; перекрытие быстросохнущими и синтетическими эмалями — через 7 ч, но не позднее 24 ч

Подготовка поверхности

Чёрный металл, ранее не окрашенный:

- плотную прочно держащуюся окалину и все следы ржавчины удалите коммерческой абразивоструйной очисткой (степень SA 2) либо механической или ручной зачисткой. Для удаления ржавчины в труднодоступных местах используйте преобразователь ржавчины RUGISTOP 5900100.
- на новых поверхностях без окалины и ржавчины достаточно обезжирить поверхность очищающим разбавителем

- обеспыльте поверхность, убедитесь, что она полностью сухая, и нанесите универсальный антикоррозийный грунт PRIMER (код 1630307)
- нанесите 2 слоя MARCORES по инструкции

Окрашенный чёрный металл:

- механической или ручной зачисткой удалите слои старой отслаивающейся краски и ржавчину; прочно держащуюся старую краску матируйте шлифованием. Для удаления ржавчины в труднодоступных местах используйте преобразователь ржавчины RUGISTOP 5900100.
- обеспыльте поверхность
- на полностью сухую поверхность нанесите универсальный антикоррозийный грунт PRIMER (код 1630307)
- При сильно разрушенных поверхностях рекомендуется полностью удалить старую краску и ржавчину абразивоструйной очисткой степени SA 2½ или смывкой SVERNICIATORE SM10 (код 5610014) с последующей тщательной механической или ручной зачисткой.
- нанесите 2 слоя MARCORES по инструкции

Оцинковка, алюминий и лёгкие сплавы:

- механической или ручной зачисткой удалите все следы оксидов
- тщательно обезжирьте подходящими щелочными растворами или разбавителем
- обеспыльте и на полностью сухую поверхность нанесите универсальный антикоррозийный грунт PRIMER (код 1630307)

- нанесите 2 слоя MARCORES по инструкции

Нанесение

Условия окружающей среды и основания: температура воздуха — от +5 до +35 °C; относительная влажность воздуха — < 80%; температура поверхности — от +5 до +35 °C.

- инструмент: кисть, краскопульт
- число слоёв: не менее 2
- разбавитель: разбавитель для быстросохнущих эмалей 5070712 или нитроразбавитель 5170076
- разбавление: кистью — 0–5%, распылением — 20–30%
- инструмент сразу после использования очищайте разбавителем 5070712 или нитроразбавителем 5170076
- ориентировочный расход: 5–6 м²/л при нанесении в 2 слоя на гладкие поверхности; фактический расход рекомендуется определить пробным нанесением

Колеровка

Продукт колеруется по системе Color Matching System. При использовании нескольких партий рекомендуется перемешать продукт из разных партий между собой, чтобы избежать незначительных различий в оттенке.

Хранение

Максимальная температура хранения — +30 °С, минимальная — +5 °С. Продукт желательно использовать в течение 3 лет с даты изготовления при хранении в закрытой оригинальной таре в надлежащих температурных условиях.

Безопасность

Не подпадает под действие Директивы ЕС 2004/42 (итальянский законодательный декрет 161/2006).

Статья из техзадания

Быстросохнущая эмаль. Нанесение на подготовленные поверхности быстросохнущей эмали MARCORES серии 260 на модифицированной алкидной смоле не менее чем в 2 слоя с минимальным расходом 170 мл/м².

Ответственность

SAN MARCO GROUP гарантирует, что приведённая информация основана на лучших технических и научных знаниях и опыте компании; тем не менее компания не несёт ответственности за результаты применения продуктов, поскольку условия нанесения ей не

подконтрольны. Рекомендуется в каждом конкретном случае убеждаться в пригодности продукта. Настоящий паспорт отменяет и заменяет все ранее выпущенные.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера San Marco. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте san-marco.com.