

Перевод технического паспорта производителя (C.A.P. Arreghini S.p.A., документ BUCCIATOK_YBKAR1A · ред. 3, 07/2019), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Грунт-финиш для стен снаружи и внутри помещений на основе отборного кварцевого зерна в водной дисперсии с добавлением микроволокон для повышения стойкости к микротрещинам штукатурки. Водостойкий и умеренно паропроницаемый, легко наносится, идеален для профессионального применения: обладает высокой совместимостью и адгезией, наполняющей способностью и быстротой выполнения работ на различных основаниях.

Качество продукта обеспечивает отличную защиту и цветостойкость снаружи. Плотная ровная поверхность хорошо маскирует дефекты штукатурки, поэтому в цветах с коэффициентом светотражения LRV > 25 продукт подходит для окраски и обслуживания систем наружной теплоизоляции.

Водостойкость. Из-за большой толщины слоя продукт полностью высыхает и полимеризуется более чем за 10 дней в оптимальных условиях (+15...+30 °C, влажность основания 10%, относительная влажность воздуха 75%). При высокой влажности окружающей среды защищайте от дождя несколько дней.

Состав

Акриловые смолы в водной дисперсии и отборные наполнители.

Свойства продукта

Атмосферостойкость	выдающаяся
Стойкость к микротрещинам	хорошая
Укрывистость	хорошая
Степень матовости	высокая
Водостойкость	хорошая
Паропроницаемость	средняя
Загрязняемость	низкая
Сухой остаток по массе (внутр. PF25)	73–77%
Внешний вид поверхности	фактурный, шероховатый матовый

Технические данные

Удельный вес (внутр. PF3)	1650–1750 г/л
Высыхание (внутр. PF2)	перекрытие — 6–8 ч; полное — 5 суток

Цвета

Белый.

Хранение

Хранить в закрытой оригинальной таре при температуре от +5 до +30 °C.

Применение

Подходит для декоративной отделки и защиты от атмосферных воздействий новых и ремонтируемых объектов на щелочных основаниях: штукатурках различного состава (цементных, известковых, готовых смесях, выравнивающих слоях), бетоне и фиброцементе — в сельской, морской или промышленной атмосфере. Совместим с цементом и железобетоном, обеспечивая им надёжную специфическую защиту.

На наружных поверхностях, подверженных биологическому загрязнению плесенью, водорослями и мхом, добавляйте 350 мл B25 на каждые 25 кг продукта. Наносится валиком и безвоздушным распылением с последующей обработкой сотовым поролоновым валиком. Первый слой разбавляйте водой на 5–10% по массе, финишный — на 5% по массе. В некоторых случаях можно нанести один слой, но двухслойная технология облегчает нанесение и обеспечивает безупречный результат. Для однородной поверхности работайте одним инструментом и обеспечьте на лесах достаточное число исполнителей для непрерывной работы «мокрым по мокрому» по всей стене без перерывов.

Инструменты

Валик + поролоновый валик; безвоздушное распыление + поролоновый валик.

Разбавление

5–10% водой по массе в зависимости от вида работ.

Расход

≈ 1 кг/м² (по статье из техзадания).

Температура нанесения

от +5 до +30 °C.

Система окраски

Новые поверхности: цементная и цементно-известковая штукатурка, бетон, сборный бетон

- Очистите мойкой высокого давления от загрязнений: грязи, мха, плесени, опалубочной смазки.
- По сухой поверхности нанесите один слой Murisol или Murisol W.
- Через 5–8 часов нанесите два слоя Bucciato K с интервалом 6–8 часов.

Обновление старых покрытий

- Щётками и скребками удалите отслаивающуюся краску, высолы и прочие непрочные или осыпающиеся материалы, промойте мойкой высокого давления.
- Небольшие утраты штукатурки восстановите составом K29, при большой толщине — 50 или 501.
- Через 24 часа при использовании K29 или через 14 суток при использовании 50 или 501 нанесите слой Murisol или Murisol W.
- Через 5–8 часов нанесите два слоя Bucciato K с интервалом 6–8 часов.

Обновление старых покрытий с плесенью

- Обработайте поверхность составом B1.
- Через 4–6 часов подготовьте основание, как описано выше (пп. 1–3), и нанесите Bucciato K с добавлением 350 мл B25 на каждые 25 кг продукта.

Обновление толстослойных покрытий

1. Щётками и скребками удалите отслаивающуюся краску, высолы и прочие непрочные или осыпающиеся материалы, промойте мойкой высокого давления.
2. Небольшие утраты штукатурки восстановите составом K29, при большой толщине — 50 или 501.
3. Через 24 часа при использовании K29 или через 14 суток при использовании 50 или 501 нанесите два слоя Bucciato K с интервалом 6–8 часов.

Статья из техзадания

Фактурный грунт-финиш на водно-дисперсионных акриловых смолах с кварцевым зерном размером не более

0,4 мм, наносимый на поверхность, обработанную подходящим грунтом, при расходе 1 кг/м².

Указания

Для правильного выполнения работ необходимо строго следовать указаниям по подготовке поверхностей, приведённым в справочниках CAP Arreghini (Books) и в техническом паспорте. Данная техническая информация носит ориентировочный характер. Из-за огромного разнообразия оснований и условий нанесения необходимо проверить пригодность продукта и его эффективность пробным нанесением на конкретном объекте. Данные спецификации и техническая информация определены при +23 °C и относительной влажности воздуха 65%. В других условиях данные и интервалы между операциями могут отличаться.

Наши рекомендации по применению продукта основаны на собственных наблюдениях и исследованиях, а также на опыте практического применения. Однако из-за огромного разнообразия оснований и условий нанесения необходимо проверять пригодность продукта и его эффективность испытаниями на конкретном объекте.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Arreghini. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте caparreghini.it.