

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ 7167.10 · ред. 03/2025), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные

Тип связующего	акрил
Блеск	матовый
Расход	≈ 3,7–6,1 м²/л (150–250 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 30–60 мин; до следующего слоя — 30–60 мин; полное отверждение — 7 сут.

Описание продукта

GRIPCRETE VERTICAL CONCRETE STAIN — пропитка для бетона на 100% акриле, которая легко наносится и улучшает внешний вид наружных вертикальных бетонных поверхностей. Специально разработана как водоотталкивающее покрытие; непрозрачная плёнка обладает высокой стойкостью к щелочам и высолам. Самогрунтующееся покрытие, выдерживающее pH от 7 до 13, позволяет обойтись без специальных грунтов и снизить затраты на работы и материалы. Самогрунтующаяся пропитка повышает эффективность: готовая система получается всего в два слоя вместо традиционных трёх.

Область применения

GRIPCRETE VERTICAL CONCRETE STAIN предназначена специально для вертикальных непористых цементных

поверхностей, где требуется стойкость к щелочам и высолам. Лучше всего подходит для новых и незагерметизированных бетонных панелей (tilt-up), сборного и монолитного бетона, бетонных блоков (CMU) и фасадной штукатурки.

Подготовка поверхности

Поверхности должны быть сухими, чистыми, без пыли, грязи, жира, масла и любых других загрязнений, мешающих адгезии. Всю непрочную краску удалите, гляцевые поверхности матируйте шлифованием. Штукатурка должна хорошо отвердеть, пористые каменные поверхности следует заполнить заполнителем для блоков. Швы и шляпки гвоздей на гипсокартоне перед окраской отшлифуйте и обеспыльте. Шпатлёвка на швах и шляпках должна полностью отвердеть, чтобы они не проступали через покрытие. С оцинкованных поверхностей перед нанесением удалите все масла.

Нанесение

Перед применением тщательно перемешайте. Наносите кистью, валиком, безвоздушным или обычным распылением. При распылении продукт следует прокатать валиком или прокрасить кистью, чтобы правильно втереть его в поверхность. Наносите при температуре окружающей среды, поверхности и материала 10 °C (50 °F) и выше. НЕ НАНОСИТЕ ПОД ПРЯМЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ. Разбавление не рекомендуется. Весь инструмент сразу после работы промойте водой.

Примечание: рецептура не содержит ртути и свинца.

Технические данные

Связующее	акрил 100%
Сухой остаток	по массе — 46%; по объёму — 30%
Плотность	1,28 кг/л (10,7 фунта/галлон)
Вязкость	73 KU
Температура вспышки	93 °C (200 °F) и выше (TT-P-141, метод 4293)
Блеск (зеркальный)	2–6% при 60°
Стойкость к стеканию	<14/25
Рекомендуемая толщина плёнки	не указана
ЛОС	50 г/л

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.