

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ серия 5650 (ранее 3000) · ред. 08/2023), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные

Тип связующего	акрил 100%
Блеск	матовый
Расход	≈ 3,1–7,4 м²/л (125–300 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	кисть, валик, площадка или распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 60 мин; до следующего слоя — 4 ч; полное отверждение — 7 сут.

Описание продукта

Кроющая пропитка на 100% акриле с насыщенной пигментацией даёт непрозрачный вид, не скрывая красоты и текстуры древесины. Идеальна для пиломатериала, пропитанного под давлением, кедра и секвойи. Продукт премиум-класса с отличной стойкостью к вздутию и росту плесени.

Область применения

Наружная древесина, кладка, кирпич, шлакоблоки. Наружные горизонтальные (террасы) и вертикальные поверхности: деревянный сайдинг, дранка, заборы, балки.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, без грязи, меления, воска, жира, ржавчины и непрочной отслаивающейся краски. Грязь и меление удалите мойкой под давлением или щёткой с раствором

тринатрийфосфата (или аналога) в воде, затем ополосните чистой водой. Воск удалите растворителем. Жир удалите средством Coronado Sur-Prep I. Края сгладьте шлифованием для ровного финишного слоя. Перед окраской любой поверхности с плесенью тщательно удалите плесень щёткой с крепким раствором порошкового чистящего средства (или тринатрийфосфата) в тёплой воде с добавлением 8 унц. (237 мл) бытового отбеливателя на галлон (3,8 л). Тщательно промойте и дайте полностью высохнуть перед окраской. Наносите непосредственно на непокрытую древесину — пропитка самогрунтующаяся.

Нанесение

Тщательно перемешайте продукт перед применением и периодически во время работы. Пропитка наносится кистью, валиком, площадкой или распылением. Для равномерного цвета и выразительной текстуры древесины наносите пропитку полным инструментом по направлению волокон. Всегда сохраняйте «мокрый край». После распыления обязательно прокрасьте кистью, втирая пропитку в поверхность, особенно на выветренных поверхностях. Расход — ≈ 3,1–7,4 м²/л (125–300 кв. футов на галлон) за один слой в зависимости от фактуры и пористости поверхности. Разбавление не рекомендуется. Не окрашивайте горячие поверхности и под прямыми солнечными лучами. Наносите при температуре поверхности и воздуха выше 10 °C (50 °F). Не наносите при угрозе дождя.

Примечание: рецептура не содержит ртути и свинца.

Технические данные

Тип смолы	акрил 100%
Сухой остаток	по массе — 45,6%; по объёму — 31,6%
Плотность	1,29 кг/л (10,8 фунта/галлон)
Вязкость	100–104 KU
Блеск (зеркальный)	1–2% при 85°
Рекомендуемая толщина плёнки	мокрая: 136–325 мкм (5,35–12,8 мил) сухая: 43–102 мкм (1,69–4,0 мил)
ЛОС	менее 100 г/л (0,84 фунта/галлон)

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.