

Перевод технического паспорта производителя (Colorstyle Paint (Греция), документ Product Data Sheet CS 098), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Акрил-полиуретановая пропитка для бетона на водной основе без запаха, не желтеющая. Сохраняет видимой красоту природного камня, обеспечивая долговременную защиту. Глубоко проникает, не образует плёнку, не отслаивается, легко наносится и быстро сохнет. Идеальна для пористого камня, мозаики и искусственных строительных материалов — кирпича, кровли, плитки и бетона. Подходит для полов из сборного бетона с лёгкой нагрузкой в подвалах, цехах и на складах.

Особенности

- защищает и украшает бетон и другие пористые минеральные строительные материалы
- для наружных и внутренних поверхностей
- хорошее сохранение цвета и атмосферостойкость

Общие данные

Цвета	прозрачный; не колеруется
Токсичность	без свинца и ртути
Степень блеска	20–25 при 60°

Эксплуатационные свойства

Атмосферостойкость	отличная
Стойкость к истиранию	хорошая
Термостойкость	не применимо
Стойкость к растворителям	хорошая стойкость к спиртам и бытовой химии; чувствительна к ароматическим углеводородам и другим сильным растворителям
Водостойкость	отличная стойкость к дождю и конденсату

ЛОС: категория A/i WB (однокомпонентные высокоэффективные покрытия). Предел ЕС — 140 г/л (2010). Продукт содержит не более 139 г/л ЛОС.

Технические данные

Расход	8–10 м²/л в зависимости от пористости поверхности
Сухой остаток по объёму	31,7%
Толщина мокрой плёнки	минимальная
Толщина сухой плёнки	минимальная
Высыхание при 20 °C	на отлип — 30 мин; перекрытие — 2–3 ч
Эластичность	не применимо
Разбавление	первый слой разбавить водой 1:1
Способ нанесения	кисть, распыление или валик

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой, без следов жира, масла, воска, герметиков и солей. Затёртые до гладкости или непористые бетонные поверхности перед нанесением CS 098 необходимо протравить 10% раствором соляной кислоты, затем тщательно смыть водой и дать полностью высохнуть не менее 24 часов.

Нанесение

Тщательно перемешивайте до и во время использования. Наносите кистью, валиком или распылением. Первый слой разбавьте водой 1:1, после высыхания нанесите 1 или 2 слоя без разбавления. Интервал между слоями — 3 часа. Не наносите при температуре ниже 10 °C и под палящим солнцем. В прохладных и влажных условиях высыхание дольше.

Примечание: при нанесении в условиях высокой влажности блеск плёнки может быть неравномерным; со временем это проходит.

Очистка: Очищайте инструмент тёплой мыльной водой сразу после работы.

Меры предосторожности, охрана здоровья и окружающей среды

Только для профессионального применения. ОПАСНО.

- содержит N-метил-2-пирролидон; может нанести вред нерождённому ребёнку
- содержит смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она (3:1), 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он и 2,4,7,9-тетраметилдец-5-ин-4,7-диол; может вызывать аллергическую реакцию
- паспорт безопасности предоставляется по запросу
- перед использованием получите специальные инструкции; не приступайте к работе, пока не прочитаны и не поняты все меры предосторожности
- хранить под замком; держать тару плотно закрытой
- не допускать попадания в глаза, на кожу и одежду
- используйте защитные перчатки (более 8 часов): бутилкаучук (0,70 мм), неопрен (0,6 мм); защитную одежду; средства защиты глаз или лица
- ПРИ воздействии или подозрении на него обратитесь к врачу
- утилизировать содержимое и тару на соответствующем полигоне согласно местным, региональным, национальным и международным нормам
- не допускать попадания в окружающую среду
- при плохом самочувствии обратиться в токсикологический центр или к врачу
- хранить в недоступном для детей месте

Упаковка и хранение

Тара	0,75 л, 2,25 л
Температура вспышки	нет
Хранение	неопасный продукт, особых требований нет

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Color Style. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ
ДЕТЕЙ МЕСТЕ**

**Паспорт безопасности (SDS)
предоставляется производителем по**

запросу.

Colorstyle Paint, Греция · colorstylepaint.gr · техническая поддержка производителя: +30 210 6620713-5. Colorstyle и названия продуктов — товарные знаки их владельцев · Product Data Sheet CS 098. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.