

Перевод технического паспорта производителя (MF Paints Inc. (Peintures MF), документ FT1020 · декабрь 2025), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Woodmate 1020 — полупрозрачная пропитка с высоким сухим остатком для нанесения в один слой. Изготовлена на натуральных маслах. Легко наносится; предназначена для вертикальных и горизонтальных наружных поверхностей. Хорошее проникновение в древесину даёт оптимальную защиту от растрескивания. Woodmate 1020 подчёркивает подлинный характер поверхности, усиливая природное богатство древесины.

Применение

Woodmate 1020 разработана для всех пород древесины снаружи. Наносится на вертикальные и горизонтальные поверхности. Предназначена для новой или восстановленной древесины: террас, сайдинга, деревянных заборов, ступеней лестниц.

Преимущества

- наносится в один слой
- не требует шлифования
- без следов перехлёста кисти
- подходит для всех пород древесины снаружи (кедр, сосна, ель и т. п.)
- проникающее масло защищает древесину от преждевременного износа
- не отслаивается
- очень легко наносится, даже на солнце
- для вертикальных и горизонтальных поверхностей
- позволяет древесине «дышать»
- сохраняет естественный вид
- отличные водоотталкивающие свойства
- лёгкий уход

Ограничения

- не наносить при температуре ниже 5 °C
- не оставлять мокрые излишки на поверхности
- не смешивать с другими пропитками
- не наносить на загерметизированные или пропитанные поверхности

- не наносить на древесину влажностью выше 12%

Технические данные

Связующее	натуральные масла
Цвета	9 готовых цветов (в шапке оригинала указано «4»)
Разбавитель	уайт-спирит 450-0 MF-Sol
Температура вспышки	не применимо
Горючесть	не применимо
Сухой остаток по массе	73%
Сухой остаток по объёму	70%
ЛОС	< 250 г/л
Блеск	не применимо
Стандарты	не применимо
Значения блеска измерены для белого цвета и могут меняться в зависимости от цвета.	

Данные для нанесения

При 25 °C и относительной влажности 50%; могут отличаться в зависимости от цвета.	
Расход	≈ 3,7–8,5 м²/л (14–32 м² на галлон 3,78 л; 150–340 кв. футов)
Толщина плёнки	не применимо
На отлип	12–24 ч
Перекрытие	не применимо (один слой)
Лёгкая нагрузка	через 24–48 ч
Расстановка мебели	через 48–72 ч
Мытьё	через 5–7 сут.
Кисть	да
Валик	да
Безвоздушное распыление	да
Нанесение снаружи	да; после лёгкого дождя выждать 8 ч, после ливня — 24 ч
Хранение	при 5–35 °C
Готовые цвета	
1021	Natural (натуральный)
1022	Dark Walnut (тёмный орех)

1023	Cedar (кедр)
1024	Walnut (орех)
1025	Mahogany (красное дерево)
1026	Rockery (рокарий)
1027	Ash (ясень)
1028	Slate (сланец)
1029	Ebony (эбеновое дерево)

Тара: 946 мл, 3,78 л, 18,9 л.
Цвета можно смешивать для получения индивидуального оттенка.

Подготовка поверхности

Ранее окрашенная или пропитанная древесина: существующее покрытие необходимо полностью удалить. Древесина не должна быть предварительно загерметизирована. Вымойте поверхность щёткой, промойте мойкой под давлением 34–41 бар (500–600 psi) и дайте высохнуть 48 часов. Либо отшлифуйте поверхность шкуркой P60/P80 до чистой поверхности без посеревших волокон, всегда завершая шкуркой P80. Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины, мыла и любых загрязнений, мешающих проникновению продукта в древесину.

Новая или обработанная древесина, побывавшая в суровых погодных условиях: настоятельно рекомендуется нейтрализовать любой рост плесени — видимый или нет, — чтобы избежать отслаивания. Используйте смесь 3 частей воды и 1 части отбеливателя, оставьте на 20 минут, затем промойте; дайте древесине сохнуть не менее 24 часов перед нанесением.

Нанесение

Хорошо перемешайте банку до и во время нанесения, следя, чтобы на дне не оставалось осадка. Если используется несколько банок, смешайте их между собой для однородности цвета.
Новая древесина: наносится в один слой. Наносите при температуре от 10 до 30 °C. Перед нанесением выждите 8 часов после лёгкого дождя и 24 часа после ливня. Влажность древесины не должна превышать 12%. Наносите равномерно вдоль досок длиной

щетиной кистью. Обрабатывайте одновременно только 2–3 доски и заканчивайте доски по всей длине, чтобы избежать лишней толщины или наплывов. При нанесении валиком или распылением сразу же пройдитесь кистью или валиком для хорошего проникновения и равномерности. Излишки, не впитавшиеся в древесину, удалите кистью или валиком либо вытрите на следующий день.

Уход

Рекомендуется ежегодный визуальный осмотр поверхности. Оцените общее состояние; при необходимости очистите и подготовьте поверхность, как описано в разделе «Подготовка поверхности»,

затем нанесите новый слой, чтобы продлить защиту.

Гарантия

Продукт полностью удовлетворит ожиданиям при нанесении в соответствии с инструкциями производителя. Если после проверки продукт будет признан дефектным, ответственность производителя ограничивается заменой продукта и не включает стоимость работ.

Меры предосторожности

- Хранить в недоступном для детей месте
- Держите тару закрытой, когда не пользуетесь продуктом

- Хранить при комнатной температуре
- Использовать только в хорошо проветриваемом месте

Об экологичной утилизации тары узнайте в своём муниципалитете.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера MF Paints. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте peinturesmf.com.