

Перевод технического паспорта производителя (C.A.P. Arreghini S.p.A., документ CAPTHERMACTIVE_YCTLARWA · ред. 4, 04/2019), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Водная матовая наполняющая краска на акриловых смолах с низким содержанием ЛОС — 2,5 г/л, со светостойкими и щёлочестойкими минеральными пигментами и специальными добавками для защиты плёнки от водорослей и плесени. Высокая стойкость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям обеспечивает очень высокую стабильность цвета.

Разработана для улучшения летней и зимней теплоизоляции наружных стен за счёт специальных сферических наполнителей, обеспечивающих высокое отражение света в ИК-диапазоне, а также хорошей паропроницаемости и водонепроницаемости. Высокая

укрывистость хорошо маскирует дефекты штукатурки.

Водостойкость. Продукт полностью высыхает и полимеризуется не менее чем за 10 дней в оптимальных условиях (+15...+30 °C, влажность основания < 10%, относительная влажность воздуха < 65%). Если до полного высыхания краску размывает дождь или конденсат (туман или влажность > 85%), возможны более или менее обширные глянцевые потёки. Это временное явление не влияет на прочность продукта и устраняется мойкой под давлением или естественным действием дождя и солнца.

Стойкость к плесени и водорослям. Продукт содержит специальные добавки для защиты плёнки от водорослей и плесени. Следует учитывать, что действующие вещества биоразлагаемы, поэтому их эффективность со временем

снижается при длительном воздействии грибков и водорослей, поселяющихся на поверхности плёнки. Кроме того, эффективность снижают органические вещества, климатические условия, влажность и осадки: при высокой влажности или дожде противоплесневое действие (возникающее при контакте микроорганизмов с действующим веществом) слабее, так как вещество находится в разбавленном состоянии. Поэтому невозможно количественно определить, когда может возобновиться рост микроорганизмов, грибков и водорослей.

Состав

Акриловые смолы в водной дисперсии, светостойкие и щёлочестойкие минеральные пигменты и специальные добавки для защиты плёнки от водорослей и плесени.

Свойства продукта

	Класс	Метод	Значение
Отражение солнечного излучения	высокое	—	—
Теплопроводность	низкая	—	—
Стойкость к плесени	отличная	—	—
Сухой остаток по массе	—	внутр. PF25	72–76%
Блеск	матовая (UNI EN 1062-1)	UNI EN ISO 2813	≤ 10

Технические данные

Удельный вес 1150–1250 г/л (внутр. PF3)

Укрывистость > 98 (внутр. PF11)

Высыхание (внутр. перекрытие — 4–6 ч; PF2) полное — 18 ч

Хранение

Не менее 1 года при хранении в закрытой оригинальной таре при температуре от +5 до +30 °C.

Цвета

Белый. Палитру можно расширить пастельными оттенками веера Tuscano (LRV > 25). Цвета получают с помощью системы Arreghini Colors 16. Оттенок может незначительно отличаться от партии к партии, поэтому работу

необходимо завершать материалом одной партии.

Применение

Подходит для декоративной отделки и защиты от атмосферных воздействий новых и ремонтируемых объектов на минеральных основаниях — штукатурках различного состава (цементных, известковых, готовых смесях, выравнивающих слоях систем теплоизоляции), бетоне и фиброцементе, а также на дереве и металле, предварительно обработанных подходящими грунтами, — в сельской, морской или промышленной атмосфере. В цветах с LRV ≥ 25 благодаря отличной стойкости к термическим напряжениям продукт идеален для окраски систем наружной теплоизоляции при их обслуживании.

Инструменты

Валик, кисть, безвоздушное распыление. Инструмент очищайте водой.

Разбавление

Валик, кисть: 10–20% водой по объёму. Безвоздушное распыление: 10–15% водой по объёму.

Расход

7–8 м²/л за один слой. Рекомендуемая толщина — 200 мкм сухой плёнки, что соответствует 300 мл/м².

Температура нанесения

от +5 до +30 °C.

Система окраски

Цементные, цементно-известковые и известковые штукатурки, бетон,

сборный бетон, новые и старые моющиеся краски без плесени

Подготовка: очистите мойкой под давлением от загрязнений: грязи, мха, плесени, опалубочной смазки. По сухой поверхности нанесите слой Murisol или Murisol W.

Дерево, металл

Подготовка: по дереву нанесите грунт Ораките или Ораките W, по металлу — Chromosar или Chromosar W, затем наносите Captherm Active.

Обновление старых покрытий

Подготовка: щётками и скребками удалите отслаивающуюся краску, высолы и прочие непрочные или осыпающиеся материалы, промойте мойкой под давлением. Небольшие утраты штукатурки восстановите составом K29, при большой толщине — выравнивающими составами 50 или 501. Через 24 часа (K29) или 14 суток (50 или 501) при биологическом загрязнении плесенью, водорослями, мхом обработайте B1. По сухой поверхности нанесите слой Murisol или Murisol W.

Основания с очень сильными следами плесени

Подготовка: нанесите B1 на поражённый участок. Через 3–5 часов очистите поражённую плесенью зону тканью или щёткой и снова нанесите B1 на всю поверхность.

Обновление толстослойных покрытий

Подготовка: щётками и скребками удалите отслаивающееся покрытие, высолы и прочие непрочные или осыпающиеся материалы, промойте мойкой под давлением; восстановите утраченные участки толстослойного покрытия.

Статья из техзадания

Водная краска на синтетических смолах с сухим остатком 74%, содержащая специальные сферические наполнители, обеспечивающие высокое отражение света в ИК-диапазоне. Наносится при среднем расходе 300 мл/м².

Указания

Для правильного выполнения работ необходимо строго следовать указаниям

по подготовке поверхностей, приведённым в справочниках CAP Arreghini (Books) и в техническом паспорте. Данная техническая информация носит ориентировочный характер. Из-за огромного разнообразия оснований и условий нанесения необходимо проверить пригодность продукта и его эффективность пробным нанесением на конкретном объекте. Данные спецификации и техническая информация определены при +23 °C и относительной влажности воздуха 65%. В других условиях данные и интервалы между операциями могут отличаться.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Arreghini. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

**Паспорт безопасности (SDS) — на
сайте caparreghini.it.**