Sherwin-Williams

Технический паспорт · перевод на русский язык

ProBlock® Quick Dry Water-Based All-Purpose Interior-Exterior Primer

быстросохнущий универсальный грунт на водной основе для внутренних и наружных работ · PB28W0100

Перевод технического паспорта производителя (The Sherwin-Williams Company, документ PB28W0100 (США) / PB28WQ100 (Канада), белый, док. 108.6 · PDS PB28W0100 · 09/2026), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Характеристики

ProBlock® Quick Dry — быстросохнущий универсальный грунт на водной основе:

- многоцелевой профессиональный грунт для внутренних и наружных работ
- высыхает всего за час — помещения можно окрашивать вскоре после грунтования
- водная рецептура: очистка водой с мылом
- хорошо блокирует пятна: от мелков, перманентного маркера, карандаша, горчицы, кетчупа и чая
- грунтует и изолирует новые и ранее окрашенные гипсокартон, дерево и штукатурку

Технические данные

Цвет	белый. Для лучшего проявления цвета финишного покрытия используйте рекомендованный грунт P-Shade; проверяйте цвет перед применением.
Расход	≈ 9,8 м²/л (400 кв. футов на галлон) при толщине мокрой плёнки 102 мкм (4 мил), сухой — 23 мкм (0,9 мил)
Время высыхания при отн. влажности 50%	при 25 °C (77 °F): на отлип — 30 мин; перекрытие как грунта — 1 ч; перекрытие как изолятора пятен — 4 ч
Блеск	0–8 ед. при 85°
ЛОС (за вычетом освобождённых растворителей)	менее 50 г/л; 0,42 фунта/галлон, согласно 40 CFR 59.406
Сухой остаток по объёму	24 ±2%
Сухой остаток по массе	38 ±2%
Плотность	1,21 кг/л (10,10 фунта/галлон)
Температура вспышки	не применимо (водная основа)
Связующее	винил-акрил
Срок хранения	36 месяцев в невскрытой таре
Основания	гипсокартон, дерево, фанера, алюминий, кладка (pH 6–9), фасадная штукатурка (pH 6–9), фиброцемент (pH 6–9), оцинкованная сталь, ранее окрашенные поверхности

Время высыхания и перекрытия зависит от температуры, влажности и толщины плёнки.

Колеровка: требуется система ColorCast Ecotoner или соответствующая колеровочная система магазина. Для лучшего проявления цвета финишного покрытия используйте рекомендованный грунт P-Shade. При желании можно добавить до 4 унц. (118 мл) колоранта на галлон (3,79 л), чтобы приблизить цвет к финишному. Проверяйте цвет перед применением.

Соответствие нормам

По состоянию на 02.09.2026 соответствует требованиям:

OTC (Комиссия по транспорту озона, США)	да
OTC, фаза II	да
SCAQMD (Южная Калифорния)	да
CARB (Совет по воздушным ресурсам Калифорнии)	да
CARB SCM 2007	да
CARB SCM 2020	да
Канада	да
LEED® v4 и v4.1, эмиссии	да
LEED® v4 и v4.1, ЛОС	да
Экодекларация EPD-NSF®	нет
MIR — реестр состава производителя	нет
MPI®	№ 50, 50 X-Green™, 149, 149 X-Green™

Нанесение

Наносите при температуре выше 10 °C (50 °F). Разбавление не требуется. Не разбавляйте при использовании для блокировки пятен.

Кисть	нейлон/полиэстер, например Purdy® XL®
Валик	синтетический валик с ворсом 6–19 мм (1/4–3/4″), например Purdy® Marathon®
Безвоздушное распыление: давление	138 бар (2000 psi)
Сопло	0,017–0,021″

Системы окраски

Гипсокартон	1 слой ProBlock Quick Dry Primer 2 слоя подходящего финишного покрытия
Кладка, фасадная штукатурка, цемент (pH 6–9)	1 слой ProBlock Quick Dry Primer 2 слоя подходящего финишного покрытия
Ранее окрашенные поверхности	1 слой ProBlock Quick Dry Primer 1–2 слоя подходящего финишного покрытия

Советы по нанесению

- При точечном грунтовании на некоторых поверхностях финишный слой может получиться неравномерным из-за разной впитывающей способности загрунтованных и незагрунтованных участков. Чтобы избежать этого, грунтуйте всю поверхность, а не отдельные места.
- Для оптимальных свойств грунт в архитектурном применении необходимо перекрыть латексным, алкидным (масляным), эпоксидным на водной основе или эпоксидным на растворителе покрытием.

- Снаружи грунт необходимо перекрыть архитектурной латексной или масляной краской в течение 14 суток.
- Для лучших результатов при грунтовании всего дома снаружи используйте фасадные латексные или масляные грунты (Exterior Latex / Oil-Based Primers).

Стойкость к плесени. Покрытие содержит добавки, подавляющие рост плесени на поверхности плёнки.

Подготовка поверхности

ВНИМАНИЕ! При соскабливании, шлифовании или удалении старой краски может выделяться свинцовая пыль. СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ТЯЖЁЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРАЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Для защиты от свинца используйте сертифицированный респиратор (NIOSH). Убирайте тщательно — пылесосом с HEPA-фильтром и влажной шваброй. Перед началом работ узнайте, как защитить себя и близких (в США — National Lead Information Hotline, 1-800-424-LEAD, www.epa.gov/lead).

Удалите все загрязнения с поверхности, промыв её подходящим очистителем; тщательно ополосните и дайте высохнуть. Отслаивающуюся и растрескавшуюся краску соскоблите и зашлифуйте до прочного слоя. Глянцевые поверхности отшлифуйте до матовости. Помните: любая подготовка, кроме полного удаления старого покрытия, может сократить срок службы системы.

Герметизация. Зазоры между стенами, потолком, карнизами и другими элементами внутренней отделки заполните подходящим герметиком после грунтования поверхности.

Гипсокартон. Заделайте трещины и отверстия от гвоздей ремонтной пастой или шпатлёвкой и отшлифуйте. Шпатлёвка для швов должна отвердеть и быть гладко отшлифована. Удалите всю пыль от шлифования.

Кладка и бетон. Все новые поверхности должны отвердеть согласно рекомендациям поставщика — обычно около 30 суток. Удалите все опалубочные смазки и составы для ухода за бетоном. Перед грунтованием кладка должна быть сухой: влажность — не выше 15%, pH — от 6 до 9. Шероховатую поверхность можно зашпатлевать для получения гладкой. Если нельзя ждать 30 суток, дайте поверхности отвердеть 7 суток и загрунтуйте Loxon Concrete & Masonry Primer или подходящим грунтом, стойким к высокому pH, щелочам и высолам.

Особые рекомендации. После грунтования поверхностей с пятнами дайте высохнуть 4 часа и проверьте, не проступают ли пятна, нанеся финишное покрытие на небольшой участок, прежде чем окрашивать всё. Если пятно проступает, нанесите второй слой грунта, дайте высохнуть в течение ночи и проверьте снова перед финишной окраской. Некоторые пятна, чувствительные к воде, для полной изоляции могут потребовать масляного грунта.

Плесень. Удалите плесень с поверхности. Плесень — грибок, похожий на грязь, но не отмывающийся водой. Её необходимо удалить до окраски, иначе она прорастёт через новый слой краски. Чтобы удалить плесень или подозрительный налёт, перед окраской обработайте поверхность щёткой с промышленным средством для удаления плесени, соблюдая указания производителя по технике безопасности.

Штукатурка. Непокрытая штукатурка должна отвердеть (обычно 30 суток) и быть твёрдой. Если нельзя ждать, дайте поверхности высохнуть 7 суток и загрунтуйте Loxon Concrete and Masonry Primer или подходящим грунтом, стойким к высокому pH, щелочам и высолам. Мягкую, пористую или пылящую штукатурку обработайте раствором 1 пинты (0,47 л) столового уксуса на 1 галлон (3,8 л) чистой воды. Повторяйте, пока поверхность не станет твёрдой, затем промойте чистой водой и дайте высохнуть перед окраской.

Дерево и фанера. Отшлифуйте открытую выветренную древесину до свежего слоя. Заделайте все отверстия и дефекты шпатлёвкой или замазкой по дереву и отшлифуйте.

Меры предосторожности

Беречь от замерзания. Не является фотохимически активным. Не применять под обои. Не применять по винилу и другим пластиковым поверхностям.

Перед применением внимательно прочитайте предупреждения (CAUTIONS) на этикетке.

Используйте только при достаточной вентиляции. Чтобы избежать передозировки паров, открывайте окна и двери или иным способом обеспечьте приток свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Если слезятся глаза, болит или кружится голова, усильте приток свежего воздуха, наденьте средства защиты органов дыхания (NIOSH) или покиньте помещение. Избегайте попадания в глаза и на кожу. После работы вымойте руки. Держите тару закрытой, когда не пользуетесь материалом. Не переливайте содержимое в другую тару для хранения.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: при попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды; если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, приёмное отделение больницы или к врачу.

ВНИМАНИЕ: продукт содержит вещества, которые, по данным штата Калифорния, вызывают рак, врождённые дефекты и другой вред репродуктивной функции.

Очистка

Пролитую краску, брызги, руки и инструменты сразу отмойте тёплой водой с мылом. После очистки промойте распылительное оборудование подходящим разрешённым растворителем, чтобы предотвратить коррозию. При работе с растворителями соблюдайте указания производителя по технике безопасности. Не сливайте остатки материала в канализацию; о способах утилизации и переработки узнайте у местных властей.

Сведения и рекомендации этого технического паспорта основаны на испытаниях, проведённых компанией The Sherwin-Williams Company или по её поручению. Они могут изменяться и относятся к продукту, выпускаемому на момент публикации. Актуальную версию PDS и паспорт безопасности (SDS) можно получить у представителя Sherwin-Williams или на сайте www.paintdocs.com.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Sherwin-Williams. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ	**Актуальная версия технического паспорта (PDS) и паспорт**	**безопасности (SDS) — на сайте paintdocs.com.**

The Sherwin-Williams Company, 101 W. Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115, США · sherwin-williams.com. Sherwin-Williams и названия продуктов — товарные знаки The Sherwin-Williams Company · PB28W0100 (США) / PB28WQ100 (Канада), белый, док. 108.6 · PDS PB28W0100 · 09/2026. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.