Florida Paints

Технический паспорт · перевод на русский язык

Legacy UltraPrime 3300

универсальный грунт для внутренних и наружных работ, 100% акрил

Перевод технического паспорта производителя (Florida Paints and Coatings, LLC, документ PDS 3300 · 2006), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание продукта

Универсальный грунт для широкого спектра внутренних и наружных работ. Обеспечивает отличную адгезию к правильно подготовленному гипсокартону, дереву и кладке, а также к трудным поверхностям: старому алкиду, алюминию, оцинкованному металлу, винилу, стеклопластику и некоторым пластикам. Legacy UltraPrime выдающимся образом блокирует пятна, хорошо сопротивляется танинам и биологическим загрязнениям, отлично укрывает и обеспечивает отличную «подложку» под эмаль. Наносится гладко, быстро сохнет и совместим со всеми латексными и алкидными финишными покрытиями Florida Paints.

Рекомендуемые основания

- гипсокартон и штукатурка
- бетон, бетонные блоки (CMU) и фасадная штукатурка
- монолитный и сборный бетон
- синтетические системы EIFS и синтетическая штукатурка по кладке
- цементный и фиброцементный сайдинг
- алюминий и оцинкованные металлы
- дерево и фанера

Особенности продукта

- отличная адгезия, стойкость к щёлочи (pH до 13,0) и высолам
- выдающаяся блокировка танинов и пятен
- отличная «подложка» под эмаль
- улучшает адгезию финишного слоя
- очистка мыльной водой
- отличная стойкость к плесени и биологическим загрязнениям

Ограничения

Продукт предназначен для правильно подготовленных вертикальных оснований выше уровня земли. Не наносите на горизонтальные поверхности и участки, постоянно контактирующие с влагой или стоячей водой.

Данные продукта

Тип продукта	водная / 100% акрил
Нанесение	кисть, валик, безвоздушное или обычное распыление
Высыхание при 50% RH*	на отлип — 1 ч; перекрытие — 4 ч
Температура вспышки	негорючий, > 93 °C (> 200 °F)
Очистка	мыльная вода
Базы 3300	белая

	3300 (грунт)
Сухой остаток по массе ±2%	50%
Сухой остаток по объёму ±2%	37%
Мокрая плёнка	102–135 мкм (4,0–5,3 мил)
Сухая плёнка	38–51 мкм (1,5–2,0 мил)
Расход*	≈ 7,4–9,8 м²/л (300–400 фт²/гал)
ЛОС, г/л**	< 100
Вязкость, KU ±5	100

* Время высыхания может меняться в зависимости от относительной влажности, температуры, толщины плёнки, цвета и движения воздуха в месте нанесения.
* Расход и толщина мокрой и сухой плёнки зависят от типа и пористости основания.
** Без учёта освобождённых растворителей и до добавления колоранта.

Соответствие нормам: продукт соответствует ограничениям ЛОС EPA, CARB, MPI GPS-1, LEED v4, OTC Phase 1 и 2 и SCAQMD.

Подготовка поверхности

ВНИМАНИЕ! При соскабливании, шлифовании или удалении старой краски может выделяться свинцовая пыль или пары. СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ ИЛИ ПАРОВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ТЯЖЁЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАПРИМЕР ПОРАЖЕНИЕ МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Используйте правильно подобранный респиратор, одобренный NIOSH, и предотвращайте контакт с кожей. Тщательно убирайте

пыль пылесосом с HEPA-фильтром и влажной шваброй. Перед началом работ узнайте, как защитить себя и семью: горячая линия USEPA по свинцу 1-800-424-LEAD или www.epa.gov/lead (США).

Общая подготовка поверхности: свойства продукта зависят от целостности и прочности основания. Все поверхности должны быть чистыми, без грязи, ржавчины, жира, прокатного масла и окалины, высолов, биологических загрязнений, плесени и других загрязнений, способных ухудшить адгезию и свойства продукта. Разрушенный или повреждённый герметик и ремонтный состав удалите и замените. Неокрашенные поверхности загрунтуйте согласно рекомендациям производителя. Глянцевые основания перед окраской матируйте.

Гипсокартон: утопите гвозди и шурупы; их, а также любые углубления зашпатлюйте вровень с поверхностью, отшлифуйте и обеспыльте, затем загрунтуйте этим продуктом.

Штукатурка, новый бетон, фасадная штукатурка и кладка: новая штукатурка, бетон и кладка должны отвердеть не менее 30, а лучше 90 суток перед окраской. Перед грунтованием этим продуктом pH основания должен быть ниже 13. Растворные швы блоков должны отвердеть не менее 30 суток перед грунтованием. Заполните поры блоков подходящим блок-филлером.

Новое дерево: неокрашенную древесину или древесину в плохом состоянии отшлифуйте до гладкости, протрите и загрунтуйте. Сучки и смолистые участки перед нанесением сплошного слоя грунта обязательно загрунтуйте точечно. Утопите все гвозди, зашпатлюйте вровень с поверхностью, затем загрунтуйте этим продуктом.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ ПРОСТУПАНИИ ТАНИНОВ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ФИНИШНОГО СЛОЯ ДАЙТЕ ГРУНТУ ОТВЕРДЕТЬ 24 ЧАСА. ПЯТНО БУДЕТ ВИДНО, НО ОНО БУДЕТ ЗАБЛОКИРОВАНО И НЕ ПРОЙДЁТ ЧЕРЕЗ ФИНИШНЫЙ СЛОЙ. ПРИ СИЛЬНЫХ ТАНИНОВЫХ ПЯТНАХ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ДВА (2) СЛОЯ.

Оцинкованный металл и алюминий: тщательно очистите поверхность от пыли, ржавчины и поверхностных загрязнений по SSPC-SP1 «Очистка растворителем», затем загрунтуйте этим продуктом.

Чёрные металлы: загрунтуйте антикоррозийным грунтом.

Нанесение

Перед использованием и во время работы тщательно перемешивайте продукт спиральными движениями вверх-вниз. Используйте качественную кисть из нейлона или полиэстера, синтетический валик с ворсом 13–32 мм (1/2–1-1/4″) или безвоздушный распылитель давлением не менее 138 бар (2000 psi) с соплом 0,015–0,019″.

Разбавление: Хорошо перемешайте и наносите в состоянии поставки; в обычных условиях разбавление не требуется.

Расход и время высыхания: Расход — ≈ 7,4–9,8 м²/л (300–400 кв. футов на галлон), в зависимости от способа нанесения и пористости поверхности. Высыхает на отлип примерно за 1 час; при низкой влажности перекрывается через 4 часа. Не наносите, если температура воздуха, поверхности или продукта ниже 10 °C (50 °F) или выше 37,8 °C (100 °F). Мыть поверхность можно не ранее чем через 30 суток после нанесения.

Очистка: Небольшие подтёки и брызги сразу же удаляйте мыльной водой; так же очищайте малярный инструмент и оборудование безвоздушного распыления. Крупные разливы локализуйте и соберите инертным абсорбентом. Загрязнённый абсорбент, тару и неиспользованный продукт утилизируйте согласно местным и государственным нормам.

Безопасность

ОСТОРОЖНО: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ! НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ! Избегайте длительного контакта с кожей и вдыхания пыли, паров или аэрозоля. Избегайте попадания в глаза, используйте защиту глаз. Если достаточная вентиляция невозможна, используйте респиратор, одобренный NIOSH, и одежду, предотвращающую контакт с кожей. После работы тщательно вымойте кожу. Закрывайте тару после каждого использования и храните в надёжном, затенённом и сухом месте.

Первая помощь: тщательно промойте кожу большим количеством тёплой мыльной воды. При попадании в глаза немедленно промывайте большим количеством воды 15 минут и сразу обратитесь к врачу. При затруднённом дыхании выйдите на свежий воздух; если затруднение сохраняется, немедленно обратитесь к врачу. При проглатывании не вызывайте рвоту и немедленно обратитесь к врачу.

Хранение и утилизация

Берегите продукт от замораживания и температуры выше 35 °C (95 °F); храните в прохладном сухом месте. Варианты утилизации уточните в местной администрации.

Florida Paints считает технические данные этого бюллетеня актуальными. Тем не менее Florida Paints не даёт никаких явных или подразумеваемых гарантий и не несёт ответственности за ущерб, возникший при использовании продукта покупателем или пользователем.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Florida Paints. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте floridapaints.com.

Florida Paints and Coatings, LLC, 78 3rd Street, Winter Garden, Florida 34787, США · 407.986.1000 · info@FloridaPaints.com · FloridaPaints.com. Florida Paints и названия продуктов — товарные знаки Florida Paints and Coatings, LLC · PDS 3300 · 2006. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.