O'Leary

Технический паспорт · перевод на русский язык

Pro Prime Drywall Primer / Sealer

латексный грунт-изолятор для гипсокартона · серия 9124

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ серия 9124 · ред. 03/2019), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные

Тип связующего	латекс
Блеск	матовый
Расход	до ≈ 9,8 м²/л (до 400 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	кисть, валик или распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 1 ч; до следующего слоя — 2 ч; полное отверждение — 7 сут.

Описание продукта

Высококачественный профессиональный латексный грунт-изолятор для внутренних работ по неокрашенному гипсокартону, гипсокартону после сплошной шпатлёвки, гипсу, отвердевшей штукатурке и кладке, а также по ранее окрашенным поверхностям. Легко наносится, быстро сохнет, хорошо укрывает и запечатывает поверхность, устраняя пятнистость финишного слоя. Быстросохнущий: шлифовать или перекрывать можно через два часа. Соответствует требованиям LEED (Green Building Rating System) для матовых интерьерных красок.

Область применения

Гипсокартон и кладка: стены внутри помещений перед финишной окраской. Обеспечивает равномерную изоляцию и подготовку под последующие финишные слои.

Подготовка поверхности

Перед применением тщательно перемешайте. Поверхность должна быть чистой, сухой, без грязи, жира и загрязнений. Удалите всю непрочную и отслаивающуюся краску. Заделайте отверстия, трещины и дефекты поверхности. Отшлифуйте до гладкости. Удалите ржавчину и загрунтуйте весь неокрашенный металл грунтом O'Leary Metal Primer или O'Leary Industrial Primer. Глянцевые поверхности матируйте шлифованием. Новую древесину загрунтуйте O'Leary Enamel Undercoat. Шлакоблоки и шероховатую кладку заполните акриловым заполнителем O'Leary Acrylic Block Filler. Для лучшей укрывистости грунты и заполнители колеруйте близко к финишному цвету. Бетон и штукатурка должен выдержать не менее 30 суток; pH — не выше 10,0. При pH выше 10,0 используйте #50 Block It (до pH 12) или 5090 Primer/Sealer (до pH 13).

Нанесение

Перед началом работы перемешайте материал круговыми движениями снизу вверх. Наносится кистью, валиком или распылением с расходом не более 400 кв. футов на галлон (9,8 м²/л). Фактура и пористость поверхности влияют на фактический расход. Для лучшего результата при работе кистью используйте качественную кисть с синтетической щетиной. Валик: для гладких поверхностей — ворс 10 мм (3/8″), для полушероховатых — 13 мм (1/2″), для шероховатых — 19 мм (3/4″). Для распыления при необходимости можно разбавить чистой водой до 10%. Лучший результат обеспечивает качественный инструмент. Наносите при температуре поверхности выше 10 °C (50 °F).

Примечание: рецептура не содержит ртути и свинца.

Технические данные

Тип смолы	винилацетат / акрил
Сухой остаток	по массе — 43,1%; по объёму — 29,8%
Плотность	1,26 кг/л (10,54 фунта/галлон)
Вязкость	93–97 KU
Блеск (зеркальный)	30–35% при 85°; 3–6% при 60°
Рекомендуемая толщина плёнки	мокрая: 89–102 мкм (3,5–4,0 мил) сухая: 28–30 мкм (1,1–1,2 мил)
ЛОС	менее 50 г/л (0,42 фунта/галлон)

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.

O'Leary Paint Company, Lansing, Michigan, США · olearypaint.com. O'Leary и названия продуктов — товарные знаки O'Leary Paint Company · серия 9124 · ред. 03/2019. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.