

Перевод технического паспорта производителя (Colorstyle Paint (Греция), документ Product Data Sheet CS 078), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Проникающая пропитка на растворителе на основе силиконизированной акриловой смолы, дающая слабый блеск на пористых поверхностях. Обеспечивает долговременное сохранение цвета и атмосферостойкость, быстро сохнет и легко наносится. Защищает и украшает природные строительные материалы — пористый камень, неполированный мрамор, мозаику — и искусственные: кирпич, черепицу и бетон. Подходит для монолитных и сборных бетонных теннисных кортов, полов гаражей, подвалов, цехов и складов, патио, навесов для машин и подъездных дорожек. Как и любую пропитку, не применяйте её на ранее окрашенных или непористых поверхностях. Без свинца.

Особенности

- защищает и украшает бетон и другие пористые минеральные стройматериалы
- для наружных и внутренних поверхностей
- хорошее сохранение цвета и атмосферостойкость

Общие данные

Цвета	прозрачный; не колеруется
Токсичность	без свинца и ртути
Степень блеска	слабый блеск

Эксплуатационные свойства

Атмосферостойкость	хорошая; хорошее сохранение блеска
Стойкость к истиранию	хорошая
Термостойкость	термопластична, размягчается выше 60 °C
Стойкость к растворителям	чувствительна к уайт-спириту, спиртам, ароматическим углеводородам и другим сильным растворителям

Водостойкость	стойка к дождю и конденсату
---------------	-----------------------------

ЛОС: категория A/h SB (связующие грунты). Готовый продукт содержит не более 749 г/л — ниже предела ЕС 750 г/л (2010).

Технические данные

Расход	7–8 м²/л
Сухой остаток по объёму	19%
Толщина мокрой плёнки	не применимо
Толщина сухой плёнки	минимальная на пористых поверхностях
Высыхание при 20 °C	на отлип — 1 ч; перекрытие — 3 ч
Эластичность	не применимо
Разбавление	не разбавлять
Способ нанесения	кисть, валик, распыление

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой, без следов жира, масла, масляных веществ, воска, герметиков, солей бетона и грязи. Затёртые до гладкости или непористые бетонные поверхности перед нанесением Concrete Stain необходимо протравить (например, 10% раствором соляной кислоты, затем тщательно смыть водой и дать полностью высохнуть не менее 24 часов перед нанесением пропитки; соблюдайте указания по безопасности на этикетке кислоты).

Нанесите на пористую поверхность один слой CS 078 Concrete Stain для слабого блеска. Второй слой рекомендуется только если первый не дал слабого блеска. Интервал между слоями — 3 часа.

Нанесение

Тщательно перемешивайте до и во время использования. Наносите кистью, валиком или распылением. Не наносите при температуре ниже 10 °C. Не наносите на асфальт. В прохладных и влажных условиях высыхание дольше.

Очистка: Очищайте кисти и инструмент уайт-спиритом.

Меры предосторожности, охрана здоровья и окружающей среды

- **ОСТОРОЖНО. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:** осторожно промывать водой несколько минут; снять контактные линзы, если это легко сделать; продолжить промывание
- вызывает серьёзное раздражение глаз
- **ОСТОРОЖНО.** Содержит нефть (нефтяную), тяжёлую гидроочищенную
- легковоспламеняющаяся жидкость и пары
- может вызывать сонливость или головокружение
- вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями
- повторное воздействие может вызывать сухость или растрескивание кожи
- беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения; не курить
- не допускать попадания в глаза, на кожу и одежду
- использовать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты глаз и лица
- **ПРИ ВДЫХАНИИ:** вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему покой в удобном для дыхания положении
- при плохом самочувствии обратиться в токсикологический центр или к врачу
- хранить в недоступном для детей месте
- не допускать попадания в окружающую среду
- утилизировать содержимое и тару на соответствующем полигоне или сдавать на переработку согласно местным и национальным нормам
- держать тару плотно закрытой
- хранить в прохладном месте
- при пожаре тушить углекислым газом, пеной или химическим порошком
- паспорт безопасности предоставляется по запросу

Упаковка и хранение

Тара	0,75 л, 2,25 л
Температура вспышки	44 °C (по Абелю)
Хранение	КРАСКИ, легковоспламеняющаяся жидкость

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Color Style. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS)
предоставляется производителем по запросу.