



КРАСКА АКРИЛОВАЯ Founder's Reserve Acrylic Matte 1850 Series

Основа:	100% Акрил
Блеск:	Матовый
Расход:	37-41 м ² на галлон
Нанесение:	Кистью, валиком или распылителем
Разбавитель:	чистая вода
Очистка	теплой водой с мылом
Время высыхания:	на отлип — 1 час повторная окраска — 4 часа полная полимеризация — 7-10 дней

Наименование продукта: Founder's Reserve Polyurethane Pro	Founder's Reserve - это краска ультра премиум-класса для внутренних работ с добавлением полиуретана и керамических частиц. При высыхании образует красивое матовое покрытие, которое помогает скрыть незначительные дефекты поверхности. Продукт не разбрызгивается при нанесении, обладает очень хорошей укрывистостью, превосходной моющей способностью.
Область применения:	Рекомендуется для внутренних работ, для стен и потолков, где требуется моющаяся отделка. Идеально подходит для использования на должным образом подготовленных поверхностях из гипсокартона, штукатурки, каменной кладки, дерева и металла.
Подготовка поверхности:	Неокрашенные ранее поверхности: Поверхность, на которую наносится покрытие, должна быть чистой и не содержать масла, жира, ржавчины и других загрязнений, которые могут помешать адгезии. Грунтование Гипсокартон и бетон – В большинстве случаев самогрунтующаяся или используйте грунтовку для гипсокартона Pro Prime 4190 Дерево – Используйте грунтовку-герметик Block-It 50 Int/Ext или алкидное грунтовочное покрытие 37-11 Штукатурка – Используйте грунтовку-герметик Block-It 50 Int/Ext Окрашенные ранее поверхности: Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и не содержать грязи, мела, плесени, воска, жира, пятен ржавчины или отслаивающейся краски. Удалите отслаивающуюся краску шкурением. Отшлифуйте шероховатые края, чтобы обеспечить гладкое финишное покрытие. Глянцевые поверхности необходимо слегка отшлифовать. Перед нанесением краски удалите шлифовальную пыль. Любая свежезачищенная поверхность должна быть точно загрунтована этим продуктом или соответствующей грунтовкой. При использовании Vintage в качестве грунтовки/финишного покрытия требуется не менее двух слоев.
Нанесение:	Перемешайте продукт круговыми, приподнимающими движениями, чтобы он превратился в однородную жидкость. Валик — ворс 3/8" — 1/2" Кисть — нейлон или полиэстер Распылитель - Может наноситься безвоздушным распылителем Наилучшие результаты, скорее всего, будут получены при использовании качественных малярных инструментов. Не наносите непосредственно на меловые поверхности или грязные пятна. Наносить только при температуре поверхности и воздуха между +10°C и 32°C
	ПРИМЕЧАНИЕ: Краска не содержит ртути и свинца

Основа:	Акрил
Содержание сухих веществ	По объему: 36%
Вес галлона	4,93кг
Вязкость	100-104 по Креббсу
Блеск:	2-4% под углом 60° 2-4% под углом 85°
Рекомендуемая толщина пленки:	Мокрая – от 3,5 до 4,0 мил Сухая – от 1,25 до 1,45 мил
Расход:	Галлон укрывает 32-37 м ²
Содержание ЛОС	Этот продукт содержит 100гр на литр.
Предостережения:	ОСТОРОЖНО! Не принимайте внутрь. Закрывайте банку после каждого использования. ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.