

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ серия 5800, ADS 315 · ред. 05/2013), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные	
Тип связующего	винил-акрил
Блеск	атласный
Расход	до ≈ 9,8 м ² /л (до 400 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	кисть, валик, площадка или распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 60 мин; до следующего слоя — 4 ч; полное отверждение — 30 сут.

Описание продукта

Латексная атласная эмаль одинаково успешно наносится как профессионалами, так и самостоятельно. Легко наносится без разбрызгивания, укрывает большинство поверхностей в один слой и выдерживает многократное мытьё без повреждения плёнки. Идеальна для детских спален, коридоров и везде, где желателен низкий блеск. Соответствует требованиям LEED (Green Building Rating System) GS-11 для нематовых интерьерных красок.

Область применения

Гипсокартон, штукатурка, дерево, металл, кладка. Pro-Tech Latex/Satin Enamel наносится на стены, деревянные элементы, наличники, панели, двери и нижние части стен (панели). Хороший выбор для спален, семейных комнат, коридоров, комнат отдыха, коммерческих и арендных объектов.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, без грязи, меления, воска, жира, ржавчины и непрочной отслаивающейся краски. Грязь и меление удалите щёткой с

тёплой мыльной водой и тщательно смойте чистой водой. Воск удалите средством Coronado Sur-Prep 1. Ржавчину удалите ручным шлифованием или тщательной механической зачисткой. Непрочную краску соскоблите. Края сгладьте шлифованием для ровного финишного слоя. Глянцевые поверхности матируйте лёгким шлифованием. Перед окраской удалите пыль от шлифования. Оголённое основание точно загрунтуйте подходящим грунтом.

Грунтование (новые или непокрытые поверхности):	
Гипсокартон	самогрунтующаяся, но для лучшего результата используйте 4190 Latex Primer Sealer
Штукатурка	для лучшего результата используйте No. 50 Block It или 5790 Pro Prime Primer Sealer
Дерево	алкидный подслои 37-11
Чёрный металл	антикоррозийный грунт, например 35-111, 2090 или 925-147
Оцинковка	акриловый грунт 36-11 или 180-11
Кладка	изолятор для кладки 43-10, 48-11, заполнитель 946-11

Нанесение

Перед началом работы перемешайте материал круговыми движениями снизу вверх. Pro-Tech Satin Enamel наносится кистью, валиком, площадкой или распылением с расходом не более ≈ 9,8 м²/л (400 кв. футов на галлон). Фактура и пористость поверхности влияют на фактический расход. Для лучшего результата при работе кистью используйте качественную кисть с синтетической щетиной. Валик: для гладких поверхностей — ворс 10 мм (3/8"), для полусероховатых — 13 мм (1/2"). Не ставьте под угрозу результат,

используя некачественный инструмент. Наносите только при температуре поверхности и воздуха от 10 до 32 °C (50–90 °F).

Безвоздушное распыление: размер сопла при давлении распыла зависит от типа оборудования, вязкости и температуры; наилучший факел даёт сопло 0,017–0,019".

Примечание: рецептура не содержит ртуты и свинца.

Технические данные	
Связующее	винил-акрил
Сухой остаток	по массе — 41,4%; по объёму — 30,6%
Плотность	1,22 кг/л (10,18 фунта/галлон)
Вязкость	100–103 KU
Блеск (зеркальный)	20–25% при 60°
Рекомендуемая толщина плёнки	мокрая: 102–114 мкм (4,0–4,5 мил) сухая: 30–36 мкм (1,2–1,4 мил)
ЛОС	менее 50 г/л (0,42 фунта/галлон)

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.