

Техническое описание производителя C.A.P. Arreghini S.p.A. (документ maharaja) на русском языке — текст официального дистрибьютора, оформлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. При расхождении приоритет имеет актуальная редакция производителя.

Характеристики

Водно-дисперсионная краска для внутренних работ с переливчатым эффектом, обусловленным наличием специальных пигментов, создающих приятную игру света и отражений, меняющуюся в зависимости от точки наблюдения и угла падения солнечных лучей. MAHARAJA — водонепроницаемая, с достаточно «дышащими» свойствами, легко наносится, идеальна для профессионального использования, поскольку обладает высокой совместимостью и адгезией, пригодна для нанесения на различные поверхности.

Её высокое качество обеспечивает высочайшую степень защиты поверхности и отличную финишную отделку. Она создает твердое покрытие, обладающее эластичностью, прочностью и высокой сопротивляемостью к проникновению пятен и загрязнений.

По причине отсутствия запаха эта краска особо рекомендуется для применения в плохо проветриваемых помещениях.

Краска изготовлена из сырья, характеризующегося низким воздействием на окружающую среду и отсутствием загрязняющих свойств, что обеспечивает безопасность здоровья лиц, занимающихся ее нанесением и проживающих в покрытых ею помещениях.

Состав

Водная дисперсия смол, наполнители и специальные пигменты.

Свойства

паровая проницаемость	хорошая
устойчивость к ударам	хорошая
загрязняемость	низкая
устойчивость к влажной уборке (через 5 дней после нанесения)	хорошая
удельный вес	950–1050 г/л

высыхание	повторное окрашивание — 7–8 ч, полное — 18 ч
вес сухого остатка	28–32%

Хранение

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° С до + 30° С.

Цвета

Синий, зелёный, серебристый, золотистый, нейтральный.

Применение

Предназначается для финишной отделки при создании престижного декоративного покрытия с переливчатым эффектом в общественных и частных помещениях. Игру света и цвета можно подчеркнуть и разнообразить использованием подложек различных цветов и нанесением самой краски в различных цветовых версиях на одной поверхности. Конечный эффект зависит от искусности декоратора, а также от нанесённого количества краски, вследствие чего образцы материала имеют ориентировочный характер. Перед началом работы следует потренироваться на выкрасах. Для получения однородной поверхности работы должны выполняться одним и тем же лицом одним и тем же инструментом непрерывно «мокрым по мокрому» вдоль всей стены без остановок. Инструменты следует промывать сразу же после работы.

Инструменты

Кисть.

Разбавление

Готово к применению.

Расход

12–13 м²/л на один слой.

Температура нанесения

+5 °С ... +30 °С.

Способ нанесения

При нанесении на гипс, шпатлёвку, гипсокартон, бетон и бетонные панели:

1. Нанести два слоя K81 Торсар, разбавленной водой на 15%, с интервалом 4–6 часов между слоями.
2. Через 24 часа нанести Maharaja крестообразными движениями во всех направлениях.

При нанесении на различные оштукатуренные, грубые, новые или ранее окрашенные поверхности:

1. Зачистить поверхность, удалив различные отслаивающиеся элементы.
2. Нанести два слоя K81 Торсар, разбавленной водой на 15%, с интервалом 4–6 часов между слоями.
3. Через 24 часа нанести Maharaja крестообразными движениями во всех направлениях.

При нанесении на дерево:

1. Нанести грунтовку Opakite и Opakite W и зашкурить.
2. Нанести два слоя K81 Торсар, разбавленной водой на 15%, с интервалом 4–6 часов между слоями.
3. Через 24 часа нанести Maharaja крестообразными движениями во всех направлениях.

При нанесении на металл:

1. Нанести один слой Chromosar или Chromosar W.
2. Нанести два слоя K81 Торсар, разбавленной водой на 15%, с интервалом 4–6 часов между слоями.
3. Через 24 часа нанести Maharaja крестообразными движениями во всех направлениях.

Статья из техзадания

Водно-дисперсионная декоративная краска для внутренних работ, предназначенная для финишной отделки с переливчатым эффектом, обладающая

хорошей устойчивостью к мокрой уборке, хорошей паропроницаемостью и низкой загрязняемостью, наносимая на поверхность, обработанную соответствующей грунтовкой, при среднем расходе 80 мл/м².

Уведомления

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные

свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Arreghini. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте caparreghini.it.