

Технический паспорт · перевод на русский язык

Перевод технического паспорта производителя (C.A.P. Arreghini S.p.A., документ SILMATTACTIVE_YTSMQWA · ред. 1, 11/2022), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Высококачественная краска на акрил-силоксановых смолах, обеспечивающая хорошую защиту и стойкость цвета снаружи; разбавляется водой, водонепроницаема и достаточно паропроницаема, легко наносится, идеальна для профессионального применения: высокая совместимость и адгезия, наполняющая способность и укрывистость на различных основаниях.

Благодаря балансу водонепроницаемости и паропроницаемости обеспечивает сухость стен. Высокая паропроницаемость делает её пригодной для отделки осушающих систем.

Особая зернистость позволяет заполнять основание, давая плотную однородную отделку. Высокая укрывистость хорошо маскирует дефекты штукатурки. В цветах с коэффициентом светоотражения $LRV > 25\%$ продукт подходит и для окраски систем наружной теплоизоляции при их обслуживании.

Водостойкость. Продукт полностью высыхает и полимеризуется примерно за 10 дней в оптимальных условиях (+15...+30 °С, влажность основания < 10%, относительная влажность воздуха < 75%). Если до полного высыхания покрытие попадёт под дождь или конденсат (туман, дымка или влажность выше 85%), возможны более или менее обширные полуглянцевые потёки. Это временное явление не влияет на стойкость продукта и устраняется мойкой под давлением или естественным действием дождя и солнца.

Акрил-силоксановые смолы в водной дисперсии, отборные наполнители, капсулированный фунгицид.

Стойкость к плесени	отличная
Атмосферостойкость	хорошая
Укрывистость	хорошая
Степень непрозрачности	высокая

Водонепроницаемость	хорошая
Паропроницаемость	хорошая
Загрязняемость	низкая
Сухой остаток по массе (внутр. PF25)	64–68%
Высыхание (внутр. PF2)	перекрытие — 4–6 ч; полное — 10 суток

Удельный вес (внутр. PF3) 1400–1600 г/л

Продукт стабилен 1 год при хранении в закрытой оригинальной таре при температуре от +5 до +30 °С.

Белый. Палитра включает также цвета вееров Area 115, Spazio 100, NCS и Tusano. Цвета получают с помощью системы Arregghini Colors 16. Оттенок может незначительно отличаться от партии к партии, поэтому работу необходимо завершать материалом одной партии.

Подходит для декоративной отделки и защиты от атмосферных воздействий, в том числе в насыщенных цветах, новых и ремонтируемых щелочных оснований — штукатурок различного состава (цементных, известковых, готовых смесей, шпатлёвок) и фиброцемента — в сельской, морской или промышленной атмосфере. Хотя продукт совместим с цементом и железобетоном, из-за высокой паропроницаемости он не обеспечивает им надёжной специфической защиты.

Валик, кисть.

15–30% водой по объёму.

8–10 м²/л за один слой.

от +5 до +30 °C.

Новые основания: цементные, цементно-известковые или осушающие штукатурки

1. Очистите мойкой под давлением от загрязнений: грязи, мха, плесени, отслаивающихся частей.
2. На сухое основание нанесите слой Murisol или Murisol W.
3. Через 5–8 часов нанесите два слоя Sil Matt Active с интервалом 4–6 часов.

1. Щётками и скребками удалите отслаивающуюся краску, высолы и прочие непрочные или осыпающиеся материалы, промойте мойкой высокого давления.
2. Небольшие утраты штукатурки восстановите составом K29, большие участки — составами 500 или 501.
3. Через 14 суток нанесите слой Murisol или Murisol W.
4. Через 5–8 часов нанесите два слоя Sil Matt Active с интервалом 4–6 часов.

1. Подготовьте поверхность, как описано выше (пп. 1–2).
2. Обработайте поверхность составом B1.
3. Через 4–6 часов нанесите слой Murisol или Murisol W.
4. Через 5–8 часов нанесите два слоя Sil Matt Active.

1. Щётками и скребками удалите отслаивающуюся краску, высолы и прочие непрочные или осыпающиеся материалы, промойте мойкой высокого давления.
2. Восстановите утраченные участки и нанесите два слоя Sil Matt Active с интервалом 4–6 часов.

Статья из техзадания

Пигментированная акрил-силоксановая фасадная краска на отборных наполнителях в водной дисперсии, с низким сопротивлением паропрооницанию, стойкая к плесени и водорослям, наносимая на основания, обработанные подходящим грунтом, при среднем расходе 220 мл/м².

Указания

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по

подготовке поверхности, приведённым в справочниках CAP Arreghini (Books). Данные спецификации определены при +23 °С и относительной влажности воздуха 65%. В других условиях данные и интервалы между операциями изменяются. Приведённая техническая информация носит ориентировочный характер. Из-за огромного разнообразия оснований и условий нанесения рекомендуется проверять пригодность продукта и его эффективность испытаниями на конкретном объекте.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Arreghini. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте caparreghini.it.