

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ серия 5552 (ранее 2400) · ред. 02/2021), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные

Тип связующего	акрил 100%
Блеск	атласный
Расход	до ≈ 9,8 м²/л (до 400 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	кисть, площадка, валик или распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 60 мин; до следующего слоя — 4 ч; полное отверждение — 10–14 сут.

Описание продукта

Фасадная акриловая краска Sungard Satin обеспечивает прочную адгезию к самым разным основаниям. Устойчива к плесени и вздутию, обладает отличной долговечностью и превосходным сохранением цвета. Рекомендуются для алюминиевого, винилового и деревянного сайдинга, обшивочной доски, фанеры, кладки и загрунтованного металла при температуре поверхности и воздуха от 1,7 °C (35 °F).

Область применения

Дерево, кладка, металл. Снаружи практически любая поверхность здания подходит для Sungard. Краска рассчитана как самогрунтующаяся система на древесине без проступающих веществ, кладке и чистой оцинковке без ржавчины. Можно наносить по загрунтованному чёрному металлу и алюминию.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, без грязи, меления, воска, жира, ржавчины и непрочной отслаивающейся краски. Грязь и меление удалите мойкой под давлением или щёткой с раствором тринатрийфосфата (или аналога) в воде,

затем ополосните чистой водой. Воск удалите растворителем. Жир и масло удалите средством Coronado Sur-Prep 1. Ржавчину удалите абразивоструйной обработкой, интенсивным ручным шлифованием или механической зачисткой. Непрочную краску соскоблите. Края сгладьте шлифованием для ровного финишного слоя. Глянцевые поверхности матируйте лёгким шлифованием. Перед окраской удалите пыль от шлифования. Оголённое основание точно загрунтуйте подходящим грунтом.

Грунтование (новые или непокрытые поверхности):

Дерево	O'Leary Exterior Acrylic Primer #2090 или масляный грунт #560
Кладка	грунт-изолятор #43-10 или #48-11; для заполнения пористых блоков — #946-11 Latex Block Filler
Чёрный металл	антикоррозийный грунт, например #35-111, #2090 или #925-147
Цветной металл	PermaBond #100-10
Оцинковка	акриловый грунт #36-11 или #100-10

Нанесение

Перед началом работы перемешайте материал круговыми движениями снизу вверх. Sungard наносится кистью, распылением, площадкой или валиком с расходом не более ≈ 9,8 м²/л (400 кв. футов на галлон). Фактура и пористость поверхности влияют на фактический расход. Для лучшего результата при работе кистью используйте качественную кисть с синтетической щетиной. Валик: для гладких поверхностей — ворс 10 или 13 мм (3/8 или 1/2"), для полусероховатых — 19 мм (3/4"), для шероховатых — 25 или 32 мм (1 или 1 1/4"). Для распыления Sungard при необходимости можно разбавить чистой водой до 10%.

Допускается безвоздушное распыление. Размер сопла и давление распыла зависят от оборудования. Обычно для безвоздушного распыления идеален факел шириной 20–30 см (8–12") на расстоянии 30 см (1 фута) — он достигается соплом 0,015–0,019". Следуйте рекомендациям производителя оборудования. Не превышайте рекомендуемый расход, указанный на этикетке.

Примечание: рецептура не содержит ртути и свинца.

Технические данные

Связующее	акрил 100%
Сухой остаток	по массе — 45,8%; по объёму — 36,2%
Плотность	1,21 кг/л (10,10 фунта/галлон)
Вязкость	95–100 KU
Блеск (зеркальный)	14–18% при 60°
Рекомендуемая толщина плёнки	мокрая: 76–102 мкм (3,0–4,0 мил) сухая: 26–36 мкм (1,04–1,4 мил)
ЛОС	менее 130 г/л (1,09 фунта/галлон)

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.