

Техническое описание производителя C.A.P. Arreghini S.p.A. (документ Charm velvet) на русском языке — текст официального дистрибьютора, оформлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. При расхождении приоритет имеет актуальная редакция производителя.

Характеристики

Материал для внутренней отделки, который благодаря металлическим пигментам и специальным наполнителям обеспечивает поддержку рустикальной отделки с изменчивой и приятной игрой светлых и отраженных цветов; подходит для создания грубых и мягких текстур с приятным эффектом на ощупь.

Его высокое качество обеспечивает максимальную защиту с превосходным уровнем отделки и обеспечивает твердую, эластичную и прочную пленку с высокой устойчивостью к проникновению пятен и грязи.

Будучи без запаха, он особенно подходит для применений в плохо вентилируемых средах. Это сделано из сырья, выбранного для низкого воздействия, с уменьшенным загрязнением и с минимальными выбросами, чтобы сохранить благосостояние и безопасность пользователей и людей, живущих в окружающей среде; продукт соответствует требованиям класса А +, как указано в соответствующем протоколе испытаний.

Состав

Состоит из акриловых смол в водной дисперсии, содержащие в себе агрегаты и перламутровые пигменты

Свойства

Таблица показателей (порядок колонок исходного документа: показатель · класс · метод · значение):

- Показатели · Методы определения
- Паропроницаемость · хорошо
- Ударопрочность · Отличная
- Устойчивость к загрязнению · Низкая
- Устойчивость к влажной уборке · Отличная
- Сухой остаток по весу · 48-52% · Внутри PF25

Технические характеристики

Таблица показателей (порядок колонок исходного документа: показатель · класс · метод · значение):

- Показатели · Методы определения

- Удельный вес · 1270-1370 гр/литр · Внутри PF3
- Высыхание · Температура высыхания 5-8 часов, Полное высыхание 24 часа. · Внутри PF2

Хранение

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° C до + 30° C.

Цвета

Диапазон цветов может быть расширен в оттенках относительной цветовой шкалы. Цвета могут быть созданы с помощью системы Arreghini Colors 16. Цвет между партиями может немного отличаться, поэтому необходимо завершить работу с той же партией, что и начали.

Применение

Материал предназначен для создания различных декоративных эффектов как в интерьерах, так и в помещениях с повышенным загрязнением, где требуется декоративная отделка. Необходимо выполнять работы на подготовленных поверхностях(в частности на идеально гладких стенах). Текстурированные эффекты будут зависеть от нанесения и инструментов, поэтому рекомендовано выполнить образец требуемого дизайна на демонстрационной панели. Для того чтобы получить однородную поверхность, работайте одни и тем же инструментом и не давайте материалу сохнуть. Работать на одном участке рекомендуется без перерыва. Для придания цвета смешайте Charme velvet с колорантом до достижения необходимого цвета, предварительно перемешав содержимое банки.

Нанесение единственной непигментированной основы может привести к появлению даже явных цветовых различий, поэтому продукт следует наносить только и исключительно после клеровки в соответствии с относительной цветовой шкалой. После инструменты промыть водой.

Инструменты

Шпатель

Разбавление

Готов к использованию

Расход

7-9 м2/ литр на слой

Температура нанесения

От +5°C до +30°C

Способ нанесения

На различных, новых или уже окрашенных, шероховатых и неровных штукатурках очистите поверхность, подлежащую декорированию, удалив все отслоившиеся и гладкие детали с помощью Jolli или Stuccosap. На дерево нанесите грунтовку Opakite или Opakite W На железные опоры нанесите слой Chromosap или Chromosap W.

На подложках, подготовленных как описано выше, и на гипсокартоне

- Нанесите слой Ecolora Absolutecap, разбавленный водой до 5-10% по объему, коротким ворсовым валиком
- Через 5–8 часов нанесите с помощью шпателя. Charme Velvet, разбавленного водой на 5–10%, не равномерно или по кругу.
- Через 5-8 часов нанесите второй слой Charme velvet, разбавленный на 5-10% водой с помощью шпателя, распределяя его круговыми движениями.

Charme velvet можно также наносить в один слой, готовый для использования со шпателем, распространяя его круговыми движениями, чтобы создать поверхность, богатую металлическими отражениями; таким образом, отделка будет простой и рельефной.

Статья из техзадания

Акриловая краска в водной дисперсии для интерьеров, подходящая для отделки под металлический эффект, с высокой стойкостью к мытью, наносится в два слоя, со средним расходом 0,25 л / м2 на сглаженные поверхности и предварительно обработанная слоем Ecolora Absolutecap.

Уведомления

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут

варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Arreghini. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте caparreghini.it.