MF Paints

Технический паспорт · перевод на русский язык

Iso-Tex 205

декоративное фактурное покрытие на латексной эмульсии с вулканической крошкой · 205

Перевод технического паспорта производителя (MF Paints Inc. (Peintures MF), документ TDS205 · июль 2023), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

ISO-TEX серии 205 — декоративное фактурное покрытие на основе латексной эмульсии и гранул вулканических пород.

Применение

ISO-TEX применяется внутри и снаружи помещений (при определённых условиях — см. «Ограничения»). Предназначено специально для цоколей домов и потолков. Подходит для коммерческих, учрежденческих и жилых объектов.

Преимущества

- высокая густота позволяет заполнять полости неровных поверхностей
- после высыхания даёт насыщенную зернистую поверхность
- рустикальный вид
- экологичное
- низкое содержание ЛОС

Ограничения

- не наносить при температуре ниже 10 °C и под прямыми солнечными лучами
- не наносить на пол
- снаружи обязательно перекрывается финишной краской (см. «Рекомендуемая финишная отделка»)

Технические данные

Связующее	акриловый латекс и гранулы
Цвет	белый
Растворитель	вода
Температура вспышки	не применимо
Горючесть	не применимо
Сухой остаток по массе	73%
Сухой остаток по объёму	58%
ЛОС	< 50 г/л
Блеск	не применимо
Стандарты	тип 1GP 162

Значения блеска измерены для белого цвета и могут меняться в зависимости от цвета.

Данные для нанесения

При 25 °C и относительной влажности 50%; могут отличаться в зависимости от цвета.

Расход	≈ 1,3–2,5 м²/л (4,8–9,6 м² на галлон 3,78 л; в оригинале — «500–100 кв. футов», что не соответствует метрическим данным)
Толщина плёнки	мокрая: 406–813 мкм (16–32 мил) сухая: 236–472 мкм (9,3–18,6 мил)
На отлип	1 ч
Перекрытие	2–4 ч
Мытьё	через 30 сут.
Шпатель (кельма)	да
Валик	фактурный
Безвоздушное распыление	не применимо
Нанесение снаружи	не применимо
Хранение	при 10–30 °C
Тара	205-0 белый: 946 мл, 3,78 л, 18,9 л

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. Ранее окрашенные поверхности рекомендуется вымыть обезжиривателем (TSP), чтобы удалить загрязнения, способные ухудшить адгезию и отверждение продукта. Блестящие поверхности ОБЯЗАТЕЛЬНО хорошо отшлифуйте и обеспыльте.

Рекомендуемые грунты

Гипсокартон или кладка	грунт-изолятор Latex Plus 170
Наружная кладка	перед финишной отделкой — грунт Portico 270
Чёрный металл	антикоррозийный грунт ISO-RUST 4350 или 4370
Латексная краска	грунт не требуется
Глянцевая алкидная краска	грунт Adhéro Plus 290
Рекомендуемая финишная отделка	снаружи ISO-TEX обязательно перекрывается 2 слоями фасадной краски Atmosphère 2268 матовой или 2260 атласной; внутри ограничений нет

Нанесение

Хорошо перемешайте перед использованием. Наносите равномерно шпателем и фактурным валиком; последние проходы валиком всегда делайте в одном направлении. При необходимости выровняйте фактуру, повторно прокатав уже покрытую, ещё не высохшую поверхность без добавления ISO-TEX.

Гарантия

Продукт полностью удовлетворит ожиданиям при нанесении в соответствии с инструкциями производителя. Если после проверки продукт будет признан дефектным, ответственность производителя ограничивается заменой продукта и не включает стоимость работ.

Меры предосторожности

- Хранить в недоступном для детей месте
- Держите тару закрытой, когда не пользуетесь продуктом
- Беречь от замораживания

Об экологичной утилизации тары узнайте в своём муниципалитете.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера MF Paints. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте peinturesmf.com.

MF Paints Inc., 1605 boul. Dagenais Ouest, Laval (Québec) H7L 5A3, Канада · peinturesmf.com · поддержка 1-800-363-8034. MF и названия продуктов — товарные знаки MF Paints Inc. · TDS205 · июль 2023. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.