# Dunn-Edwards

Технический паспорт · перевод на русский язык

## ULTRA-GRIP® Select

универсальный грунт без ЛОС для внутренних и наружных работ · UGSL00

Перевод технического паспорта производителя (Dunn-Edwards Corporation, документ UGSL00 · 12/25 (06/25)), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

### Описание

ULTRA-GRIP® Select — акриловый универсальный грунт без ЛОС со слабым запахом для широкого круга внутренних и наружных работ. Отлично сцепляется с правильно подготовленными гипсокартоном, деревом и кладкой, а также с трудными для окраски поверхностями: старыми алкидными покрытиями, алюминием и оцинкованным металлом. Очень хорошее перекрытие пятен, укрывистость и отличная подготовка под эмаль. Легко наносится, быстро сохнет и совместим со всеми латексными и алкидными финишными красками Dunn-Edwards.

### Информация о продукте

| | |
|---|---|
| **Тип растворителя** | водный |
| **Тип смолы** | сополимер |
| **Блеск (ASTM D 523)** | 2–8% при 60° |
| **Цвета** | Белый. Колеруется до 15,6 мл колера Dunn-Edwards ZTC (без ЛОС) на 1 л (до 2 fl. oz. на галлон). |
| **Вязкость при 25 °C (ASTM D 562)** | 91–100 KU |
| **Максимальное содержание ЛОС** | 3 г/л (ASTM D 6886) |
| **Сухой остаток по объёму (ASTM D 2697)** | 35,3% ± 2% |
| **Сухой остаток по массе** | 48,7 ± 2% |
| **Плотность (ASTM D 1475)** | 1,30 кг/л (10,86 фунта/галлон) |
| **Состав по массе** | пигмент 33,4%; основные пигменты 9,7%; наполнители 23,7%; связующее 66,6%; сухая смола 12,5%; вода и добавки 54,1% |
| **Толщина плёнки на слой** | мокрая: 140 мкм (5,5 мил)<br>сухая: 51 мкм (2,0 мил) |
| **Практический расход на слой** | ≈ 5,5–7,4 м²/л (225–300 кв. футов на галлон) в зависимости от состояния поверхности и способа нанесения |
| **Время высыхания при 25 °C (ASTM D 1640)** | на отлип: 1–2 ч<br>до следующего слоя: 2–4 ч |

Время высыхания и перекрытия зависит от температуры, влажности и толщины плёнки.

### Разбавление

Продукт предназначен для нанесения без разбавления в обычных условиях. Если это нужно для удобства работы, добавьте до 31 мл чистой воды на 1 л (до 4 fl. oz. на галлон).

### Нанесение

| | |
|---|---|
| **Инструмент** | безвоздушное распыление |
| **Кисть** | нейлон / полиэстер |
| **Валик (гладкие поверхности)** | ворс 6–10 мм (¼–⅜″) |
| **Валик (слабошероховатые поверхности)** | ворс 10–13 мм (⅜–½″) |
| **Безвоздушное распыление: давление** | 124–172 бар (1800–2500 PSI) |
| **Сопло** | 0,013–0,017″ |

### Эксплуатационные показатели

- Паропроницаемость: 1,54, ASTM D 1653-13 метод A
- Изгиб на стержне: пройдено, ASTM D 522-B (без трещин на стержне 1/2″)
- Адгезия: пройдено 100%, ASTM D3359 (берёза)

### Соответствие и сертификаты

- ARB 2007/2020 SCM и CALGreen 2022
- CA Section 01350 (стандарт эмиссий, Калифорния)
- LEED v4/4.1
- SCAQMD Rule 1113 (ЛОС, Южная Калифорния)
- Программа расширенной ответственности производителя (Калифорния)
- EPD (экологическая декларация продукции)
- MIR, HPD (декларации о составе продукта)
- Одобрено MPI: #17, #149
- CRGI Green Wise Gold
- рекомендации FDA для покрытий

Продукт испытан и сертифицирован Coatings Research Group Inc. (CRGI) — международной аккредитованной по ISO лабораторией лакокрасочной отрасли — на соответствие эксплуатационным и экологическим стандартам Green Wise (greenwisepaint.com).

### Подготовка поверхности

Все поверхности должны быть отвердевшими, чистыми, сухими, без грязи, пыли, ржавчины, пятен, жира,

масла, плесени, воска, высолов, антиадгезионных составов и других загрязнений. Непрочную, отслаивающуюся или мелящую краску удалите шлифовкой, соскабливанием или другим подходящим способом. Трещины, отверстия и другие дефекты заделайте подходящим ремонтным составом, затем отшлифуйте до гладкости и обеспыльте. Глянцевые поверхности матируйте, чтобы создать шероховатость для хорошей адгезии.

## Особые указания

- **ОСТОРОЖНО! При соскабливании или шлифовании поверхностей старых зданий (особенно построенных до 1978 г.) может выделяться пыль, содержащая свинец или асбест. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦА ИЛИ АСБЕСТА ОЧЕНЬ ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. Используйте сертифицированный респиратор с фильтром класса N100, убирайте пыль пылесосом с HEPA-фильтром, затем вымойте все поверхности водой.**
- Продукт не вызывает, не предотвращает и не устраняет рост плесени, грибка и других грибковых образований. Главные причины их роста — избыточная влажность и недостаточная вентиляция; устраните их до окраски.
- Можно использовать под обои.
- ULTRA-GRIP® Select (UGSL00) изолирует и перекрывает большинство бытовых пятен — от мелков, карандаша, чернил и фломастеров. После грунтования пятен проверьте, что пятно перекрыто: нанесите финишную краску на небольшой участок. При сильных пятнах может понадобиться больше одного слоя. ULTRA-GRIP® Select (UGSL00) может перекрывать небольшие высохшие пятна от воды, однако для них рекомендуется грунт на растворителе, блокирующий пятна, например пигментированный шеллак.
- Оцинкованный металл перед травлением очистите растворителем или водорастворимым обезжиривателем, чтобы удалить все масла. Чаще меняйте ветошь и раствор, чтобы масло удалялось, а не размазывалось. Затем обработайте поверхность травильным раствором для правильной адгезии покрытий.
- ULTRA-GRIP® Select (UGSL00) можно наносить по голому чёрному металлу (только внутри помещений), если на нём нет ржавчины, окалины и других загрязнений. Перед любой подготовкой удалите масло и жир, затем зачистите металл механизированным инструментом до голого металла по SSPC-SP11, чтобы удалить окалину, ржавчину и другие загрязнения и получить шероховатую поверхность.
- Перед нанесением по ранее окрашенным поверхностям проверьте адгезию и совместимость ULTRA-GRIP® Select (UGSL00).
- На гипсокартоне с отделкой уровня 4 и 5 для лучшего впитывания разбавьте ULTRA-GRIP® Select (UGSL00) 10% чистой воды (около 47 мл на 1 л, или ¾ пинты на галлон).
- Перед нанесением финишных эпоксидных и уретановых покрытий на растворителях дайте высохнуть в течение ночи — только внутри помещений.
- Не наносить при температуре воздуха или поверхности ниже 10 °C (50 °F).

## Применять как грунт для

| | |
|---|---|
| **Гипсокартон, фасадная штукатурка, бетон, кирпич (pH до 13)** | ULTRA-GRIP® Select (UGSL00) |
| **Дерево внутри: двери, наличники** | ULTRA-GRIP® Select (UGSL00) или DECOPRIME® (DCPR00) |
| **Дерево снаружи: наличники, переплёты, сайдинг T1-11** | ULTRA-GRIP® Select (UGSL00) или EZ-PRIME® Select (EZSL00) |
| **Древесные плиты: Masonite, ДВП** | ULTRA-GRIP® Select (UGSL00) |
| **Чёрный металл** | BLOC-RUST® Premium (BRPR00), ENDURAPRIME® Rust Preventative Metal Primer (ENPR00) или ULTRA-GRIP® Select (UGSL00) — только внутри |
| **Цветной металл** | ENDURAPRIME® Galvanized Metal Primer (ENGM00) (ранее ULTRASHIELD® Galvanized Metal Primer, ULGM00), BLOC-RUST® Premium (BRPR00) или SUPER-LOC® Premium (SLPR00) |
| **Оцинкованная сталь** | ENDURAPRIME® Galvanized Metal Primer (ENGM00) (ранее ULGM00) или ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00)* |
| **Стеклопластик, пластик** | ULTRA-GRIP® Select (UGSL00) — только внутри помещений |

* ULTRA-GRIP® Premium — для эпизодического применения по оцинковке.

## Упаковка, хранение, очистка

**Упаковка:** галлон (3,78 л), 5 галлонов (18,9 л).

**Хранение:** в сухом месте. Беречь от замораживания. Не допускать длительного хранения при температуре выше 43 °C (110 °F): экстремальные температуры могут сделать краску непригодной.

**Очистка инструмента:** тёплая мыльная вода.

**Утилизация:** остатки краски утилизируйте в соответствии с местными требованиями. Не смешивайте с другими продуктами.

## Охрана здоровья и безопасность

**ОСТОРОЖНО! ВДЫХАНИЕ АЭРОЗОЛЯ ИЛИ ПЫЛИ ОТ ШЛИФОВАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕДНЫМ.**

Используйте только при достаточной вентиляции. Не вдыхайте пары, аэрозоль и пыль от шлифования. При распылении и шлифовании используйте сертифицированный респиратор с фильтром класса N100. Избегайте попадания на кожу и в глаза. Не глотать. Закрывайте тару после каждого использования.

**ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:** при проглатывании сразу дайте выпить 1–2 стакана воды и обратитесь за медицинской помощью. При затруднённом дыхании выйдите на свежий воздух. При попадании в глаза немедленно промывайте водой 15 минут. При попадании на кожу тщательно вымойте её водой с мылом.

**Состав (номер CAS):** вода (7732-18-5); сополимерная смола (коммерческая тайна); тальк (без асбеста) (14087-96-6); каолиновая глина (1332-58-7); диоксид титана (13463-67-7).

**ВНИМАНИЕ: может вызывать онкологические заболевания и вредить репродуктивной функции (предупреждение по законодательству штата Калифорния, Proposition 65).**

## Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Dunn-Edwards. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ**

**Паспорт безопасности (SDS) — на сайте dunnedwards.com.**

Dunn-Edwards Corporation, 520 S. 67th Ave, Phoenix, AZ 85043, США · dunnedwards.com. Dunn-Edwards и названия продуктов — товарные знаки Dunn-Edwards Corporation · UGSL00 · 12/25 (06/25). Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.