

Перевод технического паспорта производителя (C.A.P. Arreghini S.p.A., документ ABSOLUTEANTIGRAFFIO_YABHA0W0 · ред. 8, 06/2019), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Матовая высококачественная краска на водной основе для внутренних работ, уменьшающая эффект «записывания» (следы от трения), особенно в насыщенных цветах, и придающая поверхности высокую стойкость к мокрому истиранию. Ecolora Absolutecap

Antigraffio обеспечивает отделку с отличной эстетической однородностью и укрывистостью. Стойка к мытью дезинфицирующими средствами. Краска с низким воздействием на окружающую среду и сниженным загрязнением, разработанная с почти нулевой эмиссией для сохранения здоровья пользователей и людей, находящихся в

помещении. Продукт соответствует требованиям класса A+ согласно соответствующему протоколу испытаний.

Состав

Продукт без APEO на основе акрилатных смол с отборными наполнителями и добавками.

Свойства сухой плёнки

	Класс EN 13300	Метод	Значение
Сухой остаток по массе	—	внутр. PF25	38 ± 2%
Стойкость к мокрому истиранию	1	UNI EN ISO 11998	Ldft < 5 мкм
Загрязняемость	очень низкая	UNI 10792	ΔL ≤ 3
Набор максимальной стойкости к царапинам	—	—	4 суток

Технические данные

Удельный вес 980–1080 г/л (внутр. PF3)

Блеск (внутр. PF6) < 5

Высыхание (внутр. PF2) на отлип — 3 ч; полное — 5 суток

Хранение

Не менее 1 года при хранении в закрытой оригинальной таре при температуре от +5 до +30 °C.

Цвета

Бесцветная база (Base Incolore) не является готовым продуктом: её колеруют системой AC 16 в тот же оттенок, что и использованная в качестве основы Ecolora Absolutecap.

Палитру можно расширить оттенками соответствующего веера. Цвета получают с помощью колеровочной системы Arreghini Colors 16. Оттенок может незначительно отличаться от партии к партии, поэтому работу необходимо завершать материалом одной партии.

Способ нанесения, толщина слоя и высокая укрывистость продукта могут незначительно изменить оттенок нижнего слоя, поэтому рекомендуем предварительное пробное нанесение для оценки эстетического результата.

Применение

Продукт предназначен в качестве защитного финишного слоя по цветным моющимся водно-дисперсионным краскам для внутренних работ. Бесцветной стойкой к царапинам отделкой можно перекрывать Ecolora Absolutecap светлых оттенков, приготовленных на пастельной базе. При перекрытии других цветов перед работой проверьте итоговый эстетический эффект.

Инструменты

Валик, кисть.

Разбавление

Готов к применению.

Расход

9–11 м²/л за один слой.

Температура нанесения

от +5 до +30 °C.

Система окраски

1. Гипсокартон, цементные, цементно-известковые и известковые штукатурки, шпатлёвки, железобетон, сборный бетон, новые и старые моющиеся краски без плесени.

Нижний слой: удалите пыль, заделайте дефекты шпатлёвкой Stucco Light. По сухому основанию нанесите один или несколько слоёв Ecolora Absolutecap

выбранного по образцам цвета. Число слоёв зависит от укрывистости выбранного цвета и типа основания.

Финиш: через 3 часа нанесите слой Ecolora Absolutecap Antigraffio того же цвета, что и нижний слой.

2. Изделия из древесины разных пород.

Нижний слой: отшлифуйте древесину шкуркой P80, затем P150. Нанесите слой Opakite W толщиной 100–120 мкм по мокрому слою. Через 6–8 часов обработайте щёткой или шкуркой P180 и нанесите один или несколько слоёв Ecolora Absolutecap того же цвета.

Финиш: как в системе 1.

3. Новые изделия из оцинкованного железа, алюминия, лёгких сплавов.

Нижний слой: очистите и обезжирьте поверхность разбавителем Diluente Nitro NV 5000. Отшлифуйте шкуркой P180 и нанесите один или несколько слоёв Ecolora Absolutecap того же цвета.

Финиш: как в системе 1.

4. Обновление ранее окрашенных металлических и пластиковых изделий.

Нижний слой: отшлифуйте шкуркой P180 и нанесите один или несколько слоёв Ecolora Absolutecap того же цвета.

Финиш: как в системе 1.

5. Новые изделия из железа.

Нижний слой: очистите и обезжирьте поверхность разбавителем Diluente Nitro NV 5000. По сухой поверхности нанесите два слоя Chromosar W до сухой толщины 70 мкм с интервалом 4–6 часов. Через 6–8 часов нанесите один или несколько слоёв Ecolora Absolutesar того же цвета.

Финиш: как в системе 1.

Статья из техзадания

Моющаяся матовая краска для внутренних работ на основе стирол-акриловых смол в водной эмульсии, уменьшающая эффект «записывания», особенно в насыщенных цветах. Класс 1 по стойкости к мокрому истиранию (EN 13300), глубококоматовая (EN 13300), с

низкой загрязняемостью (UNI 10792). Применяется внутри помещений как защитный финишный слой по цветным моющимся водно-дисперсионным краскам при среднем расходе 100 мл/м².

Указания

Для правильного выполнения работ необходимо строго следовать указаниям по подготовке поверхностей, приведённым в справочниках CAP Arreghini (Books) и в техническом паспорте. Данная техническая информация носит ориентировочный характер. Из-за огромного разнообразия оснований и условий нанесения необходимо проверить пригодность продукта и его эффективность пробным

нанесением на конкретном объекте. Данные спецификации и техническая информация определены при +23 °C и относительной влажности воздуха 65%. В других условиях данные и интервалы между операциями могут отличаться.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Arreghini. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте caparreghini.it.