

Перевод технического паспорта производителя (C.A.P. Arreghini S.p.A., документ CAPWHITEACTIVE_YCWTV1WA · ред. 4, 07/2019), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Характеристики

Водная краска для стен с отличной паропроницаемостью и высокой белизной, лёгкая в нанесении, со временем высыхания, позволяющим быстро вводить помещения в эксплуатацию. Идеальна для профессионального применения: очень совместима, обладает отличной адгезией, наполняющей способностью и укрывистостью на различных основаниях.

Содержит нерастворимый в воде фунгицид, обеспечивающий стойкость к различным видам плесени на стенах и помогающий надолго сохранить

обработанную поверхность неизменной. Благодаря хорошей укрывистости и слабому разбрызгиванию наносится ручным или механизированным инструментом, давая отделку с отличной визуальной однородностью и равномерной укрывистостью.

Качество продукта даёт правильное эстетическое и техническое решение для различных задач окраски с хорошим уровнем отделки; плёнка мало удерживает пыль и легко чистится влажной губкой.

Благодаря наполнителям, покрытым воском, краска особенно паропроницаема, что помогает избежать

конденсата на поверхностях с высокой концентрацией пара, например на кухнях и в ванных, и обеспечивает отличную наполняющую способность и ровную матовую отделку даже на больших поверхностях в контрольном свете.

Продукт соответствует требованиям класса А+ согласно соответствующему протоколу испытаний.

Состав

Продукт без АРЕО на основе винилацетатных/акрилатных смол в водной дисперсии и отборных наполнителей.

Свойства

	Класс EN 13300	Метод	Значение
Блеск	глубокоматовая	UNI EN ISO 2813	< 5
Загрязняемость	низкая	UNI 10792	$\Delta L > 3 \text{ и } \leq 9$
Стойкость к мокрому истиранию	5	UNI EN ISO 11998	$L_{dft} > 70 \text{ мкм}$
Укрывистость	2 (7 м²/л)	ISO 6504-3	$\geq 98 \text{ и } < 99,5$
Сухой остаток по массе	—	UNI 8490-1	65–69%

Технические данные

Плотность (внутр. PF3) 1580–1680 г/л

Высыхание (внутр. PF2) перекрытие — 4–6 ч; полное — 5 суток

Укрывистость (внутр. PF11) 95–99

Хранение

1 год в закрытой оригинальной таре при температуре от +5 до +30 °С.

Цвета

Белый.

Применение

Идеальна для декоративной отделки и защиты в пастельных оттенках — с отличным эстетическим результатом и разумными затратами — новых и ремонтируемых объектов на различных основаниях: штукатурках разного состава (цементных, известковых, готовых смесях), бетоне и фиброцементе, гипсокартоне, шпатлёвках и старых

красках, а также во всех случаях, когда нужен быстрый и экономичный ремонт.

При распылении поверхность должна быть без пыли; избегайте чрезмерного распыления, регулируя давление, сопло и разбавление так, чтобы краска хорошо смачивала поверхность.

Инструменты

Валик, кисть, распыление.

Разбавление

Валик, кисть: 20–30% водой по объёму. Безвоздушное распыление: 0–10% водой по объёму.

Расход

8–10 м²/л за один слой.

Температура нанесения

от +5 до +30 °С.

Система окраски

Цементные, цементно-известковые и известковые штукатурки, бетон,

сборный бетон, новые и старые моющиеся краски без плесени

Удалите пыль, заделайте дефекты шпатлёвкой Stucco Light. По сухой поверхности нанесите два слоя CAPWHITE ACTIVE с интервалом 4–6 часов.

Шпатлёвки, выравнивающие составы, гипсокартон, клеевые краски и другие сильно впитывающие основания

Предварительно нанесите слой Acrilifix, разбавленного водой 1:5, или Coprisol. Впитываемость клеевой краски можно оценить так: после первого слоя краски посмотрите, образуется ли много пузырьков воздуха. Если да — впитываемость избыточна, и нужно действовать как со шпатлёвками либо полностью удалить старую краску, тщательно смочив её водой и сняв шпателем.

Обновление поверхности, окрашенной CAPWHITE ACTIVE

Удалите загрязнения влажной губкой и по сухому основанию нанесите один или несколько слоёв CAPWHITE ACTIVE.

Статья из техзадания

Противоплесневая паропроницаемая водная краска для внутренних работ на синтетических смолах с сухим остатком 67%, при среднем расходе 220 мл/м².

Указания

Для правильного выполнения работ необходимо строго следовать указаниям по подготовке поверхностей, приведённым в справочниках CAP Arreghini (Books) и в техническом

паспорте. Данная техническая информация носит ориентировочный характер. Из-за огромного разнообразия оснований и условий нанесения необходимо проверить пригодность продукта и его эффективность пробным нанесением на конкретном объекте. Данные спецификации и техническая информация определены при +23 °C и относительной влажности воздуха 65%. В других условиях данные и интервалы между операциями могут отличаться.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Arreghini. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте caparreghini.it.