

Перевод технического паспорта производителя (MF Paints Inc. (Peintures MF), документ TDS1320 · январь 2024), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Alkyd Plus 1320 — высококачественная алкидная краска, специально созданная для изоляции поверхностей с известковой (клеевой) побелкой (calcimine) и сцепления с ними. Для внутренних и наружных работ.

Применение

Отличная адгезия позволяет легко наносить краску на глянцевые поверхности и поверхности с побелкой. Благодаря укрывистости краска скрывает окрашенные поверхности и водяные разводы.

Преимущества

- для внутренних и наружных работ
- для непокрытых и окрашенных поверхностей
- рекомендуется для поверхностей с побелкой, где нужна матовая отделка
- снаружи применяется на сайдинге, заборах, террасах, патио и садовой деревянной мебели

Ограничения

- не наносить при температуре ниже 10 °C
- не наносить под прямыми солнечными лучами

Технические данные

Связующее	алкид
Цвет	белый
Разбавление	не применимо
Очистка инструмента	уайт-спирит MF-SOL 450
Температура вспышки	42 °C
Горючесть	да
Сухой остаток по массе	72%
Сухой остаток по объёму	51%
ЛОС	< 400 г/л
Блеск при 60°	2,5%
Блеск при 80°	3%

Значения блеска измерены для белого цвета и могут меняться в зависимости от

цвета.

Данные для нанесения

При 25 °C и относительной влажности 50%; могут отличаться в зависимости от цвета.

Расход	≈ 9,5–11,1 м²/л (36–42 м² на галлон 3,78 л; 400–450 кв. футов)
Толщина плёнки	мокрая: 90–102 мкм (3,56–4,01 мил) сухая: 46–52 мкм (1,82–2,05 мил)
На отлип	8 ч
Перекрытие	12–24 ч
Мытьё	через 30 сут.
Кисть	да
Валик	10 мм
Распыление (сопло 0,015–0,019")*	138–172 бар (2000–2500 psi)
Условия нанесения снаружи	без дождя не менее 24 ч после нанесения
Хранение	при 10–30 °C
Тара	1320-0 Super White: 946 мл, 3,78 л, 18,9 л

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой, без отслаивающихся частиц, масла, жира, мыла, воска, ржавчины и пыли. Окрашенные поверхности рекомендуется очистить тринатрийфосфатом (TSP), чтобы удалить загрязнения, способные ухудшить адгезию или отверждение продукта. Глянцевые поверхности перед окраской отшлифуйте и обеспыльте. Если побелка фактурная, обработайте поверхность щёткой, чтобы удалить непрочные элементы.

Плесень и новые поверхности: на новой или обработанной древесине, побывавшей под воздействием непогоды, настоятельно рекомендуется нейтрализовать всю плесень — видимую или нет, — чтобы избежать отслаивания. Используйте смесь 3 частей воды и 1 части отбеливателя, оставьте на 20 минут, затем промойте и дайте древесине сохнуть не менее 24 часов перед окраской. После высыхания

полностью отшлифуйте горизонтальные поверхности шкуркой P80, чтобы раскрыть волокна и улучшить адгезию; для вертикальных поверхностей используйте шкурку P120. Если нужна мойка под давлением, выполняйте её до шлифования.

Нанесение

Перед применением тщательно перемешайте. Нанесите один или при необходимости два слоя, выдерживая между слоями не менее 12 часов. Рекомендуются валик 10 мм с защитой от ворса или качественная щетинная кисть. Для распыления разбавьте уайт-спиритом MF-SOL 450 не более чем на 10%. Кисти и валики очищайте уайт-спиритом.

* Данные могут меняться в зависимости от марки оборудования.

Гарантия

Продукт полностью удовлетворит ожиданиям при нанесении в соответствии с инструкциями производителя. Если после проверки продукт будет признан дефектным, ответственность производителя ограничивается заменой продукта и не включает стоимость работ.

Меры предосторожности

- Хранить в недоступном для детей месте
- Хранить в сухом месте при 10–30 °C
- Держите тару закрытой, когда не пользуетесь продуктом
- Беречь от замораживания

Об экологичной утилизации тары узнайте в своём муниципалитете.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера MF Paints. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте peinturesmf.com.

