

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ серия 1600 · ред. 03/2016), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные

Тип связующего	акрил 100%
Блеск	«яичная скорлупа» (eggshell)
Расход	до ≈ 9,8 м²/л (до 400 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	кисть, валик, площадка или безвоздушное распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 30 мин; до следующего слоя — 4 ч; полное отверждение — 30 сут.

Описание продукта

Высококачественная акриловая (100%) краска для стен внутри помещений со слабым запахом и блеском «яичная скорлупа», содержащая керамические микросферы для отличной стойкости к пятнам. Отпечатки пальцев, загрязнения, жир и многие другие пятна смываются мягким мыльным раствором без повреждения плёнки. Соответствует требованиям LEED (Green Building Rating System) GS-11 для нематовых интерьерных красок.

Область применения

Гипсокартон, штукатурка, дерево, металл, кладка. Латексная краска с очень слабым запахом и низким содержанием ЛОС идеальна для больниц, школ, жилья и любых помещений, где важен запах. Доступна более чем в 1400 цветах.

Подготовка поверхности

Новые поверхности. Поверхность должна быть чистой, без пыли, жира, воска, ржавчины, масла и проступающих пятен.

Грунтование (новые или непокрытые поверхности):

Гипсокартон	#50 Acrylic Primer Sealer или 5790
Штукатурка	для лучшего результата используйте No. 50 Acrylic Primer Sealer или 5790
Дерево	алкидный подслои #37-11, #50 или #0590
Чёрный металл	антикоррозийный грунт, например #35-11, #2090 или #0560
Цветной металл	PermaBond #100-10
Оцинковка	акриловый грунт #36-11 или #100-10
Кладка	грунт-изолятор 43-10 или 48-11; для заполнения пористых блоков — 946-11 Latex Block Filler или 529-11 Block Filler

Повторная окраска. Ранее окрашенные поверхности в хорошем состоянии обычно не требуют грунтования. С глянцевых поверхностей удалите блеск наждачной бумагой или стальной ватой. Заделайте отверстия и трещины подходящей шпатлёвкой. Оголённые участки точно загрунтуйте указанным грунтом. Перед нанесением удалите масло, меление, грязь, воск и пыль. Отслаивающуюся краску удалите, а края сгладьте шлифованием до ровной, однородной поверхности.

Нанесение

Тщательно перемешайте продукт круговыми движениями снизу вверх до однородной массы. Для правильного результата при работе с продуктами, содержащими керамические микросферы, обязателен качественный валик с ворсом 10 мм (3/8").

Кисть: нейлон или полиэстер.

Безвоздушное распыление: размер сопла при давлении распыла зависит от

типа оборудования, вязкости и температуры; наилучший факел даёт сопло 0,017–0,019".

Лучший результат, как правило, обеспечивает качественный инструмент. Не наносите непосредственно на мелящие поверхности и по проступающим пятнам.

Примечание: рецептура не содержит ртути и свинца.

Технические данные

Связующее	акрил 100%
Сухой остаток	по массе — 52,5%; по объёму — 36,0%
Плотность	1,33 кг/л (11,10 фунта/галлон)
Вязкость	90–95 KU
Блеск (зеркальный)	6–10% при 60°
Рекомендуемая толщина плёнки	мокрая: 89–127 мкм (3,5–5,0 мил) сухая: 33–38 мкм (1,3–1,5 мил)
ЛОС	менее 100 г/л (0,84 фунта/галлон)

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.