MF Paints

Технический паспорт · перевод на русский язык

Proline Eco 7065 Primer Sealer

акриловый латексный грунт-изолятор без ЛОС для внутренних работ · 7065

Перевод технического паспорта производителя (MF Paints Inc. (Peintures MF), документ TDS7065 ·), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Proline Eco 7065 — акриловый латексный грунт-изолятор без ЛОС для внутренних работ. Легко наносится и быстро сохнет. Разработан для изоляции нового гипсокартона и для нужд профессиональных маляров; подходит для коммерческих, промышленных и жилых объектов.

Применение

Грунт-изолятор для внутренних поверхностей. Изолирует и скрывает места ремонта, чтобы после нанесения финишного слоя поверхность получилась равномерной.
Рекомендуется для новых поверхностей: гипсокартона, бетона и дерева.

Преимущества

- идеален для проектов LEED и любых проектов, требующих красок без ЛОС
- изолирует гипсокартон и шпатлёвку швов
- быстро сохнет, перекрывается уже через 3 часа
- хорошая укрывистость
- шлифуется через 3 часа, не забивая шкурку

Ограничения

- не наносить при температуре ниже 10 °C
- не применять на полах
- не для наружных работ
- первую мойку проводить не ранее чем через 30 суток

Технические данные

Связующее	акриловый латекс
Цвета	белый
Очистка инструмента	вода
Температура вспышки	не применимо
Горючесть	не применимо
Сухой остаток по массе	55 ± 2%
Сухой остаток по объёму	39 ± 2%
ЛОС	0 г/л
Блеск при 60°	не применимо
Блеск при 85°	не применимо
Нормы и сертификаты	LEED — подходит для LEED® v4

Значения блеска измерены для белого цвета и могут меняться в зависимости от цвета.

Данные для нанесения

При 25 °C и относительной влажности 50%; могут отличаться в зависимости от цвета.

Расход	≈ 8,7–11,1 м²/л (33–42 м² на галлон 3,78 л; 350–450 кв. футов)
Толщина плёнки	мокрая: 91–117 мкм (3,6–4,6 мил) сухая: 36–45 мкм (1,40–1,79 мил)
На отлип	30 мин
Перекрытие	3 ч
Мытьё	не применимо
Отверждение	30 сут.
Кисть	да
Валик	15 мм
Распыление (сопло 0,017–0,021″, разбавление до 10%)*	138–172 бар (2000–2500 psi)
Нанесение снаружи	не применимо
Хранение	при 10–30 °C

Цвет

7065-0 White (белая)	без колоранта / готовый цвет

Тара: 946 мл, 3,78 л, 18,9 л.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. Окрашенные поверхности рекомендуется очистить обезжиривателем (TSP), чтобы удалить загрязнения, способные ухудшить адгезию или отверждение продукта. Тщательно промойте всю поверхность. Поверхности должны быть хорошо отшлифованы и обеспылены.

Плесень: очистите поражённый участок раствором 1 части отбеливателя на 3 части воды. Тщательно промойте и дайте высохнуть.

Шелушащаяся или отслаивающаяся краска: удалите непрочную и/или отстающую краску скребком, затем отшлифуйте края до ровности. Отверстия и неровности заполните ремонтным составом. Отшлифуйте шкуркой P100.

Новый гипсокартон: чтобы не создать нежелательную фактуру, не перешлифовывайте шпатлёвку швов.

Бетон / кладка: перед окраской бетон и кладка должны отвердеть не менее 30 суток.

Дерево: для лучшей адгезии отшлифуйте поверхность шкуркой P80 или P100.

Нанесение

Продукт готов к применению и не требует разбавления. Хорошо перемешайте перед использованием. Нанесите один или при необходимости два слоя. Интервал между слоями — не менее 4 часов для светлых цветов и 8 часов для тёмных. Для хорошего укрытия рекомендуется безворсовый валик 15 мм и качественная кисть нейлон/полиэстер. После работы промойте кисти и валики тёплой мыльной водой.

Распыление: можно разбавить водой не более чем на 10%. Давление: 138–172 бар (2000–2500 psi)*; сопло: 0,017–0,021″*.

* Данные могут меняться в зависимости от марки оборудования.

Уход

Грунт обязательно перекрывается финишным покрытием.

Гарантия

Продукт полностью удовлетворит ожиданиям при нанесении в соответствии с инструкциями производителя. Если после проверки продукт будет признан дефектным, ответственность производителя ограничивается заменой продукта и не включает стоимость работ.

Меры предосторожности

- Хранить в недоступном для детей месте
- Держите тару закрытой, когда не пользуетесь продуктом
- Беречь от замораживания

Об экологичной утилизации тары узнайте в своём муниципалитете.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера MF Paints. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте peinturesmf.com.

MF Paints Inc., 1605 boul. Dagenais Ouest, Laval (Québec) H7L 5A3, Канада · peinturesmf.com · поддержка 1-800-363-8034. MF и названия продуктов — товарные знаки MF Paints Inc. · TDS7065 · . Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.