MF Paints

Технический паспорт · перевод на русский язык

Block Plus 296 Stain Blocking Primer

алкидный грунт-блокатор пятен для внутренних и наружных работ · 296

Перевод технического паспорта производителя (MF Paints Inc. (Peintures MF), документ TDS296 ·), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Block Plus 296 — высококачественный алкидный грунт-блокатор пятен для внутренних и наружных работ. Разработан для блокировки пятен; блокирует миграцию силикона, содержащегося в алкидных красках. Легко наносится и быстро сохнет. Подходит для коммерческих и жилых объектов.

Применение

Грунт для внутренних и наружных поверхностей. Наносится на правильно подготовленные новые или ранее окрашенные поверхности.
Рекомендуется для водяных разводов на акустической плитке, никотиновых пятен, распространённых бытовых пятен (кофе, карандаш, вино), проступания из всех видов древесных плит (фанера, МДФ, Masonite) и других пятен.

Преимущества

- блокирует большинство пятен в один слой
- идеален для пористых поверхностей
- замедляет проступание веществ из секвойи, кедра и других пород
- скрывает водяные пятна
- изолирует старый пожелтевший гипс
- шлифуется через 4 часа высыхания
- оптимальная адгезия по старому алкиду с силиконом
- перекрывается красками на водной основе или на растворителе
- отличный грунт под обои

Ограничения

- не наносить под прямыми солнечными лучами
- не предназначен для блокировки запаха дыма
- не смешивать с другими красками
- не предназначен для ржавого металла
- не наносить на оцинкованный металл
- некоторые стойкие пятна требуют 2 слоёв
- замедляет проступание смолы сосны (см. грунт для сучков)

Технические данные

Связующее	алкид
Цвет	белый
Разбавление	не применимо
Очистка инструмента	уайт-спирит MF-SOL 450
Температура вспышки	32 °C
Горючесть	да
Сухой остаток по массе	78%
Сухой остаток по объёму	55%
ЛОС	< 350 г/л
Блеск	не применимо
Стандарты	не применимо

Значения блеска измерены для белого цвета и могут меняться в зависимости от цвета.

Данные для нанесения

При 25 °C и относительной влажности 50%; могут отличаться в зависимости от цвета.

Расход	≈ 8,7–11,1 м²/л (33–42 м² на галлон 3,78 л; 350–450 кв. футов)
Толщина плёнки	мокрая: 91–117 мкм (3,6–4,6 мил) сухая: 50–64 мкм (1,96–2,51 мил)
На отлип	30 мин
Перекрытие	4 ч
Кисть	да
Валик	10 мм
Распыление (сопло 0,015–0,019″)*	138–172 бар (2000–2500 psi)
Снаружи	без дождя 24 ч
Хранение	при 10–30 °C
Тара	296-0: 946 мл, 3,78 л, 18,9 л

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. Ранее окрашенные поверхности рекомендуется очистить обезжиривателем (TSP), чтобы удалить загрязнения, способные ухудшить адгезию и отверждение продукта.

Тщательно промойте всю поверхность и дайте высохнуть. Поверхности должны быть хорошо отшлифованы и обеспылены.

Плесень: очистите поражённый участок раствором 1 части отбеливателя на 3 части воды. Тщательно промойте и дайте высохнуть.

Отслаивающаяся краска: удалите непрочную краску скребком, затем отшлифуйте края до ровности. Отверстия и неровности заполните ремонтным составом. Отшлифуйте шкуркой P150.

Отслаивание, меление или высолы: удалите непрочную краску скребком и сгладьте края шлифованием. Меление и высолы нейтрализуйте соляной кислотой, затем обработайте металлической щёткой и/или мойкой под давлением. Отверстия и неровности заполните ремонтным составом, отшлифуйте шкуркой P150 и удалите пыль.

Глянцевые поверхности: отшлифуйте для отличной адгезии, удалите пыль от шлифования.

Алкидные краски: отшлифуйте для отличной адгезии, удалите пыль от шлифования.

Дерево: для лучшей адгезии отшлифуйте поверхность шкуркой P80 или P100.

Бетон / кладка: перед окраской бетон и кладка должны отвердеть не менее 30 суток.

Новая или обработанная древесина, побывавшая под воздействием непогоды: настоятельно рекомендуется нейтрализовать любой рост плесени — видимый или нет, — чтобы избежать отслаивания. Используйте раствор 1 части отбеливателя на 3 части воды, оставьте на 20 минут, затем промойте и дайте древесине сохнуть не менее 24 часов.

Нанесение

Продукт готов к применению и не требует разбавления. Хорошо перемешайте перед использованием. Рекомендуется валик с защитой от ворса и качественная щетинная кисть. Время

высыхания Block Plus 296 зависит от основания, поэтому важно дождаться полного высыхания грунта перед вторым слоем или финишным покрытием. После работы очистите валики и кисти уайт-спиритом (MF-SOL 450).

Распыление: давление 138–172 бар (2000–2500 psi)*; сопло 0,015–0,019″*.

* Данные могут меняться в зависимости от марки оборудования.

Уход

Грунт обязательно перекрывается финишным покрытием.

Гарантия

Продукт полностью удовлетворит ожиданиям при нанесении в соответствии с инструкциями производителя. Если после проверки продукт будет признан дефектным, ответственность производителя ограничивается заменой продукта и не включает стоимость работ.

Меры предосторожности

- Хранить в недоступном для детей месте
- Держите тару закрытой, когда не пользуетесь продуктом
- Беречь от замораживания

Об экологичной утилизации тары узнайте в своём муниципалитете.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера MF Paints. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте peinturesmf.com.

MF Paints Inc., 1605 boul. Dagenais Ouest, Laval (Québec) H7L 5A3, Канада · peinturesmf.com · поддержка 1-800-363-8034. MF и названия продуктов — товарные знаки MF Paints Inc. · TDS296 · . Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.