

Перевод технического паспорта производителя (C.A.P. Arreghini S.p.A., документ MARMORINOVENEZIANO_Y17CALMV · ред. 4, 12/2023), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Характеристики

Минеральное настенное покрытие для внутренних и наружных работ на основе воздушной извести и микронизированной мраморной пудры, лёгкое в нанесении. По своей химической природе не образует плёнку, а твердеет, химически реагируя с основанием; благодаря высокой щёлочности обладает большей стойкостью к плесени, чем обычные интерьерные краски.

Отличается гладким сатинованным видом и высокой паропроницаемостью, которая обеспечивает «дыхание» стен, их сухость и отсутствие конденсата в обычно очень влажных помещениях — на кухнях и в ванных. Высокая паропроницаемость делает продукт пригодным для отделки осушающих систем.

Высокая наполняющая способность позволяет наносить продукт ручным инструментом толстым слоем с плотной отделкой «под старину» с разными оттенками и цветовыми эффектами. Даёт стойкую к истиранию поверхность, мало удерживающую пыль.

Из-за большой толщины слоя продукт полностью высыхает примерно за 10 дней в оптимальных условиях (+15...+30 °C, влажность основания < 10%, относительная влажность воздуха < 65%). Снаружи при высокой влажности окружающей среды защищайте от дождя несколько дней после нанесения.

Состав

Покрытие на основе воздушной извести и микронизированной мраморной пудры.

Свойства продукта

Водостойкость	низкая
Паропроницаемость	отличная
Загрязняемость	низкая
Зернистость	не более 0,2 мм
Удельный вес	1500–1600 г/л
Высыхание	перекрытие — 6–8 ч; полное — 10 суток

Хранение

Продукт стабилен 1 год при хранении в оригинальной таре при температуре от +5 до +30 °C.

Цвета

Белый. Палитру можно расширить оттенками веера Mineralcap. Цвета получают с помощью системы Arreghini Colors 16. Оттенок может незначительно отличаться от партии к партии, поэтому работу необходимо завершать материалом одной партии.

Применение

Подходит для декоративной отделки и защиты новых и ремонтируемых оснований — штукатурок различного состава (цементных, известковых, готовых смесей), бетона и фиброцемента, гипсокартона, шпатлёвок, — а также во всех случаях, когда нужен продукт, отвечающий критериям «зелёного» строительства, и особый эстетический результат.

Из-за преимущественно минеральной природы не рекомендуется наносить Marmorino Veneziano на водно-дисперсионные краски. Избегайте нанесения под прямыми солнечными лучами.

- Воздействие непогоды, дождя, высокой влажности и низкой температуры на известковые поверхности в процессе карбонизации может вызвать побеление отделки; в особо экстремальных условиях это явление может быть необратимым.
- После нанесения наружные поверхности необходимо защищать от дождя и влаги до полного высыхания продукта.
- Даже если основание не требует фиксатора, перед нанесением его рекомендуется увлажнить, чтобы стена не отбирала избыточно воду из связующего.

Инструменты

Стальная кельма.

Разбавление

Готов к применению.

Расход

1,3–1,5 м²/кг на слой.

Температура нанесения

от +10 до +30 °C.

Система окраски

Цементные, цементно-известковые, известковые на гидравлической извести, новые штукатурки из готовых смесей

Основание должно выдержать не менее 28 суток.

1. Удалите пыль, при необходимости зашпатлюйте Stucco Light.
2. Выполните выравнивающий слой Marmorino Veneziano, чтобы выровнять основание.
3. Примерно через 6–8 часов нанесите ещё один слой для выравнивания поверхности, уплотняя и полируя его кельмой из нержавеющей стали до гладкой поверхности.

Железобетон, сборный бетон, штукатурные и шпатлёвочные выравнивающие слои, гипсокартон, старые синтетические краски

Предварительно нанесите слой Unifix Fine и продолжайте по пп. 2, 3.

Для повышения прочности покрытия можно нанести бесцветное прозрачное защитное покрытие Tech Coat Pro.

Статья из техзадания

Минеральное покрытие на основе извести для декоративной отделки, с высокой паропроницаемостью, наносимое непосредственно на минеральные поверхности при расходе 1,4 кг/м².

Указания

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, приведённым в справочниках CAP Arreghini (Books). Данные спецификации определены при +23 °C и относительной влажности воздуха 65%. В других условиях данные и интервалы между операциями изменяются. Приведённая техническая информация носит ориентировочный характер. Из-за огромного разнообразия оснований и условий нанесения рекомендуется проверять пригодность продукта и его эффективность испытаниями на конкретном объекте.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Arreghini. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте caparreghini.it.