

ХАРАКТЕРИСТИКИ На стенная краска на водной основе для внутренних и наружных работ, специализирована для нанесения на гипсокартон. Обладает высокой проницаемостью, легко наносится, быстро сохнет, позволяя быстро переходить к эксплуатации жилых помещений после проведения работ. Такие ее качества, как хорошая раскатываемость и низкая разбрызгиваемость позволяют наносить ее с помощью ручных и механических инструментов обеспечивая эстетическую однородность и равномерную непрозрачность.

СОСТАВ Материал APEO-free, сформулированный со смолами на основе ацетата винил/акрилата в водной дисперсии, отборные инертные материалы.

СВОЙСТВА СУХОЙ ФИЛЬМЫ	Класс EN13300	Метод	Значение
Влеск	Матовая	EN ISO 2813	Глянец < 10
Загрязняемость	Низкая	UNI 10792	$\Delta L > 3$ e ≤ 9
Устойчивость к влажной уборки	3	UNI EN ISO 11998	$L_{dft} \geq 20$ e $< 70 \mu$
Укрывистость	2 (10m ² /l)	UNI EN ISO 6504-3	≥ 98 e $< 99.5 \%$
Вес сухого остатка		Внутри PF25	65-69 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Плотность	ISO 2811-1	1600–1700 г/лт
	Высыхание	Внутри PF2	Второй слой 4-6ч; Полное 18ч
	Укрывистость	Внутри PF11	> 98

ХРАНЕНИЕ Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° C до + 30° C.

ЦВЕТА Белый.

ПРИМЕНЕНИЕ Идеально подходит для украшения и защиты, даже в светлых цветах, с превосходными эстетическими результатами и малыми затратами. Подходит как для новых структур, так и для реставрации структур, которые имеют различные поверхности, такие как цемент, бетон, волокнистый цемент, гипсокартон, шпатлевка и старая краска, и во всех случаях, вы получите быстрый и экономичный ремонт. Идеально подходит для гипсокартона. При нанесении распылителем, убедитесь, что поверхность без пыли и избегайте чрезмерного распыление материала, путем регулирования давления, сопла и разбавлением материала, гарантируя равномерное распыление краски на поверхность. На поверхностях, подвергнутых к биологическим атакам плесени, добавить 2 лт. **A10** на каждые 14 литров краски.

ИНСТРУМЕНТЫ Валик, Кисть, Распылитель Airless

РАЗБАВЛЕНИЕ Валик, Кисть: 20-35% в объеме с водой.

Распылитель Airless: 0-10% в объеме с водой.

РАСХОД

9-11 м²/лтр на слой.

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЕ

От +5°C от +30°C

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

СИСТЕМА ПОКРАСКИ

Цементные штукатурки, декоративная штукатурка, изоляционная штукатурка раствор цементно-известковой гидравлической штукатурки, шпаклевки, гипсокартон, железобетон, сборный железобетон, цемент, новые и старые моющиеся краски без плесени

1. Удалить следы пыли, произвести по надобности шпаклевку с *Stucco Light*
2. На новые и чистые поверхности нанести 2 слоя *Kartocap* с расстоянием 4-6h друг от друга.

Шпаклевки из гипса, темперные краски и другие сильно поглощающие материалы.

Нанести первый слой кистью или валиком избегая нанесение распылителем и разведя материал на 75-120% в объеме с водой и второй слой разведен на 15-25% в объеме с водой.

Степень поглощения темперных красок может быть оценена следующим образом: после нанесения первого слоя краски, проверить образование многочисленных пузырьков воздуха. В этом случае поверхность, слишком высоко впитывающая, и будет необходимо удалить краску полностью, смачивая с большим количеством воды и соскрести с помощью шпателя.

Реставрация на поверхностях, покрашенных с *Kartocap*

Почистить грязь мокрой губкой и на сухую поверхность нанести один или более слоев *Kartocap*.

СТАТЬЯ ИЗ ТЕХЗАДАНИЯ

Краска в водной дисперсии, для помещений, моющаяся класса 3 наносится со средним расходом 200 мл/м².

УВЕДОМЛЕНИЯ

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.