

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грунт который можно шлифовать для деревянных поверхностей, легко наносится, подходит для профессионального использования, так как оснащен способностью заполнения, адгезией различных видов древесины с быстрым высыханием, что позволяет сократить время окраски. Образует пленку поверхности, что гарантирует, сцепление отделочных слоев и их однородное образование пленки.

Сформулирован на основе акриловых смол в водной дисперсии, подходит для всех систем окраски изделий внутри и вне помещений; обеспечивает хорошее смачивание пор древесины с низким уровнем набухания волокна, хорошее поверхность для шлифования и ручной или механической чистки, и особенно эластичную пленку, что выдерживает без разрушений изменения размеров древесины, которые подвергаются внешнему воздействию.

С высокой устойчивостью к провисанию и может быть нанесен с большой толщиной в один слой. Будучи без запаха, он особенно подходит для применения в плохо проветриваемых помещениях.

СОСТАВ

Пигментированный материал на основе акриловых смол в водной дисперсии и отобранных инертных материалов.

СВОЙСТВА

ШЛИФОВКА	ХОРОШАЯ
ВЫСЫХАНИЕ	ХОРОШАЯ
ЗАПОЛНЯЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	ХОРОШАЯ
ЭЛАСТИЧНОСТЬ	ОТЛИЧНАЯ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1300-1400 г/л
ВЯЗКОСТЬ BROOKFIELD	S05-10RPM: 18000-19500 mPa*s S05-50RPM: 6100-7100 mPa*s
ВЫСЫХАНИЕ	Полное 6ч
КОНТРАСТ	85-89%
ВЕС СУХОГО ОСТАТКА	49-53%

ХРАНЕНИЕ

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° C до + 30° C.

ЦВЕТА

Белый.

ПРИМЕНЕНИЕ

В качестве первого слоя на шероховатые поверхности различных пород дерева, в цикле окрашивания за колерован с акриловой водорастворимой отделкой на изделия, такие как двери и правило. Шлифовка должна быть выполнена без удаления больших объемов сухой пленки так, чтобы пленка была достаточной, чтобы гарантировать равномерную последующую отделку. В случае, если материал был на хранении при низких температурах рекомендуется вынести его, по крайней мере на +15 °C, прежде чем приступить к применению.

Во время нанесения и во время сушки, очень важно, что бы температура превышала +15°C и влажность воздуха была ниже 65%; важно также, что бы помещение было проветриваемым дальнейшего испарения влаги. Помните, что большая толщина краски, чем та, которая указана в условиях окружающей среды по-разному может, вызвать удлинение времени высыхания, так как замедляется испарение влаги.

Высыхание может произойти при комнатной температуре или при помощи потока горячего воздуха (35°-50°C) в это случае можно будет шлифовать после 3-5 часов.

Не подходит для пород дерева, содержащих танин (дуб, каштан, emblock) или на пористые, масляные и смолистые (ироко, русские лиственницы, и фанера-марино).

Во время нанесения и время высыхания очень важно, что бы температура превышала + 15 ° C и влажность была ниже 65%.

Чистка по сравнению с шлифованием гарантирует лучший эстетический вид.

ИНСТРУМЕНТЫ

Кисть, Валик, Распылитель aircoat.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Готов к использованию.

РАСХОД

8-10 м²/л/т на слой

**ТЕМПЕРАТУРА
НАНЕСЕНИЯ**

От +5°C до +30°C

**СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ**

Новое изделия разных видов древесины, в том числе с очень выраженными глубокими порами, такими как ироко, красное дерево меранти, морское многослойное

1. Зашкурить дерево с помощью наждачной бумаги с зерном 220-250;
2. Нанести один слой *Opakite W*, con spessore pari a 100-120 µm bagnati;
3. После 6-8ч почистить или зашкурить наждачной бумагой с зерном 240-280;
4. Нанести два слоя *Hydrocap Lucido* или *Satin* подождав 6.8 часов между слоями с толщиной 150-200 µm мокрые.

Древесина различных видов с очень заметными и глубокими порами, как ироко, красное дерево меранти, многослойные марино

- A. Зашкурить дерево с помощью наждачной бумаги с зерном 220-250;
- B. Нанести один слой *Classic W* белый;
- C. После 2-3 часов проследовать как в пунктах 2 и далее.

Дерево разных видов содержащие дубильные вещества или другие окрашивающие вещества как дуб, каштан, хемлок и лиственница с бесцветной системой

- A. Зашкурить дерево с помощью наждачной бумаги с зерном 220-250;
- B. Нанести один слой *Riplast F99*;
- C. После 5-6 часов проследовать как в пунктах 2 и далее.

**СТАТЬЯ ИЗ
ТЕХЗАДАНИЯ**

Пигментированный акриловый грунт для дерева в водной дисперсии с 51% твердых остатков, наносится с расходом 110 мл/м² как первый слой для защиты внутренних и внешних изделий с водорастворимой акриловой отделкой.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.