

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Smalto Murale Lucido

настенная эмаль на водной основе без запаха глянцевая с низким содержанием летучих органических соединений для больших поверхностей: общественных зданий и помещений общественного питания



КОД 336

UNIMARC SMALTO MURALE LUCIDO - V.001

ОПИСАНИЕ

UNIMARC SMALTO MURALE LUCIDO - настенная эмаль на водной основе для внешних и внутренних работ на основе акриловых смол, без запаха, не содержащая формальдегидов, с низким содержанием ЛОС, предназначенная для окрашивания больших поверхностей стен с высокими гигиенически-санитарными стандартами, таких, как больницы, школы, детские сады, медицинские лаборатории, помещения общественного питания и жилые помещения.

UNIMARC SMALTO MURALE LUCIDO разработан с целью обеспечить:

- низкую загрязняемость
- высокую укрывающую способность и степень белизны,
- хорошую воздухопроницаемость
- высокую устойчивость к влажной уборке, к моющим и чистящим средствам.
- быстрое высыхание и сокращение времени перед окрашиванием
- соответствие требованиям регламента CE 852/2004 в области гигиены продуктов питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- В основе связующего вещества: акриловые сополимеры в водном растворе
- Классификация качества воздуха в помещении: A+
- Соответствует HACCP согласно требованиям Рег. EC 852/2004
- Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0

Относится к расходу, не превышающему указанного, и к применению на негорючей поверхности.

Классификация UNI EN 13300:

- Сопротивляемость к влажной уборке ISO 11998: класс 1
- Блеск EN ISO 2813: >60, глянцевый

- Укрываемость ISO 6504-3: класс 2 расход di 7 м кв/л

Дополнительные характеристики:

- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,25±0,05 кг/л
- Высыхание (при 25 °C и 65% влажности.): через 30 минут; для повторного окрашивания через 2 часа.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Может наноситься на:

- новые и старые штукатурки на основе гидравлических вяжущих;
- бетонные поверхности;
- гипсовые поверхности и гипсокартонные плиты;
- старые органические или минеральные краски и покрытия при условии, что они сухие, прочные, впитывающие и хорошо сцеплены с основанием;
- минеральные основания различного состава при условии их впитывающей способности;

- идеально подходит для создания глянцевого финишного покрытия декоративных покрытий внутри помещений.

Поверхности должны быть надлежащим образом подготовлены в соответствии с инструкциями раздела «ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ».

Не наносить на свежие или склонные к щелочности основания; необходимо выдержать достаточное время созревания, обычно около четырех недель.

Продукт не предназначен для окраски резервуаров или емкостей для жидких пищевых продуктов (вода, пиво, вино и т.д.).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена. При необходимости нанести на поверхность специальные продукты.

- При наличии плесени обработать поверхность специальным противогрибковым раствором COMBAT 222 очищающим 4810222 и COMBAT 333 код 4810333 закрепляющий. Для профилактики нанесите бактерицидный раствор COMBAT 111 код 4810111 для внешних покрытий и COMBAT 444 код 4810444 для внутренних работ.

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старой краски, старое осыпающееся известковое покрытие, отслоенные масляные известковые краски или плохо прилегающие слои.

- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога. Оштукатуренные поверхности и поверхности из картона и гипсокартона.

- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины могут быть сделаны с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110; Отшлифуйте заплатки наждачной бумагой.

- Замажьте трещины соответствующим продуктом.

- Последовательно нанести штукатурку RASAMIX FIT 9670160 или BETOMARC FIT 9740150 или MARCOPRO 975 в зависимости от типа покрываемой поверхности.

- На чистую и сухую поверхность нанести: Для внутренних работ - один слой IDROFIS 4700006 настенного акрилового фиксатора

на водной основе или микронизированного фиксатора АТОМО 8840001. На поверхности из гипсокартона нанести изоляционный пигментный фиксатор PREPARA 4710019. Внутри или снаружи на старых непрочных поверхностях с маленькой толщиной или осыпающимися от времени нанести изолирующий настенный фиксатор ISOMARC 4410111 или АТОМО 8840001 микронизированный фиксатор.

- Для получения гладких поверхностей на пористой неровной основе рекомендуется нанести 2 слоя UNIMARC FONDO UNIVERSALE 3350019.

- Продолжите нанесение UNIMARC SMALTO MURALE LUCIDO.

Бетонные поверхности:

- Удалите плохо прилегающие к поверхности структурные части цемента

- Проверить состояние поверхности. Убедитесь, что поверхность, подготовленная и сухая. При необходимости нанести на поверхность специальные продукты

- Металлические прутья арматуры, которые вышли на поверхности, должны быть тщательно обработаны с BETOXAN PRIMER 9490125 на цементном растворе.

- Восстановить не хватающие части с помощью выравнивания цементным раствором BETOXAN 400 или BETOXAN 300 противоусадочный раствор 9490140/130; нанесите BETOXAN 200 9490120.

- Убедитесь, что поверхность подготовлена и просушена и нанесите один слой акрилового фиксатора IDROFIS 4700006 или микроэмульсионный фиксатор АТОМО 8840001. Внутри или снаружи, в зависимости от толщины старой краски, нанесите один слой изолирующего фиксатора ISOMARC 4410111 или микроэмульсионного фиксатора АТОМО 8840001.

- Для создания гладких поверхностей на пористых, рыхлых и неровных участках

рекомендуется нанести 2 слоя UNIMARC FONDO UNIVERSALE 3350019.

- Продолжить работу UNIMARC SMALTO MURALE LUCIDO.

*(Формула разведения и количество нанесения материала зависят от впитывающих свойств настенного покрытия. Рекомендуется провести пробы на отдельном участке поверхности. Консультируйтесь по соответствующему техническому описанию).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности:

Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10%

- Инструменты: кисточка, валик, опрыскиватель, краскопульт.

- Число покрытий: 2 слоя

- Разбавление:

.первый слой разбавить водой на 10%; последующие слои - на 0-5%.

.Безвоздушное распыление (Airless) 0-5 % (диаметр сопла:

0,38-0,53 мм / 0,015-0,021 дюйма; давление: 150-180 бар / 2176-2611 psi)

- Для получения максимального результата продукта UNIMARC SMALTO MURALE LUCIDO поверхность должна быть идеально ровной и гладкой.

- После использования промыть инструменты водой.

- Расход материала 9-10 м кв. /л на слой на гладких покрытия со средним уровнем впитываемости. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется по системе Tintometrico.

Материал может быть окрашен красителями COLORADO серия 548.

В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Значение EU (Dir. 2004/42/EC)

Категория. А/б: Краска для внутренних работ Краска глянцевая для стен, потолков (блеск>25@60°) (на основе воды): 100 г/л (2010)

Категория А/с: Краски для внешних работ для стен минерального

происхождения (на основе воды): 40 г/л(2010)

UNIMARC SMALTO MURALE LUCIDO Содержит макс: 1 г/л VOC

Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными отходами. Хранить вдали от детей. В случае попадания внутрь немедленно

проконсультироваться у медика и показать упаковку или этикетку. Не выбрасывать в канализацию, водоемы. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Нанесение на предварительно подготовленные поверхности эмали на водной основе без запаха UNIMARC SMALTO MURALE LUCIDO серия 336, на основе акриловых смол в водной дисперсии минимум в 2 слоя в количестве, зависящем от впитывающей способности поверхности.

Доставка и нанесение материала € за кв.м.