# O'Leary

Технический паспорт · перевод на русский язык

# Pro Prime Primer Surfacer Sealer

грунт-выравниватель для гипсокартона (уровень 5) · 8200

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ 8200, ADS 406 · ред. 06/2013), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

## Основные данные

| | |
|---|---|
| **Тип связующего** | винил-акриловый латекс |
| **Блеск** | матовый |
| **Расход** | ≈ 2,0–2,6 м²/л (80–106 кв. футов на галлон) |
| **Способ нанесения** | кисть, валик или безвоздушное распыление |
| **Разбавитель** | чистая вода |
| **Очистка инструмента** | тёплая мыльная вода |
| **Высыхание** | на отлип — 1 ч; до следующего слоя — 4 ч; полное отверждение — 7 сут. |

## Описание продукта

Грунт предназначен для сплошного выравнивания и грунтования нового гипсокартона за одно нанесение распылением. 8200 заменяет слой сплошной шпатлёвки и слой латексного грунта. При нанесении правильной толщины система даёт отделку гипсокартона уровня 5, что снижает стоимость работ по сравнению с системой «шпатлёвка + грунт». Покрытие уменьшает количество претензий из-за проступания швов и полос. Соответствует требованиям LEED (Green Building Rating System) GS-11 для матовых интерьерных красок.

## Область применения

Новый гипсокартон, штукатурка внутри помещений, где нужна гладкая однородная поверхность. Можно использовать как белое матовое финишное покрытие на потолках.

## Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, без пыли, жира, воска и пятен ржавчины. Перед окраской любой поверхности с плесенью тщательно удалите плесень щёткой с крепким раствором чистящего средства без аммиака (или тринатрийфосфата) в тёплой воде с добавлением 8 унц. (237 мл) отбеливателя на галлон (3,8 л). Тщательно промойте и дайте высохнуть. На новой штукатурке pH должен быть ниже 10; если pH выше 10, перед 8200 необходимо нанести щёлочестойкий грунт-изолятор (5090 или #50).

## Нанесение

Перемешайте продукт круговыми движениями. Продукт предназначен для нанесения распылением — обычным или безвоздушным оборудованием. Прокатка сухим валиком даёт более равномерную плёнку. Используйте обычное сопло «D» или безвоздушное 0,025–0,030″. Держите пистолет перпендикулярно поверхности на расстоянии 30–45 см (12–18″) и равномерно ведите его параллельно поверхности. Для равномерного покрытия перекрывайте каждый проход предыдущим на 50%. При использовании вместо слоя шпатлёвки и слоя грунта в отделке гипсокартона уровня 5 наносите мокрую плёнку толщиной не менее 305–508 мкм (12–20 мил). Не наносите при температуре поверхности или воздуха ниже 10 °C (50 °F). Грунт-выравниватель можно умеренно разбавлять чистой водой.

Примечание: рецептура не содержит ртути и свинца.

## Технические данные

| | |
|---|---|
| **Тип смолы** | винилацетат / акрил |
| **Сухой остаток** | по массе — 57,0%; по объёму — 39,8% |
| **Плотность** | 1,39 кг/л (11,6 фунта/галлон) |
| **Вязкость** | 106–109 KU |
| **Температура вспышки** | 93 °C (200 °F) и выше (TT-P-141, метод 4293) |
| **Блеск (зеркальный)** | 0–1% при 85° |
| **Стойкость к стеканию** | выдерживает 508 мкм (20 мил) (Leneta) |
| **Рекомендуемая толщина плёнки** | мокрая: 305–508 мкм (12,0–20,0 мил)<br>сухая: 127–211 мкм (5,0–8,3 мил) |
| **ЛОС** | менее 50 г/л |

## Меры предосторожности

**ОСТОРОЖНО!** Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ.

## Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ**

**Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.**

O'Leary Paint Company, Lansing, Michigan, США · olearypaint.com. O'Leary и названия продуктов — товарные знаки O'Leary Paint Company · 8200, ADS 406 · ред. 06/2013. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.