

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Sildomus Sana

СИЛИКАТНАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА - ФОРМУЛА,
ПОГЛОЩАЮЩАЯ ФОРМАЛЬДЕГИД



СЕРИЯ 151

SILDOMUS SANA - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

Минеральная краска, без ЛОС, способна улавливать и трансформировать формальдегид, присутствующий в окружающей среде в устойчивые и безвредные соединения. Позволяет улучшить качество воздуха, все на благо жилого комфорта.

Высокая воздухопроницаемость, защищает от образования плесени. Матовый и однородный внешний вид.

Соответствует стандарту DIN 18363.

Продукт соответствует спецификациям Indoor Air Comfort Gold лаборатории Eurofins.

Сертификат Редсерт²: Продукт снижает потребление ископаемых ресурсов за счет использования возобновляемого сырья в цепочке создания стоимости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: синтетический сополимеры в водной дисперсии

- Соответствует стандарту DIN 18363: органическое связующее <5%

- Блеск EN ISO 2813: 5-10 матовый

- формула, поглощающая формальдегид ИСО 16000-23: Протокол испытаний Ерофинс - Дания

- Классификация качества воздуха в помещении (Качество воздуха в помещении): A+

- Сертификат Indoor Air Comfort Gold: номер IACG-442-01-01

- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,65±0,05 кг/л

- Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0

Относится к расходу, не превышающему указанного, и к применению на негорючей поверхности.

-Коэффициент впитывания воды 1062-3: Класс W2, средняя, 0,1<w<0,5 кг/м²h^{0,5} - значения к белому цвету.

- Паропроницаемость UNI EN ISO 7783-2: Класс V1, высокая, $S_d < 0,14$ м - значения к белому цвету.
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): поверхностное через 30 минут; для повторного окрашивания через 4 часа

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Краска наносится на внутренние поверхности:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
 - Бетонные поверхности.
 - Поверхность из гипса, гипсокартона.
 - Поверхности со старой краской минеральной основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие и правильно подготовленные.
 - Осушающих штукатурках в интерьере.
 - Минеральные конгломераты различной природы, но только те, которые обладают свойствами поглощения.
- Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности». Не наносить на не просохшие поверхности. Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель. Продолжительность процесса разрушения формальдегида не является постоянной; данная особенность зависит от условий окружающей среды.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности стен:

- Проверить состояние поверхности. Убедитесь, что поверхность хорошо просушена и выдержана. При необходимости нанести на поверхность специальные консолидирующие и уплотняющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным противогрибковым раствором COMBAT 222 очищающим код. 4810222 и COMBAT 333 код 4810333 укрепляющим.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и температуры.
- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога. Оштукатуренные поверхности и поверхности из картона и гипсокартона.
- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX FIT 9670160 или BETOMARC FIT 9740150 или MARCOPRO 9750019/9750010, в зависимости от типа поверхности.
- Нанести один слой микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.
- Далее нанести SILDOMUS SANA согласно инструкции по нанесению.

*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на

отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность поверхности: <10% Избегать нанесение материала под прямым солнечным светом
- Инструменты: исть, валик, безвоздушный краскопульт airless.
- Количество слоев: 2
- Разбавление для нанесения кистью и валиком: 35-50% водой.
- Разбавление для безвоздушного нанесения: 15-20% водой (диаметр форсунки: 0,38-0,53мм/0,015-0,021д; давление: 150-180бар/2176-2611psi).
- После использования промыть инструменты водой.
- Расход материала: 10-12 м.кв./л. на слой при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для более точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется по системе Tintometrico.
Материал может быть окрашен красителями COLORADO серия 548.
В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
Категория A/α: краска матовая для стен и потолка для внутренних работ (блеск≤25@60°) (на водной основе): 30 г/л (2010) Содержит макс.: 0,5 г/л VOC

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Гладкая силикатная краска для интерьера.
Наносить на уже подготовленные поверхности SILDOMUS SANA на основе стабилизированного силиката калия, органического

связующего в соответствии с требованиями DIN 18363, без содержания летучих органических соединений, по меньшей мере в 2 слоя, в количествах, определяемых поглощением опорной поверхности.

Поставка и укладка материала € за кв.м.