

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ 5360 · ред. 02/2023), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные

Тип связующего	акриловая смесь
Блеск	матовый
Расход	≈ 3,1–7,4 м²/л (125–300 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	кисть, валик или распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 30 мин; до следующего слоя — 4 ч; полное отверждение — 7 сут.

Описание продукта

Кроющая пропитка Acrymax Solid Color Stain обладает отличной адгезией, эластичностью, открытым временем и превосходной атмосферостойкостью. Акриловое покрытие устойчиво к растрескиванию, отслаиванию, пятнам и росту плесени на плёнке. Acrymax хорошо работает на вертикальных деревянных и каменных поверхностях. Самогрунтующаяся на кладке и древесине без проступающих веществ; на проступающих породах рекомендуется Pro Prime Acrylic Wood Primer или Pro Prime Bonding Primer.

Область применения

Наружные вертикальные поверхности: деревянный сайдинг, drankа, заборы, балки.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, без грязи, меления, ржавчины и непрочной отслаивающейся краски. Грязь и меление удалите мойкой под давлением или щёткой с чистящим средством и водой, затем ополосните чистой водой. Ржавчину удалите шлифованием или тщательной механической зачисткой. Непрочную краску соскоблите. Край сгладьте шлифованием для ровного

финишного слоя. Глянцевые поверхности матируйте лёгким шлифованием. Перед окраской удалите пыль от шлифования. Оголённое основание точно загрунтуйте подходящим грунтом.

Грунтование (новые или непокрытые поверхности):

Дерево	Pro-Prime 4790 Acrylic Wood Primer или 2090 Acrylic Bonding Primer
Кладка	O'Leary 5090 Pro Prime Barrier Coat; для заполнения пористых блоков — O'Leary 529-11 Pro Prime Block Filler
Чёрный металл	антикоррозионный грунт по металлу
Цветной металл	O'Leary 50 Block It

ВНИМАНИЕ! При соскабливании, шлифовании или удалении старой краски может выделяться свинцовая пыль. **СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ТЯЖЁЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРАЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ.** Для защиты от свинца используйте сертифицированный респиратор (NIOSH). Убирайте тщательно — пылесосом с HEPA-фильтром и влажной шваброй. Перед началом работ узнайте, как защитить себя и близких (в США — National Lead Information Hotline, 1-800-424-LEAD, www.epa.gov/lead).

Нанесение

Тщательно перемешайте продукт перед применением и периодически во время работы. Пропитка наносится кистью, валиком или распылением. Для равномерного цвета и выразительной текстуры древесины наносите пропитку полным инструментом по направлению волокон. Всегда сохраняйте «мокрый край». После распыления обязательно

прокрасьте кистью, втирая пропитку в поверхность, особенно на выветренных поверхностях. Расход — ≈ 3,1–7,4 м²/л (125–300 кв. футов на галлон) в зависимости от фактуры и пористости поверхности. Разбавление не рекомендуется. Не окрашивайте горячие поверхности и под прямыми солнечными лучами. Наносите при температуре поверхности и воздуха выше 10 °C (50 °F). Не наносите при угрозе дождя.

Примечание: рецептура не содержит ртути и свинца.

Технические данные

Тип смолы	акриловая смесь
Сухой остаток по объёму	32%
Плотность	1,27 кг/л (10,58 фунта/галлон)
Вязкость	83–87 KU
Блеск (зеркальный)	1–2% при 85°
Рекомендуемая толщина плёнки	мокрая: 136–325 мкм (5,35–12,8 мил) сухая: 43–102 мкм (1,69–4,0 мил)
ЛОС	менее 100 г/л (0,84 фунта/галлон)

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. **ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.**

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.