

Перевод технического паспорта производителя (C.A.P. Arreghini S.p.A., документ ред. 0, 10/2018), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Прозрачный нитросинтетический финишный лак для деревянных изделий внутри помещений, лёгкий в нанесении. Идеален для профессионального применения: обладает высокой наполняющей способностью, хорошо сцепляется со шлифованными основаниями и быстро сохнет, сокращая время окраски. Образует финишную плёнку с отличной визуальной однородностью.

Изготовлен на модифицированной нитроцеллюлозе и алкидных смолах; чувствителен к водяному пару и продуктам, содержащим растворители, которые могут повредить поверхность.

Свойства продукта

Эластичность	хорошая
Твёрдость и стойкость к царапинам	хорошая
Сухой остаток по массе (внутр. PF25)	глянцевый: 27–31%; матовый: 20–24%
Высыхание	от пыли — 15 мин; на отлип — 1 ч
Внешний вид поверхности	гладкая, глянцевая или матовая

Цвет

Прозрачный бесцветный.

Технические данные

Удельный вес (внутр. PF3)	900–1000 г/л
Блеск (внутр. PF6)	глянцевый: 85–95; матовый: 20–30
Полное высыхание (внутр. PF2)	2 ч

Хранение

Хранить в оригинальной таре при температуре от +5 до +30 °C вдали от источников огня.

Применение

Применяется для окраски мебели в старинном стиле, рам, плинтусов, ручек и т. п. — непосредственно по дереву в несколько слоёв либо по грунту Carteggiabile CS21 или полиуретановым грунтам. При неблагоприятных условиях (повышенная влажность или высокая температура) используйте разбавитель Butol, чтобы избежать кратеров и других дефектов плёнки. Продукт можно наносить окунанием, особенно на точёные детали. Наносят, как правило, «мокрым по мокрому» с интервалом 15–20 минут между слоями.

Инструменты

Краскопульт, окунание.

Разбавление

10–20% по объёму разбавителем Diluente Butol или 15–30% разбавителем Nitro NV 5000. При неблагоприятных условиях (повышенная влажность или высокая температура) используйте Diluente Butol, чтобы избежать кратеров и других дефектов плёнки.

Расход

9–11 м²/л за один слой.

Температура нанесения

от +5 до +30 °C.

Система окраски

Изделия из древесины разных пород

- Предварительно отшлифуйте древесину шкуркой P80, затем P150.
- При необходимости тонируйте раствором AroI, разбавленным водой или ацетоном.
- Через 15–30 минут нанесите 2–3 слоя Carteggiabile CS21 с интервалом 20–30 минут.
- Покрытие наносят перед последним слоем грунта, отшлифовав предыдущий слой грунта.

5. Через 6–8 часов отшлифуйте шкуркой P180–P220 и нанесите Alkidina.

Статья из техзадания

Прозрачный нитросинтетический финишный лак с сухим остатком более 22%, наносимый краскопультом или окунанием при расходе 100 мл/м².

Указания

Для правильного выполнения работ необходимо строго следовать указаниям по подготовке поверхностей, приведённым в справочниках CAP Arreghini (Books) и в техническом паспорте. Данная техническая информация носит ориентировочный характер. Из-за огромного разнообразия оснований и условий нанесения необходимо проверить пригодность продукта и его эффективность пробным нанесением на конкретном объекте. Данные спецификации и техническая информация определены при +23 °C и относительной влажности воздуха 65%. В других условиях данные и интервалы между операциями могут отличаться.

Наши рекомендации по применению продукта основаны на собственных наблюдениях и исследованиях, а также на опыте практического применения. Однако из-за огромного разнообразия оснований и условий нанесения необходимо проверять пригодность продукта и его эффективность испытаниями на конкретном объекте.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Arreghini. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте caparreghini.it.