

Перевод технического паспорта производителя (Dunn-Edwards Corporation, документ ACHS50 · 12/25 (08/24)), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание	Информация о продукте		Нанесение
ACRI-HUES® Semi-Gloss — профессиональная акриловая (100%) краска для внутренних и наружных работ со сверхнизким содержанием ЛОС: хорошо укрывает, сопротивляется слипанию и налипанию грязи, обладает хорошей адгезией. Применяется по правильно подготовленным и загрунтованным гипсокартону, кладке, штукатурке, дереву, наличникам, дверям и металлу. Наносится при температуре поверхности и воздуха от 1,7 °C (35 °F).	Тип растворителя	водный	Инструмент
	Тип смолы	акрил 100%	безвоздушное распыление
	Блеск (ASTM D 523)	полуглянец: 40–50% при 60°	Кисть
	Цвета	Любой цвет — под заказ или колеровка в магазине.	нейлон / полиэстер
	Базы для колеровки	L — белая колеруемая, M — средняя, U — ультраглубокая	Валик (слабошероховатые поверхности)
	Вязкость при 25 °C (ASTM D 562)	91–101 KU	ворс 10–13 мм (3⁄8–1⁄2")
	Максимальное содержание ЛОС	50 г/л (в состоянии поставки); RAVOC (с учётом реакционной способности) 15 г/л	Валик (шероховатые поверхности)
	Сухой остаток по объёму (ASTM D 2697)	33,8% ± 2%	ворс 19–38 мм (3⁄4–1½")
	Сухой остаток по массе	43,4 ± 2%	Безвоздушное распыление: давление
	Плотность (ASTM D 1475)	1,19 кг/л (9,90 фунта/галлон)	124–172 бар (1800–2500 PSI)
	Состав по массе	пигмент 18,3%; основные пигменты 16,8%; наполнители 1,5%; связующее 81,7%; сухая смола 22,5%; вода и добавки 59,2%	Сопло
	Толщина плёнки на слой	мокрая: 112 мкм (4,4 мил) сухая: 38 мкм (1,5 мил)	0,013–0,015"
	Практический расход на слой	≈ 7,4–9,2 м²/л (300–375 кв. футов на галлон) в зависимости от состояния поверхности и способа нанесения	
	Время высыхания при 25 °C (ASTM D 1640)	на отлип: 1–2 ч до следующего слоя: 4–6 ч	
	Время высыхания и перекрытия зависит от температуры, влажности и толщины плёнки.		
	Разбавление		Соответствие и сертификаты
	Продукт предназначен для нанесения без разбавления в обычных условиях. Если это нужно для удобства работы, добавьте до 31 мл чистой воды на 1 л (до 4 fl. oz. на галлон).		- ARB 2007/2020 SCM и CALGreen 2022 - LEED v4/4.1 - SCAQMD Rule 1113 (ЛОС, Южная Калифорния) - Программа расширенной ответственности производителя (Калифорния) - MIR, HPD (декларации о составе продукта) - Одобрено MPI: #11, #54 - CRGI Green Wise
			Продукт испытан и сертифицирован Coatings Research Group Inc. (CRGI) — международной аккредитованной по ISO лабораторией лакокрасочной отрасли — на соответствие эксплуатационным и экологическим стандартам Green Wise (greenwisepaint.com).
			Подготовка поверхности
			Все поверхности должны быть отвердевшими, чистыми, сухими, без грязи, пыли, ржавчины, пятен, жира, масла, плесени, воска, высолов, антиадгезионных составов и других загрязнений. Непрочную, отслаивающуюся или мелящую краску удалите шлифовкой, соскабливанием или другим подходящим способом. Трещины, отверстия и другие дефекты заделайте подходящим ремонтным составом, затем отшлифуйте до гладкости и обеспыльте. Глянцевые поверхности матируйте, чтобы создать шероховатость для хорошей адгезии.

Особые указания

- ОСТОРОЖНО! При соскабливании или шлифовании поверхностей старых зданий (особенно построенных до 1978 г.) может выделяться пыль, содержащая свинец или асбест. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦА ИЛИ АСБЕСТА ОЧЕНЬ ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. Используйте сертифицированный респиратор с фильтром класса N100, убирайте пыль пылесосом с HEPA-фильтром, затем вымойте все поверхности водой.
- Продукт не вызывает, не предотвращает и не устраняет рост плесени, грибка и других грибковых образований. Главные причины их роста — избыточная влажность и недостаточная вентиляция; устраните их до окраски.
- При наличии высолов удалите все заметные отложения и загрунтуйте всю поверхность SUPER-LOC® Premium (SLPR00), EFF-STOP® Premium (ESPR00) или EFF-STOP® Select (ESSL00).
- Некоторые породы древесины (секвойя, кедр, ель) содержат водорастворимые экстрактивные вещества (танины), которые могут окрашивать светлые цвета. В таких случаях перед нанесением ACRI-HUES® Semi-Gloss (ACHS50) загрунтуйте древесину EZ-PRIME® Premium (EZPR00).
- На гипсокартоне с отделкой уровня 4 и 5 для лучшего впитывания используйте VINYLASTIC® Plus (VNPL00), разбавленный 10% чистой воды (около 47 мл на 1 л, или ¾ пинты на галлон).
- Для лучшего результата наносите безвоздушным распылением.
- При температуре воздуха 1,7 °C (35 °F) основание может быть холоднее: перед окраской убедитесь, что температура воздуха, поверхности и материала выше 1,7 °C и не менее чем на 3 °C (5 °F) выше точки росы. Не наносите, если в ближайшие 2–3 часа ожидается дождь или снег: при низкой температуре плёнке нужно больше времени, чтобы отвердеть и не пострадать от осадков. Не наносите при температуре воздуха или поверхности ниже 1,7 °C или если в течение 48 часов она может опуститься ниже 1,7 °C.
- Стандартные латексные грунты нельзя применять ниже 10 °C (50 °F); условия

нанесения — в паспорте конкретного грунта.

- ACRI-HUES® Semi-Gloss (ACHS50) можно применять по правильно подготовленным и загрунтованным внутренним поверхностям.
- Фасадные латексные краски рекомендуется наносить в стандартном для отрасли диапазоне температур, но допускается нанесение при температуре до 49 °C (120 °F); подробнее — в технических бюллетенях на dunnedwards.com.

Грунты

Гипсокартон: фактурный, нефактурный, после сплошной шпатлёвки	VINYLASTIC® Premium (VNPR00); после шпатлёвки — VINYLASTIC® Plus (VNPL00), см. «Особые указания»
Кладка: штукатурка, сборный и монолитный бетон, кирпич	EFF-STOP® Premium (ESPR00), EFF-STOP® Select (ESSL00) или FLEX-PRIME® Select (FPSL00)
Бетонный блок	Smooth BLOCFIL™ Premium (SBPR00), Smooth BLOCFIL™ Select (SBSL00) или FLEX-PRIME® Select (FPSL00)
Дерево: наличники, оконные переплёты, фризové доски, сайдинг T1-11	EZ-PRIME® Premium (EZPR00) или EZ-PRIME® Select (EZSL00)
Древесные плиты: Masonite, ДВП, сайдинг MDO	ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00) или ULTRA-GRIP® Select (UGSL00)
Чёрный металл	BLOC-RUST® Premium (BRPR00) или ENDURAPRIME® Rust-Preventative Metal Primer (ENPR00)
Цветной металл	ENDURAPRIME® Galvanized Metal Primer (ENGM00), BLOC-RUST® Premium (BRPR00) или SUPER-LOC® Premium (SLPR00)
Оцинкованная сталь	ENDURAPRIME® Galvanized Metal Primer (ENGM00) или ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00)*

* ULTRA-GRIP® Premium — для эпизодического применения по оцинковке.

Упаковка, хранение, очистка

Упаковка: галлон (3,78 л), 5 галлонов (18,9 л).

Хранение: в сухом месте. Беречь от замораживания. Не допускать длительного хранения при температуре выше 43 °C (110 °F): экстремальные температуры могут сделать краску непригодной.

Очистка инструмента: тёплая мыльная вода.

Утилизация: остатки краски утилизируйте в соответствии с местными требованиями. Не смешивайте с другими продуктами.

Охрана здоровья и безопасность

ОСТОРОЖНО! ВДЫХАНИЕ АЭРОЗОЛЯ ИЛИ ПЫЛИ ОТ ШЛИФОВАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕДНЫМ.

Используйте только при достаточной вентиляции. Не вдыхайте пары, аэрозоль и пыль от шлифования. При распылении и шлифовании используйте сертифицированный респиратор с фильтром класса N100. Избегайте попадания на кожу и в глаза. Не глотать. Закрывайте тару после каждого использования.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: при проглатывании сразу дайте выпить 1–2 стакана воды и обратитесь за медицинской помощью. При затруднённом дыхании выйдите на свежий воздух. При попадании в глаза немедленно промывайте водой 15 минут. При попадании на кожу тщательно вымойте её водой с мылом.

Состав (номер CAS): вода (7732-18-5); сополимерная смола (коммерческая тайна); диоксид титана (13463-67-7); алюмосиликаты (68476-25-5/37244-96-5); эфироспирт (25265-77-4); кварц (14808-60-7).

ВНИМАНИЕ: может вызывать онкологические заболевания и вредить репродуктивной функции (предупреждение по законодательству штата Калифорния, Proposition 65).

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Dunn-Edwards. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

**Паспорт безопасности (SDS) — на
сайте dunnedwards.com.**

Dunn-Edwards Corporation, 520 S. 67th Ave, Phoenix, AZ 85043, США · dunnedwards.com. Dunn-Edwards и названия продуктов — товарные знаки Dunn-Edwards Corporation · ACHS50 · 12/25 (08/24). Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.