

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Paeninsula Touch

Декоративная внутренняя отделка с бархатистым и мягким на ощупь эффектом



032

PAENINSULA TOUCH - V.2026-02-11

ОПИСАНИЕ

Матовая декоративная внутренняя отделка, мягкая и приятная на ощупь, с гладкой и бархатистой эстетикой. Решение с лаконичным и изысканным дизайном, характеризующееся матовым эффектом, который подчеркивает визуальную гармонию и тактильный комфорт. Позволяет создавать различные эффекты в зависимости от техники нанесения. Колеруется в средне-насыщенные тона палитры Paeninsula, идеально подходит для эксклюзивных жилых и коммерческих помещений.

Для повышения защиты и усиления soft-touch эффекта рекомендуется нанести поверх покрытие Paeninsula Touch Finish.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Применяется внутри на:

- Новые и старые штукатурки на основе гидравлических связующих.
- Бетонные поверхности.
- Гипсовые и гипсокартонные поверхности.
- Старые краски и покрытия для стен, органической или минеральной природы, сухие, плотные, поглощающие и плотно прилегающие.
- Минеральные конгломераты различной природы, но только те, которые обладают свойствами поглощения.

Поверхности должны быть надлежащим образом подготовлены в соответствии с процедурой, описанной в параграфе «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».

Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Природа связующего: мягкая полиуретановая дисперсия

Пигменты и наполнители: минеральные и синтетические наполнители

Растворитель: вода

Классификация Indoor Air Quality: A

Плотность (UNI EN ISO 2811-1): $0,90 \pm 0,05$ кг/л

Вязкость при поставке: пастообразная

Время высыхания (при 25 °C и 65% отн. влажности): «от пыли» через 1 час; перекрывается через 3 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности стен:

- Проверить состояние поверхности. Убедитесь, что поверхность хорошо просушена и выдержана. При необходимости нанести на поверхность специальные консолидирующие и уплотняющие материалы.

- При наличии плесени обработать поверхность специальным противогрибковым раствором COMBAT 222 очищающим код. 4810222 и COMBAT 333 код 4810333 укрепляющим. Для профилактики нанесите бактерицидный раствор COMBAT 444 код 4810444.

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и темперы.

- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога. Оштукатуренные поверхности и поверхности из картона и гипсокартона.

- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.

- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.

- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX FIT 9670160 или BETOMARC FIT 9740150 или MARCORPO 975 в зависимости от типа поверхности.

- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе или микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001. На поверхности из гипсокартона нанести изоляционную пигментную грунтовочную краску PREPARA 4710019. На старые непрочные поверхности с маленькой толщиной старой краски или на осыпающиеся от времени поверхности нанести изолирующую настенную грунтовку ATOMO 8840001 микронизированную грунтовку.

- Приступить к нанесению финишного продукта.

Чтобы обеспечить эффект soft feel, всегда предпочтительно работать на поверхности, правильно выровненной с помощью очень мелкозернистых материалов для шпаклевки и подготовленной с DECORFOND. Нанести валиком или кистью как минимум один слой правильно разведенного DECORFOND и оставить на 4 часа для высыхания.

Для обеспечения покрытия даже в очень светлых оттенках рекомендуется тонировать DECORFOND той же смесью паст, что и PAENINSULA TOUCH.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и основания:
Температура воздуха: Мин. +8 °C / Макс. +35 °C
Относительная влажность: <75 %
Температура основания: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
Влажность основания: <10 %
- Инструменты: стальная кельма, кисть, кисть-спалтер.
- Количество слоев: минимум 2 слоя.
- Разбавление: готов к использованию для нанесения кельмой; 30-40 % воды для кисти.
- Очистка инструментов: сразу после применения водой.
- Расход: 6-7 м²/л в два слоя; рекомендуется предварительное тестирование.

Нанесение кельмой:

Наносить PAENINSULA TOUCH неразбавленным равномерно. После высыхания нанести второй слой вращательными движениями в противоположных направлениях.

Для усиления декоративности можно нанести третий слой, разбавленный на 30-40 %, обрабатывая поверхность как «штукатурку».

Нанесение кистью:

Наносить PAENINSULA TOUCH, разбавленный на 30-40 %, неравномерно для создания градиентного эффекта. После высыхания нанести второй слой с движениями в противоположных направлениях.

Для достаточного укрытия рекомендуется первый неразбавленный слой кельмой.

Для глубины и водостойкости при сохранении мягкости нанести 1-2 слоя PAENINSULA TOUCH FINISH.

КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется по системе Tintometrico.

Материал может быть окрашен красителями COLORADO серия 548.

В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория A/l: декоративное покрытие (на водной основе): 200 г/л (2010)

Содержит не более: 30 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и

безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.