

MF Paints

Iso-Thane 1520 Furniture Varnish Semi-Gloss

полуглянцевый акриловый лак на водной основе для мебели и
деревянных изделий · 1520

Перевод технического паспорта производителя (MF Paints Inc. (Peintures MF), документ TDS1520 · апрель 2023), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

ISO-THANE 1520 — полуглянцевый акриловый (100%) лак на водной основе высшего качества для внутренних работ. Чрезвычайно долговечен, прост в применении и быстро сохнет. Даёт естественную поверхность, не изменяя исходный цвет древесины. Подходит для коммерческих, промышленных и жилых объектов.

Применение

Лак для внутренних поверхностей. ISO-THANE 1520 наносится на хорошо подготовленные поверхности — новые или ранее покрытые совместимым лаком или пропиткой. Специально предназначен для натуральной древесины: обрамлений, мебели, дверей, окон и т. п. Полуглянцевая поверхность легко чистится и обладает хорошей стойкостью.

- Преимущества**
- сохраняет естественный вид древесины
 - стойкость к УФ
 - стойкость к царапинам
 - эластичность при движениях древесины
 - освежает старые лаки (см. «Подготовка поверхности»)
 - наносится по пропиткам (см. «Ограничения»)
 - выдерживает регулярное мытьё чистой водой и неабразивными бытовыми средствами
 - устойчив к большинству бытовых пятен: вода, кофе, спирт и т. п.

- Ограничения**
- не наносить при температуре ниже 10 °C
 - не используйте стальную вату для шлифования между слоями — под финишным слоем могут появиться ржавые пятна
 - не смешивать с другими лаками, красками или растворителями
 - предварительно проверьте совместимость с существующими пропитками или лаками

Технические данные

Связующее	акрил 100%
Цвет	прозрачный
Растворитель	вода
Температура вспышки	не применимо
Горючесть	не применимо
Сухой остаток по массе	34%
Сухой остаток по объёму	32%
ЛОС	< 250 г/л
Блеск при 60°	50–60%
Блеск при 85°	70–80%

Значения блеска измерены для белого цвета и могут меняться в зависимости от цвета.

Данные для нанесения

При 25 °C и относительной влажности 50%; могут отличаться в зависимости от цвета.	
Расход	≈ 9,8–12,2 м²/л (37–46 м² на галлон 3,78 л; в оригинале также указано 500–600 кв. футов)
Толщина плёнки	мокрая: 81–102 мкм (3,2–4,0 мил) сухая: 25–31 мкм (0,99–1,24 мил)
На отлип	30 мин
Перекрытие	4 ч
Мытьё	через 10 сут.
Полное отверждение	10 сут.
Кисть	да
Валик	10 мм
Безвоздушное распыление	не применимо
Нанесение снаружи	не применимо
Хранение	при 10–30 °C
Тара	1520-0: 946 мл, 3,78 л, 18,9 л

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. Ранее лакированные поверхности рекомендуется очистить обезжиривателем (TSP), чтобы удалить загрязнения, способные ухудшить

адгезию и отверждение продукта. Тщательно промойте всю поверхность. Поверхности должны быть хорошо отшлифованы шкуркой P150 и обеспылены.

Дерево: отшлифуйте шкуркой P150–P180. Пыль удалите пылесосом или липкой салфеткой.

Лакированное дерево: отшлифуйте шкуркой P100, затем P150. Если лак местами изношен, отшлифуйте до древесины.

Нанесение

Продукт готов к применению и не требует разбавления. Перед использованием хорошо перемешайте палочкой; не взбивайте — в лаке могут образоваться пузырьки. Для гладкой равномерной поверхности нанесите 2–3 слоя лака, шлифуя между слоями шкуркой P320. Чтобы избежать пузырьков, не прокатывайте слишком часто. Используйте аппликатор-площадку или валик 10 мм. Интервал между слоями — 4 часа и более; новый слой наносите только на полностью высохший и хорошо отвердевший предыдущий. После работы промойте инструмент тёплой мыльной водой.

Уход

Первую лёгкую уборку проводите не ранее чем через 10 суток высыхания. Используйте только мягкие неабразивные средства и мягкую ткань; очищайте поверхность лёгкими круговыми движениями.

Гарантия

Продукт полностью удовлетворит ожиданиям при нанесении в соответствии с инструкциями производителя. Если после проверки продукт будет признан дефектным, ответственность производителя ограничивается заменой продукта и не включает стоимость работ.

- Меры предосторожности**
- Хранить в недоступном для детей месте

- Держите тару закрытой, когда не пользуетесь продуктом
- Беречь от замораживания

Об экологичной утилизации тары узнайте в своём муниципалитете.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера MF Paints. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте peinturesmf.com.