

ХАРАКТЕРИСТИКИ Краска с отборной алюминиевой пудрой зависимой от алкидных смол. Она обладает отличной стойкостью к атмосферным воздействиям и высоким отражением света.

СВОЙСТВА	СЦИПЛЕНИЕ НА АЛКИДНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	ОТЛИЧНОЕ
	ОТРАЖЕНИЕ СОЛНИЧНЫХ ЛУЧЕЙ	ВЫСОКОЕ
	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	985-1045 г/л
	ВЯЗКОСТЬ TF4	20-30 s
	ГЛЯНЕЦ	55-65
	ВЫСЫХАНИЕ	Второй слой 18-24ч; Полная 24 ч
	ВЕС СУХОГО ОСТАТКА	47-51%

ХРАНЕНИЕ Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температура от +5° C до + 30° C.

ЦВЕТА Алюминий.

ПРИМЕНЕНИЕ Она пригодная для внешних применений на перилах, крышах, опорах где, как правило, присутствует трудность в обслуживании. Для получения хорошего результата рекомендуется наносить в два слоя после *Epoch Zinc 1K*. Она также используется сверх гидроизоляционной смолы, чтобы получить высокое отражение солнечного света.
Температура при нанесении должна быть как минимум 3°C выше точки росы и относительная влажность воздуха не должна быть >65%.

ИНСТРУМЕНТЫ Валик, Кисть, Распылитель.

РАЗБАВЛЕНИЕ Готов к использованию

РАСХОД 13-15 м²/л на 30 μm сухие

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ От +5°C до +30°C

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Защита железных структур, таких как цистерны, бункеры, пилоны, и т.д. в сельской местности и в городе

Система 1

1. Подготовить железную поверхность, почистив и обезжирив ее с помощью ацетона для чистки;
2. Нанести два слоя *Chromosar* подождав 50' между слоями с толщиной 70 μm сухие;
3. После 12ч нанести два слоя *Sintech* подождав 18-24 часов между слоями с толщиной 70 μm сухие.

Система 2

- I Подготовить железную поверхность с помощью пескоструя SA2;
- II Нанести один слой *Epoch Zinc 1K* с толщиной 70 μm сухие;
- III После 8ч нанести 1 слой *Chromosar W* для дополнительных 20 μm сухие;
- IV После 4-6ч нанести 2 слоя *Sintech* подождав 18-24 часов между слоями для общих 50 μm сухих

Реставрация старых заржавевших изделий

- A Удалить с помощью скребка, щетки или наждачной бумаги краску которая отслаивается и ржавчину;
- B Нанести 1 слой *Chromosar* на интересующую поверхность;
- C После 12ч, с помощью наждачной бумаги 180 220, зашкурить всю поверхность;
- D Проследовать как в пункте 3.

Для эффективной защиты в морских и легкой промышленности атмосферах, нанести 90 μm сухих антикоррозионного + 80 μm сухих эмали.

Для эффективной защиты в тяжелой промышленности атмосферах, нанести 120 μm сухих антикоррозионного + 80 μm сухих эмали.

Защита битумных

На чистую поверхность, нанесите два слоя *Sintech*, подождав 18-24 часов между одним слоем и другим.

СТАТЬЯ ИЗ ТЕХЗАДАНИЯ

Краска с отборной алюминиевой пудрой зависимой от алкидных смол, пригодная для внешних применений на перилах, крышах, опорах где, как правило, присутствует трудность в обслуживании. Рекомендуется, наносить в два слоя, после *Z Uno*. Она также используется сверх гидроизоляционной смолы, чтобы получить высокое отражение солнечного света. Средний расход 140 мл / м².

УВЕДОМЛЕНИЯ

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.