

Перевод технического паспорта производителя (Benjamin Moore & Co., документ N534 US 100224), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Общее описание

Профессиональный водно-дисперсионный грунт для внутренних работ на запатентованной акриловой смоле. Подходит для зачёта по LEED® v4 и отвечает самым строгим экологическим стандартам.

- Нулевое содержание ЛОС
- Отличная укрывистость
- Слабый запах
- Не разбрызгивается
- Быстрое высыхание
- Лёгкое нанесение

Применение

Стены и потолки в коммерческих и общественных зданиях. Для нового или ранее окрашенного гипсокартона, отвердевшей кладки и штукатурки, древесины без выделения смол и танинов. Подходит также для грунтованного или ранее окрашенного металла и под обои — облегчает их поклейку и последующее снятие.

Цвет	белый (00)
Базы	—
Колеровочная система	Gennex®, до 15,6 мл колера на 1 л (до 2 fl. oz. на галлон)

Технические данные

Связующее	акрил
Пигмент	диоксид титана
Сухой остаток по объёму	30 ± 2%
Расход	8,6–9,8 м²/л (350–400 кв. футов на галлон)
Рекомендуемая толщина плёнки	мокрая: 102–117 мкм сухая: 30–36 мкм

Зависит от фактуры и пористости поверхности. Правильно рассчитайте количество материала: это обеспечит равномерность цвета и сократит остатки краски.

Время высыхания при 25 °C и влажности 50% на отлип: 1 час до следующего слоя: 2–3 часа

Окрашенную поверхность можно мыть через две недели. Высокая влажность и

низкая температура увеличивают время высыхания, перекрытия и ввода в эксплуатацию.

Температура поверхности при нанесении	мин.: 10 °C макс.: 32 °C
Вязкость	93 ± 4 KU
Температура вспышки	отсутствует
Блеск	3–8 ед. при 85°
Очистка инструмента	вода
Разбавитель	см. «Разбавление и очистка»
Плотность	1,39 кг/л (11,6 фунта/галлон)
Температура хранения	мин.: 4 °C макс.: 32 °C
Содержание ЛОС (VOC)	0 г/л

Системы грунтования

Новые поверхности грунтуйте полностью, ранее окрашенные — полностью или локально по необходимости. Для лучшей укрывистости колеруйте грунт в цвет, близкий к финишному, особенно при значительной смене цвета.

Особое примечание: для некоторых цветов требуется грунт Deep Color Base Primer, заколерованный по специальной рецептуре. Проконсультируйтесь у продавца.

Древесина и древесные плиты Ultra Spec® 500 Interior Latex Primer (N534) или Fresh Start® Undercoater and Primer/Sealer (032)

Древесина с выделением танинов (секвойя, кедр и др.) Fresh Start® Undercoater and Primer/Sealer (032) или Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046)

Гипсокартон Ultra Spec® 500 Interior Latex Primer (N534)

Штукатурка (отвердевшая) Ultra Spec® 500 Interior Latex Primer (N534) или Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046)

Шероховатая или пористая кладка Ultra Spec® Masonry Hi-Build Block Filler (571); Ultra Spec® Masonry 100% Acrylic Masonry Sealer (608)

Чёрный металл (сталь, железо) Acrylic Metal Primer (HP1100) или Alkyd Metal Primer (HP1320)

Цветной металл (оцинковка, алюминий) Acrylic Metal Primer (HP1100)

Все новые металлические поверхности тщательно очистите эмульгатором масла и жира Oil & Grease Emulsifier (HP6000). Новый блестящий цветной металл, который будет подвергаться истиранию, для лучшей адгезии матируйте очень мелкой шкуркой или синтетической абразивной губкой.

Повторная окраска, все основания: оголённые участки грунтуйте рекомендованным выше грунтом для соответствующего основания.

Ограничения

- Не наносить при температуре воздуха или поверхности ниже 10 °C.

Подготовка поверхности

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, без грязи, пыли, жира, масла, мыла, воска, отслаивающейся краски, водорастворимых веществ и плесени.

Удалите отслаивающуюся краску и зашкурьте эти участки, сгладив края заподлицо с соседней поверхностью. Глянцевые участки матируйте. На гипсокартоне не должно оставаться пыли от шлифования.

Новая штукатурка и кладка перед нанесением первого слоя должны выдержать 30 дней. Отвердевшая штукатурка должна быть твёрдой, с лёгким блеском, pH не выше 10; мягкая, пористая или пылящая штукатурка говорит о неправильном отверждении. Никогда не шлифуйте штукатурку: выступы срежьте шпателем, грунтуйте штукатурку до и после нанесения ремонтной смеси. Гладкий монолитный или сборный бетон после удаления опалубочной смазки и составов для ухода за бетоном протравите или обработайте абразивом для лучшей адгезии. Перед грунтованием удалите пыль и непрочные частицы.

Сложные основания. Benjamin Moore выпускает специальные грунты для сложных оснований: штукатурки, древесины, выделяющей смолы и танины, жирных пятен, следов мелков, твёрдых глянцевых поверхностей, оцинкованного металла и других оснований, где особенно трудно добиться адгезии или перекрыть пятна. Подходящий грунт подскажет продавец или представитель Benjamin Moore.

ВНИМАНИЕ! При соскабливании, шлифовании или удалении старой краски может выделяться свинцовая пыль. **СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН:** воздействие свинцовой пыли может вызвать серьёзные заболевания, в том числе поражение мозга, особенно у детей. Беременным женщинам также следует избегать воздействия. Используйте сертифицированный респиратор, убирайте пыль пылесосом с HEPA-фильтром и влажной уборкой.

Соответствие и сертификаты

ОТС, ОТС II, CARB, CARB07, CARB19, УТАН, AZMC, SCAQMD	✓
Подходит для LEED® v4	✓
Сертификат по эмиссии CDPH	✓
Подходит для зачёта CHPS по низкой эмиссии (школы)	✓
Benjamin Moore Green Promise®	✓
MPI / MPI X-Green™	50, 149

Класс пожарной опасности А (0–25) по негорючим основаниям при испытании по ASTM E-84.

Паропроницаемость по ASTM D1653, метод А: 17,5 перм.

Green Promise® от Benjamin Moore — гарантия компании, что продукт соответствует строгим экологическим и эксплуатационным критериям по ЛОС, эмиссиям, нанесению, мойке, стойкости к истиранию и упаковке, а часто и превосходит их, сохраняя премиальное качество Benjamin Moore.

Продукт испытан независимыми организациями и соответствует требованиям стандарта Green Seal™ GS-11 (2015) по ограничению химических веществ и эксплуатационным характеристикам, либо превосходит их.

Нанесение

Тщательно перемешайте перед работой и во время неё. Наносите в один или два слоя. Для лучшего результата используйте кисть премиум-класса Benjamin Moore® из смеси нейлона и полиэстера, валик премиум-класса Benjamin Moore® или аналогичный инструмент. Наносите материал обильно, от неокрашенного участка к ещё влажному. Материал можно наносить распылением.

Безвоздушное распыление: давление	103–172 бар (1500–2500 PSI)
Сопло	0,013–0,017"

Разбавление и очистка

В некоторых условиях для регулировки открытого времени или свойств при распылении может понадобиться добавка Benjamin Moore® 518 Extender. Добавляйте 518 Extender или воду — не более 63 мл на 1 л (8 fl. oz. на галлон). Никогда не добавляйте другие краски или растворители.

Очистка: кисти, валики и другой инструмент сразу после работы промойте тёплой мыльной водой. Распылительное оборудование в конце промойте уайт-спиритом, чтобы предотвратить коррозию.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ УТИЛИЗИРУЙТЕ ПРАВИЛЬНО. Сухую пустую тару можно сдать на переработку. Требования к утилизации

различаются; уточняйте их в местных службах.

Охрана здоровья, безопасность и экология

Используйте только при достаточной вентиляции. Не вдыхайте аэрозоль и пыль от шлифования. Обеспечьте приток свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Избегайте попадания в глаза и длительного или повторного контакта с кожей. При нанесении распылением, шлифовании и уборке используйте сертифицированный респиратор, следуя инструкции его производителя. Закрывайте тару после каждого использования. После работы тщательно вымойте руки.

ВНИМАНИЕ: может вызывать онкологические заболевания и вредить репродуктивной функции (предупреждение по законодательству штата Калифорния, Proposition 65). Сведения по конкретному продукту — на этикетке и в паспорте безопасности (SDS).

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: при попадании в глаза немедленно промывайте большим количеством воды не менее 15 минут; при попадании на кожу тщательно вымойте её водой с мылом. Если симптомы не проходят, обратитесь к врачу. При затруднённом дыхании выйдите на свежий воздух; если затруднение сохраняется, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ПРИ РАЗЛИВЕ соберите материал инертным абсорбентом и утилизируйте, как указано в разделе «Очистка».

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Benjamin Moore. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ
БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ**

Дополнительные сведения по охране здоровья и безопасности — в паспорте безопасности (SDS).