

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ 7168.10 · ред. 03/2025), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные

Тип связующего	акрил
Блеск	матовый
Расход	≈ 2,2–2,5 м²/л (90–100 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	кисть, валик или безвоздушное распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 1–2 ч; до следующего слоя — через ночь; полное отверждение — 14 сут.

Описание продукта

GRIPCRETE HP ACRYLIC MASONRY HI-BUILD — толстослойное фасадное покрытие на 100% акриле, обеспечивающее долговременную защиту и повышающее эффективность нанесения. Эластичное покрытие создано для защиты каменных поверхностей от атмосферных воздействий, в том числе от косо́го дождя. Исключительная стойкость к щелочам, высолам и загрязнению продлевает срок службы покрытия и сокращает затраты на обслуживание. Выдерживает pH от 7 до 13, поэтому наносится непосредственно на свежий бетон без специальных грунтов, что снижает затраты на работы и материалы.

Область применения

GRIPCRETE HP ACRYLIC MASONRY HI-BUILD предназначено для профессионального нанесения на

различные вертикальные цементные поверхности, обеспечивая и красоту, и защиту. Специально разработано для бетонных панелей (tilt-up), монолитного бетона, бетонных блоков (CMU), колотого блока, EIFS, фасадной штукатурки и других каменных поверхностей, нуждающихся в защите от самых суровых условий.

Подготовка поверхности

Дайте основаниям высохнуть изнутри наружу. Поверхности должны быть чистыми, без грязи и любых других загрязнений, мешающих адгезии или проникновению. Растворные швы перед окраской очистите от рыхлого материала. Новые каменные поверхности перед нанесением должны отвердеть не менее 7 суток. Значительные пустоты и дефекты заполните подходящим фасадным ремонтным составом.

Нанесение

Перед применением тщательно перемешайте. Наносите кистью, валиком, безвоздушным или обычным распылением. При распылении продукт следует прокатать валиком или прокрасить кистью, чтобы правильно втереть его в поверхность. Наносите при температуре окружающей среды, поверхности и материала 10 °C (50 °F) и выше. НЕ НАНОСИТЕ ПОД ПРЯМЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ. Разбавление не рекомендуется. Все продукты выпускаются готовыми к применению; при необходимости разбавляйте умеренно — не более 2 унц. (59 мл) на галлон (3,79 л). Весь инструмент сразу после работы промойте водой.

Примечание: рецептура не содержит ртуту и свинца.

Технические данные

Связующее	акрил 100%
Сухой остаток	по массе — 62%; по объёму — 47%
Плотность	1,4 кг/л (11,7 фунта/галлон)
Вязкость	110 KU
Температура вспышки	93 °C (200 °F) и выше (TT-P-141, метод 4293)
Блеск (зеркальный)	2–6% при 60°
Стойкость к стеканию	60+/60+
Рекомендуемая толщина плёнки	сухая: 163–211 мкм (6,4–8,3 мил)
ЛОС	50 г/л

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.