O'Leary

Технический паспорт · перевод на русский язык

Pro Prime Sungard 100% Acrylic Bonding Primer

акриловый адгезионный грунт-изолятор для внутренних и наружных работ · 2090

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ 2090, ADS 1103 · ред. 04/2015), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные

Тип связующего	акрил 100%
Блеск	матовый
Расход	≈ 8,6–11 м²/л (350–450 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	кисть, валик, площадка или распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 1 ч; до следующего слоя — 4 ч; полное отверждение — 7 сут.

Описание продукта

Исключительно качественный универсальный латексный грунт и блокатор пятен на 100% акриле для внутренних и наружных работ. Предназначен для гипсокартона, дерева, кладки, оцинкованного металла, алюминия и ранее окрашенного металла. O'Leary 2090 также удлиняет окрасочный сезон: отверждается при низкой температуре — от 1,7 °C (35 °F) — и рано приобретает стойкость к влаге. Лучший латексный блокатор пятен O'Leary от воды, губной помады, дыма, чернил и мелков. Препятствует проступанию пятен от шляпок гвоздей и танинов. Покрытие стойкое к вздутию и выцветанию, легко наносится и разбавляется водой. Наносится кистью, валиком или распылением.

Область применения

Дерево, кладка, кирпич, асбестоцемент, ДВП, чёрный и оцинкованный металл. Наружный сайдинг, наличники, фризовые доски, заборы и водостоки. В два слоя изолирует красящие породы древесины, например кедр и секвойю. Отличный грунт для чёрного и оцинкованного металла.

Подготовка поверхности

Перед применением тщательно перемешайте. Поверхность должна быть чистой, без грязи, жира, загрязнений и сильного меления. Удалите пятна смолы и гудрона, изолируйте сучки. Удалите всё меление, непрочную и отслаивающуюся краску и грязь соскабливанием, мойкой под давлением, металлической щёткой или шлифованием. Заделайте отверстия, трещины, пустоты и дефекты поверхности подходящей шпатлёвкой.

Новые поверхности. На новую древесину рекомендуется слой #2090 Pro Prime Sungard Bonding Primer или #560 O'Leary Exterior Oil Primer. На красящих породах — секвойе, кедре, красном дереве — один или два слоя #2090 сведут к минимуму или полностью устранят появление пятен. Кладку и кирпич при необходимости грунтуйте #2090. Чёрный металл необходимо грунтовать #2090 Pro Prime Sungard Bonding Primer.

Старые покрытия. По старому латексному покрытию в хорошем состоянии нанесите один слой Sungard Acrylic House Paint. При переходе с масляной системы на латексную загрунтуйте поверхность #2090 или #560 O'Leary Exterior Oil Primer. На мелящую кладку сначала нанесите кондиционер для поверхности. Открытый металл (шляпки гвоздей) необходимо загрунтовать #2090.

Нанесение

Перед началом работы перемешайте материал круговыми движениями снизу вверх. #2090 Pro Prime Sungard Bonding Primer наносится кистью, распылением, площадкой или валиком. Фактура и пористость поверхности влияют на фактический расход. Для лучшего результата при работе кистью используйте качественную кисть с синтетической щетиной; для шероховатых поверхностей — валик с ворсом 10 или 13 мм (3/8 или 1/2″). Можно умеренно разбавлять водой. Очистка — тёплой мыльной водой. Не наносите при температуре ниже 1,7 °C (35 °F). На отлип — через 1 час, перекрытие — через 2 часа в нормальных условиях. Расход ≈ 8,6–11,0 м²/л (350–450 кв. футов на галлон) в зависимости от поверхности, способа нанесения и климатических условий.

Примечание: рецептура не содержит ртути и свинца.

Технические данные

Тип смолы	акрил 100%
Сухой остаток	по массе — 54,1%; по объёму — 38,2%
Плотность	1,35 кг/л (11,25 фунта/галлон)
Вязкость	100–105 KU
Блеск (зеркальный)	5–10% при 85°
Рекомендуемая толщина плёнки	мокрая: 89–102 мкм (3,5–4,0 мил) сухая: 38–43 мкм (1,5–1,7 мил)
ЛОС	менее 100 г/л (0,84 фунта/галлон)

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.