

Перевод технического паспорта производителя (Colorstyle Paint (Греция), документ Product Data Sheet CS 519), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Краска превосходного качества, высыхающая до элегантного блеска «яичная скорлупа». Применяется на правильно подготовленной штукатурке, бетоне, кирпиче, кладке, гипсокартоне и дереве. Без неприятного запаха; рецептура против разбрызгивания, быстрое высыхание, отличная кроющая способность. Даёт прочную поверхность, моющуюся лучше матовой краски. Подходит для школ, больниц, детских садов, офисов и мест с повышенным износом.

Особенности

- высыхает до привлекательной поверхности «яичная скорлупа»
- не разбрызгивается, без запаха
- лёгкое нанесение и очистка, быстрое перекрытие
- отличная укрывистость
- стойкая к истиранию и износу

Общие данные

Цвета	белый и более 1694 оттенков колеровки
Токсичность	без свинца и ртути
Степень блеска	5–15 при 60°

Эксплуатационные свойства

Атмосферостойкость	не рекомендуется для наружных работ
Стойкость к истиранию	стойка к залощению
Термостойкость	размягчается выше 65 °C
Стойкость к растворителям	хорошая стойкость к уайт-спириту; чувствительна к ароматическим углеводородам и спиртам
Водостойкость	стойка к истиранию при мытье; для окончательного отверждения выдержите 7 суток после нанесения

ЛОС: категория A/a WB (матовые краски для внутренних стен и потолков, блеск < 25 при 60°). Предел ЕС — 30 г/л (2010). Продукт содержит 29 г/л ЛОС.

Технические данные

Расход	10–11 м²/л
Сухой остаток по объёму	42%
Толщина мокрой плёнки	100 мкм
Толщина сухой плёнки	42 мкм
Высыхание при 20 °C	на отлип — 1 ч; перекрытие — 2–4 ч
Эластичность	выдерживает испытание на оправке 6 мм
Разбавление	5% воды
Способ нанесения	кисть, валик, распыление

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, без жира, грязи, пыли, отслаивающейся краски и плесени. Глянцевые участки матируйте шлифованием. После грунтования, как описано ниже, нанесите два слоя CS 519 Select.

Новая штукатурка, гипсокартон: загрунтуйте сплошным слоем CS 192 Wall Plus (водный микронизированный стабилизирующий эко-грунт) или CS 570 The Perfect Primer (алкидный универсальный грунт-изолятор).

Кладка, бетон, кирпич: загрунтуйте CS 182 Wall Plus (грунт на растворителе, гидроизолирующий стабилизирующий) или CS 181 Wall Plus (водный щёлочестойкий грунт).

Ранее окрашенные поверхности: если поверхность прочная, загрунтуйте CS 023 The Perfect Primer (универсальный эко-грунт). Заполните отверстия от гвоздей и трещины, после высыхания отшлифуйте. Отремонтированные участки загрунтуйте точно CS 023 The Perfect Primer (универсальный эко-грунт). Если старое покрытие — пористая известь, нанесите сплошной слой CS 182 Wall Plus (грунт на растворителе, гидроизолирующий стабилизирующий).

Новое дерево: загрунтуйте CS 570 The Perfect Primer (алкидный универсальный грунт-изолятор) или CS 023 The Perfect Primer (универсальный эко-грунт).

Нанесение

Тщательно перемешайте перед использованием. Наносите кистью, валиком или распылением. На гладких поверхностях используйте валик с коротким ворсом. Разбавляйте чистой водой на 5%. Не наносите при температуре ниже 10 °C. В прохладных и влажных условиях высыхание дольше.

Очистка: Очищайте инструмент тёплой мыльной водой сразу после работы.

Меры предосторожности, охрана здоровья и окружающей среды

- если нужна консультация врача, имейте при себе тару или этикетку продукта
- хранить в недоступном для детей месте
- не допускать попадания в глаза, на кожу и одежду
- не допускать попадания в окружающую среду
- утилизировать содержимое и тару на соответствующем полигоне или сдавать на переработку согласно местным и национальным нормам
- держать тару плотно закрытой
- содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и реакционную смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1); может вызывать аллергическую реакцию
- при плохом самочувствии обратиться в токсикологический центр или к врачу
- паспорт безопасности предоставляется по запросу

Упаковка и хранение

Тара	1 л, 3 л, 10 л
Температура вспышки	нет
Хранение	неопасный продукт, особых требований нет

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Color Style. В Москве: интернет-магазин

benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS)
предоставляется производителем по запросу.

Colorstyle Paint, Греция · colorstylepaint.gr · техническая поддержка производителя: +30 210 6620713-5. Colorstyle и названия продуктов — товарные знаки их владельцев · Product Data Sheet CS 519. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.