

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ серия 7300, ADS-357 · ред. 05/2013), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные	
Тип связующего	винилацетат / акрил
Блеск	полуглянцевый
Расход	до ≈ 8,6 м²/л (до 350 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	кисть, валик, площадка или распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 60 мин; до следующего слоя — 4 ч; полное отверждение — 7 сут.

Описание продукта

Латексная полуглянцевая эмаль подходит для стен и отделки на кухнях, в ванных, семейных комнатах, коридорах и детских спальнях, где требуется регулярная уборка. Быстрое высыхание, слабый запах и приятный полуглянцевый блеск делают её идеальным покрытием для жилых и коммерческих объектов. Соответствует требованиям LEED (Green Building Rating System) GS-11 для нематовых интерьерных красок.

Область применения

Гипсокартон, штукатурка, дерево, металл, кладка, фасадная штукатурка. Стены и отделка внутри помещений, где нужен хорошо моющийся полуглянцевый блеск.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, без грязи, меления, воска, жира, ржавчины и непрочной отслаивающейся краски. Грязь и меление удалите щёткой с тёплой мыльной водой и тщательно смойте чистой водой. Воск удалите промышленным средством для удаления

воска или растворителем. Жир удалите средством Coronado Sur-Prep I. Ржавчину удалите ручным шлифованием или тщательной механической зачисткой. Непрочную краску соскоблите. Края сгладьте шлифованием для ровного финишного слоя. Глянцевые поверхности матируйте лёгким шлифованием. Перед окраской удалите пыль от шлифования. Оголённое основание точно загрунтуйте подходящим грунтом.

Грунтование (новые или непокрытые поверхности):	
Гипсокартон	самогрунтующаяся, но для лучшего результата используйте 4190 Latex Primer Sealer или 7190
Штукатурка	всегда используйте No. 50 Block It
Дерево	алкидный подслои 37-11
Чёрный металл	антикоррозийный грунт, например 35-111, 36-11 или 925-147
Оцинковка / цветной металл	180-11 или 36-11
Кладка	грунт-изолятор 43-11 или 48-11; для заполнения пористых блоков — 529-11 Latex Block Filler

Нанесение

Перед началом работы перемешайте материал круговыми движениями снизу вверх. Полуглянцевая эмаль наносится кистью, валиком, площадкой или распылением с расходом не более ≈ 8,6 м²/л (350 кв. футов на галлон). Фактура и пористость поверхности влияют на фактический расход. Для лучшего результата при работе кистью используйте качественную кисть с синтетической щетиной. Валик: для гладких поверхностей — ворс 6 мм

(1/4"), для полушероховатых — 10 или 13 мм (3/8 или 1/2"), для шероховатых — 19 мм (3/4"). Разбавление обычно не требуется; при необходимости разбавляйте водой умеренно. Для распыления эмаль можно разбавить чистой водой до 10%. Наносите при температуре поверхности выше 10 °C (50 °F).

Примечание: рецептура не содержит ртути и свинца.

Технические данные	
Тип смолы	винилацетат / акрил
Сухой остаток	по массе — 45,0%; по объёму — 35,3%
Плотность	1,21 кг/л (10,09 фунта/галлон)
Вязкость	94–96 KU
Блеск (зеркальный)	20–25% при 60°
Рекомендуемая толщина плёнки	мокрая: 102–112 мкм (4,0–4,4 мил) сухая: 36–38 мкм (1,4–1,5 мил)
ЛОС	49 г/л (0,41 фунта/галлон)

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.