

Перевод технического паспорта производителя (The Sherwin-Williams Company, документ серия SD7-251, док. 114.70B · PDS SD7T00254 · 03/2025), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Характеристики		Сухой остаток по массе 48 ±2%		LEED® v4 и v4.1, эмиссии не применимо	
SuperDeck Exterior Waterborne Solid Color Stain — пропитка на 100% акриловой смоле с отличной стойкостью к истиранию и загрязнению и покрытием с низким блеском.		Плотность 1,26 кг/л (10,50 фунта/галлон)		LEED® v4 и v4.1, ЛОС да	
- полностью укрывает текстуру древесины, обеспечивая исключительную защиту от УФ и стойкость к выцветанию - отталкивает воду, помогая предотвратить повреждения от влаги - покрытие содержит добавки, подавляющие рост плесени и грибка на его поверхности		Температура вспышки не применимо (водная основа)		Экодекларация EPD-NSF® нет	
		Связующее акрил 100%		MIR — реестр состава производителя нет	
		Срок хранения 36 месяцев в невскрытой таре		MPI® нет	
		Применение правильно подготовленные наружные деревянные террасы, сайдинг, заборы, ступени, перила, балясины и садовая деревянная мебель		Нанесение	
		Основания наружная древесина, пропитанная под давлением (CCA, ACQ, CA), кедр, секвойя, сосна, кипарис, пихта, ель, некоторые композитные настилы*		Тщательно перемешайте содержимое перед применением и периодически во время работы. Для однородности цвета смешайте все банки вместе. Не разбавляйте и не смешивайте с другими пропитками и покрытиями. Все поверхности должны быть чистыми, сухими, матовыми, без грязи, пятен плесени, пыли и других посторонних веществ. Для максимальных свойств строго следуйте указаниям.	
Технические данные		Время высыхания и перекрытия зависит от температуры, влажности и толщины плёнки.		Проникновение зависит от пористости и влажности древесины; для оптимального результата влажность — 15% и ниже. Тщательно прокрашивайте торцы и стыки. Для лучшего результата наносите в тени при температуре поверхности от 10 до 32 °C (50–90 °F). Не наносите, если температура опустится ниже 1,7 °C (35 °F) или если в течение 24 часов после нанесения ожидается дождь или снег. При низкой температуре высыхание дольше. При температуре воздуха 1,7 °C (35 °F) основание может быть холоднее: перед окраской убедитесь, что температура воздуха, поверхности и материала выше 1,7 °C и не менее чем на 3 °C (5 °F) выше точки росы.	
Цвет цвета кроющих пропиток и фасадные цвета		Колеровка (только колеровочной системой CCE, колоранты SherColor):		После нанесения, пока материал влажный, прокрасьте кистью, чтобы вдавить его в волокна древесины и получить равномерный вид. Для максимальной долговечности рекомендуются 2 слоя. Разбавление не требуется.	
Расход ≈ 4,9–9,8 м²/л (200–400 кв. футов на галлон) при толщине мокрой плёнки 102–203 мкм (4–8 мил), сухой — 33–66 мкм (1,3–2,6 мил). Наносите не более двух слоёв. Расход зависит от пористости и фактуры древесины. Новая древесина обычно требует меньше материала, чем старая выветренная, так как старая древесина более пористая.		База Колоранта на галлон		Кисть нейлон/полиэстер, например Purdy® Syntox™	
		Extra White 0–4 унц. (0–118 мл) на галлон (3,79 л)		Валик валик 10–19 мм (3/8–3/4"), например Purdy White Dove™	
		Deep Base 4–10 унц. (118–296 мл) на галлон (3,79 л)			
		Ultradeep Base 8–12 унц. (237–355 мл) на галлон (3,79 л)			
Время высыхания при отн. влажности 50% 1,7–7 °C (35–45 °F): на отлип — 2 ч, перекрытие — 24–28 ч, эксплуатация — через 48 ч 25 °C (77 °F) и выше: на отлип — 1 ч, перекрытие — 2–4 ч, эксплуатация — через 24 ч		Соответствие нормам			
		По состоянию на 10.03.2025 соответствует требованиям:			
		OTC (Комиссия по транспорту озона, США) да			
		OTC, фаза II да			
		SCAQMD (Южная Калифорния) да			
		CARB (Совет по воздушным ресурсам Калифорнии) да			
		CARB SCM 2007 да			
		CARB SCM 2020 да			
Блеск низкий блеск		Канада да			
ЛОС (за вычетом освобождённых растворителей) 93 г/л; 0,77 фунта/галлон, согласно 40 CFR 59.406					
Сухой остаток по объёму 33 ±2%					

Безвоздушное распыление:	138 бар (2000 psi)
давление	
Сопло	0,015–0,019”

Подробнее о выборе кистей и валиков — в руководстве Brush and Roller Guide на sherwin-williams.com.

Советы по нанесению

Пропитки склонны к нахлёстам (тёмным полосам там, где перекрываются два свежеокрашенных участка). Чтобы избежать нахлёстов и сохранить равномерный вид:

- не наносите пропитку под прямыми солнечными лучами и на горячую поверхность
- пропитывайте доску от торца до торца; работайте от сухого участка к соседнему влажному, сохраняя «мокрый край» и распределяя состав равномерно
- быстро удаляйте лужицы и излишки, распределяя их на сухие участки или вытирая
- используйте естественные границы, чтобы разделить большие площади на меньшие, удобные для работы участки
- наносите два слоя на все пропитываемые поверхности
- Всегда наносите продукт на небольшой пробный участок и дайте полностью высохнуть, прежде чем покрывать весь объект, — чтобы убедиться в нужном цвете и внешнем виде.
- не наносите на загерметизированные поверхности
- для уверенности в цвете рекомендуется пробный выкрас кистью

* Порядок нанесения на композитные настилы уточняйте у их производителя.

Выбор продукта SuperDeck

SuperDeck Exterior Waterborne Clear Sealer	защищает древесину от солнца, позволяя ей естественно сереть; водоотталкивающие добавки заставляют воду собираться в капли, защищая древесину от растрескивания, раскалывания и коробления; оставляет защитный слой, устойчивый к изменению цвета из-за плесени
--	---

SuperDeck Exterior Transparent Wood Stain	долговечная проникающая рецептура на модифицированном масле; подчёркивает вид древесины лёгким тоном; защита от УФ препятствует посерению; отталкивает воду, предотвращая повреждения от влаги
SuperDeck Exterior Waterborne Semi-Transparent Deck Stain	долговечное покрытие, устойчивое к плесени; отлично проникает, защищая горизонтальные наружные деревянные поверхности; наносится на влажные поверхности — подготовку и пропитку можно выполнить в один день
SuperDeck Exterior Semi-Transparent Wood Stain	долговечная проникающая рецептура на модифицированном масле, защищающая древесину насыщенной полупрозрачной пропиткой; укрывает в один слой на большинстве пород; защита от УФ препятствует выцветанию; отталкивает воду
SuperDeck Waterborne Solid Color Deck Stain	на водной основе, 100% акриловая смола; покрытие, устойчивое к плесени; наносится по существующей краске или пропитке; наносится на влажные поверхности — подготовку и пропитку можно выполнить в один день

Подробнее о пропитках — на www.sherwin-williams.com. Для вертикальных поверхностей — стен, сайдинга и т. п. — используйте WoodScapes® Exterior Acrylic Solid Color Stain или WoodScapes® Exterior Polyurethane Semi-Transparent Stain.

Подготовка поверхности

ВНИМАНИЕ! При соскабливании, шлифовании или удалении старой краски может выделяться свинцовая пыль. **СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН.** ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ТЯЖЁЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРАЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. **БЕРЕМЕННЫМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ.** Для защиты от свинца используйте сертифицированный респиратор (NIOSH). Убирайте тщательно — пылесосом с HEPA-

фильтром и влажной шваброй. **Перед началом работ узнайте, как защитить себя и близких (в США — National Lead Information Hotline, 1-800-424-LEAD, www.epa.gov/lead).**

Все поверхности должны быть чистыми, сухими, матовыми и без грязи, пятен плесени, пыли и других посторонних веществ. Не наносите на загерметизированные или ранее покрытые поверхности. Помните: любая подготовка, кроме полного удаления старого покрытия, сократит срок службы системы.

Очищайте все поверхности подходящим средством в зависимости от состояния:

SuperDeck® Deck Wash	пятна плесени и водорослей; выветренная древесина (отбеливает); посеревшая древесина (отбеливает)
SuperDeck® Revive™	проступание танинов, пятна от гвоздей; выветренная древесина (восстанавливает цвет); посеревшая древесина (восстанавливает цвет), заводской глянец
SuperDeck® Stain & Sealer Remover	выветренная, посеревшая древесина; старая краска и пропитка

Строго следуйте всем указаниям на этикетке. Тщательно промойте поверхность, удалив все остатки, и дайте полностью высохнуть перед нанесением.

Плесень. Удалите плесень с поверхности. Плесень — грибок, похожий на грязь, но не отмывающийся водой. Её необходимо удалить до окраски, иначе она прорастёт через новый слой краски. Чтобы удалить плесень или подозрительный налёт, перед окраской обработайте поверхность щёткой с промышленным средством для удаления плесени, соблюдая указания производителя по технике безопасности.

Меры предосторожности

Продукт наносится снаружи только на древесину, предназначенную для наружного применения. Не для внутренних работ. Не применять на кровле. Не покрывать лаком или прозрачным финишным слоем. Не применять на полах гаражей, подъездных дорожках и участках с движением автомобилей.

Перед применением внимательно прочитайте предупреждения (CAUTIONS)

на этикетке.

Используйте только при достаточной вентиляции. Чтобы избежать передозировки паров, открывайте окна и двери или иным способом обеспечьте приток свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Если слезятся глаза, болит или кружится голова, усильте приток свежего воздуха, наденьте средства защиты органов дыхания (NIOSH) или покиньте помещение. Избегайте попадания в глаза и на кожу. После работы вымойте руки. Держите тару закрытой, когда не пользуетесь материалом. Не переливайте содержимое в другую тару для хранения.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: при попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды; если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. При проглатывании немедленно обратитесь

в токсикологический центр, приёмное отделение больницы или к врачу.

ВНИМАНИЕ: продукт содержит вещества, которые, по данным штата Калифорния, вызывают рак, врождённые дефекты и другой вред репродуктивной функции.

Очистка

Пролитую краску, брызги, руки и инструменты сразу после работы отмойте тёплой чистой водой с мылом. После очистки промойте распылительное оборудование подходящим разрешённым растворителем, чтобы предотвратить коррозию. При работе с растворителями соблюдайте указания производителя по технике безопасности.

Сведения и рекомендации этого технического паспорта основаны на испытаниях, проведённых компанией

The Sherwin-Williams Company или по её поручению. Они могут изменяться и относиться к продукту, выпускаемому на момент публикации. Актуальную версию PDS и паспорт безопасности (SDS) можно получить у представителя Sherwin-Williams или на сайте www.paintdocs.com.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Sherwin-Williams. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Актуальная версия технического паспорта (PDS) и паспорт безопасности (SDS) — на сайте paintdocs.com.